


noma[®]coll

CORK



COLLE POUR LIÈGE EN PLAQUES OU EN ROULEAUX
KLEBER FÜR KORKPLATTEN ODER -ROLLEN
CORK ADHESIVE FOR TILES OR ROLLS
LIJM VOOR KURKPLATEN OF ROLLEN
PEGAMENTO POR PLACAS O ROLLOS DE CORCHO



1 kg e for internal use only
made in E.U.
326711-LAB



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

NMC sa
Gert-Hoël-Straße • B-4731 Eynatten — Belgium
Tel.: +32 87 85 85 00 • Fax: +32 87 85 85 11
info@nmc.eu • www.nmc.eu



EN

Type of adhesive: water-based adhesive.

Preparation of the walls: Surface must be clean, dry and free of dust and grease.

Installation instructions: Apply the adhesive at >15°C.

Drying Time: ± 24 to 72 H for a porous surface.

Consumption: ± 600g/m² with a serrated spatula of 2,5 - 3 mm (B1).

Storage: 24 months in the unopened original packing and frost- and heat-protected.

Storage temperature: +5°C to +35°C.

Products involved: **NOMA®NATURE (cork rolls or tiles) until 6 mm thickness.**

Contains: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction.

Safety data sheet available on request.

DE

Klebersorte: Dispersionskleber.

Vorbereitung der Wände: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verlegeanleitung: Kleber auf die Wand auftragen bei einer Temperatur von >15°C
Trockenzeit: ±24 bis 72 Std. bei einem porösen Untergrund.

Verbrauch: ±600g/m² mit einem Zahnschachtel von 2,5 - 3 mm (B1).

Lagerung: 24 Monate in der nicht geöffneten Originalverpackung und frost- und hitzegeschützt.

Lagerungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Betroffene Produkte: **NOMA®NATURE (Kork in Rollen oder Platten) bis 6 mm Dicke erhältlich.**

Enthält: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

FR

Type de colle: Colle mastic en dispersion aqueuse.

Préparation des murs: Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et de taches de graisse.

Conseil de pose: Appliquer la colle à une température >15 °C sur le support mural.

Temps de séchage: ±24 h à 72 h sur un support absorbant.

Consommation: ±600g/m² avec une spatule crantée de 2,5 - 3 mm (B1).

Stockage: 24 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Température de stockage: +5°C à +35°C.

Produits concernés: **NOMA®NATURE (liège en rouleaux ou en plaques) jusqu'à 6 mm d'épaisseur**

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

NL

Lijmtype: Dispersielijm.
Vorbereitung van de muren: De drager moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Installatieinstructies: De lijm op de muur aanbrengen bij een temperatuur van >15°C.

Droogtijd: ±24 tot 72 u. op een poreuze drager.

Verbruik: ±600g/m² met een gekartelde spatel van 2,5 - 3 mm (B1).

Opslag: 24 maanden in de niet geopende originele verpakking en beschermt tegen vorst en hitte.

Opslagtemperatuur: +5°C tot +35°C.

Betrokkene producten: **NOMA®NATURE (kurk rollen of platen) tot 6 mm dikte**

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ES

Tipo de pegamento: adhesivo acrílico. Adhesivo masilla en dispersión acuosa

Preparación de las paredes: El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo y sin manchas de grasa.

Consejo para la colocación: Aplicar el pegamento a una temperatura de > 15 °C sobre el soporte mural.

Tiempo de secado: ±24 a 72 horas si el soporte es absorbente.

Consumo: ±600g/m² utilizando una espátula dentada de 2,5 - 3 mm (B1).

Almacenamiento: Puede conservarse 24 meses en su embalaje original, que deberá estar cerrado y protegido de las heladas y de temperaturas elevadas.

Temperatura de almacenamiento: + 5°C - +35°C
Productos para los que se utiliza:

NOMA®NATURE de corcho (en rollos o en placas) con un espesor máximo de 6 mm.

Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.