

guttafol Kunststoffisolierfolie

Rohstoffe:	Polyethylen (PE) - Vollregenerat schwarz
Material- / Wandstärke:	0,3 mm
Flächengewicht:	ca. 278 g/m ²
Farben:	Schwarz
Reißfestigkeit:	ohne Prüfung
Reißdehnung:	Längs = 512 % Quer = 394 %
Nagelausreißfestigkeit:	Längs = ca. 17,5 N/mm Quer = ca. 12,8 N/mm
Wasserdichtigkeit (WS):	Dicht (DIN 16726)
Wasserdampfdurchlässigkeit (WDD):	ca. 0,17 g/m ² /24h
SD-Wert:	ohne Prüfung
Brandverhalten:	ohne Prüfung
Temperaturbereich:	ohne Prüfung
UV-Beständigkeit:	Keine
Länge:	25 m
Breite:	alle gängigen Mauerbreiten
Hülse:	k.A.
Paletteneinheit:	k.A.
Rollengewicht:	k.A.
Beschreibung:	Als Isolation zwischen Mauerwerk und Betondecken. Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Mit speziellen Rohstoffzusätzen wird eine gesandete Oberflächenstruktur erzeugt.
Eigenschaften:	Dauerhaft beständig gegenüber Feuchtigkeit und Verrotten - auch bei extremen Temperaturbedingungen - hochflexibel, verlegefreundlich - rutschfeste Prägung auf Ober- und Unterseite - problemlose, rationelle „über Eck“ – Verlegung - hoch dehnfähig

guttafol Kunststoffisolierfolie

Anwendung:	Mauerisolierfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit - Langzeitschutz für Grundmauer und Wände - Langzeit- Mauerwerksschutz von Grund auf - Sperrfolie gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit
Garantie:	Gewährleistung nach BGB
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.

23.07.2015