



Kupferlack

Eigenschaften

Metallisch glänzender, rost-schützender Kupfer-Effektlack auf Alkydharz-Basis für Eisen und Stahl innen und außen, wie z.B. Ziergitter, Geländer und Tore. Aromatenfrei, geruchsarm, abriebfest.

Farbtöne

kupfer
altkupfer

Packungsgrößen

750 ml
375 ml

Produkt-Code

M - LL 01

Zusammensetzung

Spezial-Alkydharz, Kupferpulver, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Neu-Anstrich

2-mal ALBRECHT-Kupferlack unverdünnt streichen oder rollen.

Renovierung

Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. ALBRECHT-Kupferlack unverdünnt 1-2-mal streichen oder rollen.

Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner.

Hinweise

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde dicht verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern.

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 5 Std., überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit

ca.10 m²/Liter bei einem Anstrich.

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim und Cobalt-Sikkative. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ADR: entfällt

WGK: 1

VOC-Untergruppe: i

VOC 2010-Grenzwert: 500 g/l

max. VOC-Gehalt: 500 g/l

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben;
Abfallschlüssel- Nr. 080111.