

Kant-Stein Antik 6 cm



PRODUKTDEFINITION	Antik wirkender Pflaster- und Mauerstein für die Gartengestaltung mit gebrochenen Kanten für besonderes Ambiente.	
VORTEILE	• idealer Pflaster- und Mauerstein für die Gartengestaltung • Frost-Tausalzbeständig • für unterschiedliche Stilrichtungen geeignet • zusätzliche Möglichkeiten durch reichlich Zubehör • Dekorsteine, Riemchen-Steine, Bodenplatten und Sockelleisten im Sortiment • rutschhemmend	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Stufen, Zier- und Sichtmauerwerk, Gartenzäune, Mauerabdeckungen, Säulen und Pfeiler, Gewölbe, Weinkeller, Zierbrunnen, Rund- und Segmentbögen etc. PKW befahrbar nur bei entsprechender Verlegung auf Beton und Mörtelbett. (siehe Verlegung im Mörtelbett) Eine Belastung mittels PKW, im privaten Bereich, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Oberfläche Antik. Akzentsetzung ist durch Kombination mit geprägten Steinen möglich. Fugenausbildung (Pflaster): Mindestfugenbreite (lt. ÖN B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Fugenausbildung (Mauerwerk): Die Fugenbreite beträgt im Regelfall ca. 10 – 15 mm, im Mittel 12 mm. Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche oder das Mauerwerk nicht auf ein Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des Formates. Verlegearten: Handverlegung	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreueung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Arktis, Fuoco, Perlgrau, Sepia, Rauchquarz
	Nennmaß (mm)	330 x 250
	Rastermaß (mm)	335 x 245 bei Verlegung als Pflaster
	Koordinierungsmaß	Abhängig von der Fugenbreite des Mauerwerks ca. 12 mm
	Steindicke (mm)	60
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
	Gewicht (kg/Stk.)	11
	Flächengewicht (kg/m²)	128,80 bei Verlegung als Pflaster
	Bedarf (Stk./m²)	11,71 bei Verlegung als Pflaster
	Bedarf (Stk./m²) bei 1,2 cm Fugenbreite	Aufgehendes Mauerwerk
		(Läuferverband) ca. 40,9 (Binderverband) ca. 53
	Mörtelbedarf (kg/m²) Stoß- und Lagerfugen ca. 1,2 cm stark	Aufgehendes Mauerwerk
		(Läuferverband) ca. 66,6 (Binderverband) ca. 75,75
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSF