

Rubber World Kft.
5340 KUNHEGYES, Gyepszél u. 69., UNGARN
HU25489491
E-Mail: rubberworld.ltd@gmail.com

TECHNISCHES DATENBLATT VON GUMMIPLATTEN

- Prozentueller Anteil des Gummigranulats:
zerkleinerte, recycelte Gummireifen = 90 %
- Bindemittel:
ca. 10 % Polyurethan
- Härte:
65-70 Shore A
- Bestimmung des Produkts:
laut EN 71
- Wärmeleitungsfaktor:
0,08 W/m °k
- Koeffizient der Wärmestrahldurchlassfähigkeit:
1,96 · 10⁻
überschreitet den Wert ca. 3,6-mal
- Durchschnittliche Dichte:
780 kg/m³ – ein anderes System ist noch höher
- Brandschutzeinstufung:
DIN 4102/B2, nach der entsprechenden Behandlung sogar B1
- Widerstandsfähigkeit:
säure- und laugebeständig
- Reißfestigkeit:
1/A 71 N/mm²
(DIN 53571/A)
- Bruchdehnung:
45 %
(DIN 53571/A)

Rubber World Kft.
5340 KUNHEGYES, Gyepszél u. 69., UNGARN
HU25489491
E-Mail: rubberworld.ltd@gmail.com

- Oberflächenwiderstand:
> 10 OHM
(Testspannung: 1000 V)

- Materialfehler:
es gibt keine Risse (48 h, 50 pphm,
25 °C, 02/10 % Dehnungsverformung)

- Frostbeständigkeit:
es gibt keinen Bruch (24 h / -40 °C)

- Kältebeständigkeit:
es gibt keine Risse (65 Shore A)

- TÜV-Zertifikat
laut EN 1177

RUBBER - WORLD KFT.
H-5340 Kunhegyes, Gyepszél u. 69.
Közösségi adószám: HU 25489491

Stempel & Unterschrift