

TB22

TROCKENBETON C16/20

FASERVERSTÄRKT

NORMBEZEICHNUNG:

C16/C20 in Anlehnung an ÖNORM B 4710.

EIGENSCHAFTEN:

DC 16/20/XC1/XF3/F45/GK4

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Gesteinskörnung 0-4 mm, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich z.B. Ausfüllen von Schalsteinen, Gartenmauern, Fundamente etc. • Auch geeignet für die Verlegung von Steinpflaster, Bodenplatten udgl. • Nicht geeignet bei Fußbodenheizungen

VERARBEITUNG:

Verarbeitung mit Freifallmischer (Mischzeit mindestens 3-5 Minuten) sowie mit verschiedenen Durchlauf- und Zwangsmischern. Frischbeton so rasch wie möglich einbauen. Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln und Normen zu erfolgen. Der Bauteil ist vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung sowie vorzeitiger Austrocknung zu schützen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | |
|--------------------|--|
| - Druckfestigkeit: | > 20 MPa |
| - Körnung: | ≤ 4 mm |
| - Verbrauch: | ca. 20 kg/m ² je cm Schichtstärke
ca. 2000 kg/m ³ |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,09 l/kg Trockenmörtel |
| - Verarbeitbar: | ca. 30 Min. (bei 20 °C und 50 % Rel. LF.) |

Services auf Anfrage durch unsere Vertriebs- und technischen Vertreter. Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

LIEFERFORM:

Art. Nr. BCO 040 40 40 03A, 40 kg Säcke, 35 Säcke/Palette/1.400 kg (unfoliert)
Art. Nr. BCO 040 00 40 03A, lose im Silo

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
office@cemix.at
www.cemix.at

Hauptsitz: LASSELSBERGER GmbH, Wörth 3, 3380 Pöchlarn

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand: April 2024

Cemix