

Produkteigenschaften		Parkett		
		Landhausdielen	Schiffsboden	Schlossdielen
Format		*2190x162x14	*2390x200x14	*2390x250x14
Fuge		V-Fase umlaufend		
Nutzschicht		ca. 3,5 mm	ca. 3,5 mm	ca. 3,5 mm
Profilierung		CLICKitEASY		
Verpackung	Paket:	7 Stück je Paket (2,483m ²)	7 Stück je Paket (3,346 m ²)	5 Stück je Paket (2,987 m ²)
	Palette:	40 Pakete je Palette (99,32 m ²)	28 Pakete je Palette (93,69 m ²)	30 Pakete je Palette (89,64 m ²)
Gewicht	Paket:	ca. 24,62 kg	ca. 24,62 kg	ca. 21,98 kg
	Palette:	ca. 667,4 kg	ca. 699,68 kg	ca. 674,4 kg

*jedes Paket kann bis zu einer Lage mit halbierten Dielen enthalten (bei Landhausdielen)

Toleranzen: Anforderung EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Produktaufbau:

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen*	Nadelholzstäbchen*
Gegenzug	Nadelholzurnier	Nadelholzurnier

*Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

Oberflächenfinish

Echtholz-Decklage (Nutzschicht)

Mittellage aus Echtholz

Gegenzug aus Echtholz

imprägniert

MADE IN GERMANY SINCE 1959

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 30 Jahre	Hinweise
---	----------------------	----------

*1

*1

EPD

CE

CARB 2

*2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

REAL WOOD

*1 außer für kerngeräucherte Produkte

*2 außer für Schlossdielen

Klassifizierung	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001-01	0,13 (m ² K)/W
Wärmeleitfähigkeit		≥ 0,11 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt		PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ n
Formaldehydemission	EN 717-2	E1
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebeprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften	geschliffen	gebürstet		gehobelt
	Lackiert / EVO		Geölt / Olio	
Rutschhemmung DIN EN/TS 15676:2008-02	57 USRV	68 USRV	102 USRV	64 USRV
Rutschhemmung DIN 51130:2014-02	R9	R10	R11	R9
Fleckenunempfindlichkeit	1B		1C	
Kratzbeanspruchung	≥ 18 N		n.n.	