






Akkit® 405

Flexkleber schnell

- Staubreduziert: geprüft durch die BG Bau
- Entspricht C2 FT S1, grau
- Für innen & außen
- Für Wand & Boden
- Für keramische Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Feinsteinzeug, Klinkerplatten, Handformsteine, Ziegelfliesen und verfärbungsunempfindliche Natursteine
- Speziell geeignet für die Verlegung Fliese auf Fliese
- Zum Verlegen von keramischen Fliesen auf Akkit – Verbundabdichtung, Akkit 301 und Akkit 310
- Hohe Flexibilität
- Sehr emissionsarm – EC 1 Plus
- Geeignet für Wand- und Fußbodenheizung
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Korrigierzeit bis ca. 5 Minuten
- Begehbar bei der Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 3 Stunden
- Kristalline Wasserbindung



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grauer, hoch vergüteter, pulverförmiger, wasser- und frostfester, schnell abbindender Flexkleber.

Zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, Platten, Natursteinen und Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein bis zu einer Kleberdicke von 20 mm. Besonders gut geeignet für großformatige Fliesen/ Platten und bei Flächenheizungen an Wand und Boden bis zu einem Fliesenformat von 120 cm x 260 cm.

- C2: Haftzugfestigkeit $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: frühe Haftfestigkeit
- T: hohe Standfestigkeit
- S1: Biegezug $\geq 2,5 \text{ mm}$

Lieferform:

Gebinde	Palette
5 kg / KTN	108 Stk.
25 kg / PS	24 Stk.

LAGERUNG

Trocken, kühl und frostfrei lagern. Sackware nicht direkt auf dem Boden, sondern z. B. auf einer Palette lagern. Lagerfähigkeit ca. 8 Monate im unangebrochenen Originalgebäude.

VERARBEITUNG

Empfohlenes Werkzeug:

Langsam laufendes, elektrisches Rührwerk mit max. 600 U/min., geeignetes Mischgefäß, Maurerkelle, Schwamm.
Die Kammkelle ist auf das entsprechende Verlegegut und den Untergrund abzustimmen.

Anmischen:

In einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren in sauberem, kaltem Wasser mittels langsam laufenden Rührwerks homogen und klumpenfrei anmischen (Mischzeit ca. 3 Minuten).

Verarbeiten:

Den Fliesenkleber in zwei Arbeitsgängen auf den Untergrund aufbringen. Im 1. Arbeitsgang wird eine dünne Kontaktschicht aufgekrazt, auf die noch nasse Schicht wird im 2. Arbeitsschritt mit der entsprechenden Zahnung im Anstellwinkel von 45 – 60° das Kleberbett aufgekämmt. Nur so viel Mörtel aufziehen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann. Das Verlegegut in das frische Mörtelbett einreiben und eventuell Mörtelreste mit einem nassen Schwamm entfernen.

Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte Verlegeverfahren (Buttering/Floating) anzuwenden. Bei unbekannten Gesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.

Weiterführende gesundheitsrelevante Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHE ANGABEN

Verarbeitungstemperatur	+5 bis +25 °C
Farbe	Grau
Max. Fliesenformat	130 cm x 260 cm
Anrührzeit	ca. 3 Min.
Reifezeit	Keine
Verarbeitungszeit	ca. 45 Min.
Offenzeit	ca. 15 Min.
Korrigierzeit	ca. 5 Min.
Begehbar	Nach ca. 3 Std.
Verfugbar	Nach ca. 3 Std.
Voll belastbar	Nach ca. 12 Std.
Max. Schichtdicke	20 mm

Verbrauch nach Zahnung:

Zahnung	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
ca. Verbrauch	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Gebindegrößen	1 kg	5 kg	25 kg
ca. Wasserbedarf	0,27 Liter	1,35 Liter	6,75 Liter

UNTERGRUND

Geeignete Untergründe:

- Beton
- Zementestrich
- Anhydritestrich
- Gipsputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipskartonplatte, Gipsbauplatte
- Schalglatter Beton
- Porenbeton
- Verbundabdichtungen

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln der Technik“ entsprechen.

Geeignete Untergrundvorbehandlung:

- Estrichrisse müssen kraftschlüssig verdübelt werden z. B. mit Rissvergussharz Akkit 105.
- Unebenheiten müssen ausgeglichen werden z. B. mit Ausgleichsmasse Akkit 201, Fließspachtel Akkit 203 oder Ausgleichs- und Gefällemörtel Akkit 204.
- Zementestriche müssen mind. 28 Tage und eine max. Restfeuchte $\leq 2,0$ CM-% haben.
- Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche) müssen ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden und unbeheizt einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,5$ CM-% und beheizt einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,3$ CM-% aufweisen.
- Gipsputze müssen trocken, einlagig und dürfen nicht gefilzt und nicht geglättet sein.

Anschließend werden saugende Untergründe mit Tiefengrund Akkit 102 und nichtsaugende mit Haftgrund Akkit 101 grundiert.

PRÜFZEUGNISSE

Geprüft nach:



EC 1 Plus

Emissionsarme Produkte werden mit dem Emicode-Siegel ausgezeichnet.

Das Emicode-Siegel EC 1 erfüllt höchste Gesundheits- und Umweltansprüche. Das Siegel EC1 Plus ist die Premiumklasse und setzt noch einmal deutlich strengere Grenzwerte.



EN 12004

C2 = Zementhaltiger Mörtel oder Klebstoff für erhöhte Anforderungen (erfüllt die Anforderungen an alle zusätzlichen Merkmale)

FT = Schnell erhärtender Mörtel oder Klebstoff

S1 = Verformbarer Mörtel oder Klebstoff

HINWEISE

Produkt- und Verarbeitungshinweise, Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauestens einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.
- Angemischtes, bereits anzusteißen beginnendes Material darf nicht weiterverdünnt oder mit frischem Material versetzt werden!

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei +15 °C bis + 25 °C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten Akkit Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.
- Bei Heizestrichen muss der normgerechte Ausheizvorgang vor der Verlegung erfolgen.
- Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein.

SICHERHEITSHINWEISE

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz:

- Filter P2.
- Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Handschutz:

- Schutzhandschuhe.
- Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial / Handschuhe aus stabilem Material (z. B. Nitril) verwenden.
- Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials / die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

- Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

- Arbeitsschutzkleidung.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.






Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit. Das jeweils aktuellste Merkblatt ist im Internet abrufbar.

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

AkKit® 405

Colle flexible rapide

- Faible teneur en poussière : contrôlé par la BG Bau (Association professionnelle allemande du secteur de la construction)
- Corresp. à C2 FT S1, gris
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour mur et sol
- Pour carrelages de sol et mur en céramique, mosaïque, grès, carreaux étirés, grès cérame fin, clinkers, briques moulées à la main, carreaux en tuile et pierres naturelles résistantes à la décoloration
- Spécialement conçu pour la pose carreau sur carreau
- Pour la pose de carrelages céramiques sur le produit d'étanchéité composite Akkit, Akkit 301 et Akkit 310
- Grande flexibilité
- Très faible degré d'émissivité – EC 1 Plus
- Adapté au chauffage mural et par le sol
- Grande facilité de mise en œuvre
- Temps de correction jusqu'à env. 5 minutes
- Accessible après env. 3 heures pour la méthode en couche mince
- Liaison cristalline à l'eau



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle flexible grise, hautement améliorée, en poudre, résistante à l'eau et au gel, à prise rapide.

Pour la pose de différents carrelages en céramique, dalles, pierres naturelles et grès cérame fin en extérieur et intérieur, pierre naturelle insensible à la décoloration jusqu'à une épaisseur de colle de 20 mm. Particulièrement bien adaptée pour les carrelages/plaques de grande taille, les chauffages par le sol et muraux jusqu'à un format de carreau de 120 cm x 260 cm.

- C2 : adhérence $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F : adhérence rapide
- T : grande stabilité
- S1 : déformation transversale $\geq 2,5 \text{ mm}$

Format de livraison :

Contenance	Palette
5 kg/carton	108 pièces
25 kg/sachet en papier	24 pièces

STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais, sec et sans gel. Ne pas stocker le produit ensaché en contact direct avec le sol, mais plutôt par ex. sur une palette. Durée de stockage env. 8 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

MISE EN ŒUVRE

Outils recommandés :

Mélangeur électrique à rotation lente avec max. 600 t/min., récipient de mélange approprié, truelle à briqueter, éponge.
Le platoir denté doit être adapté au matériau de pose et au support correspondants.

Mélanger :

Mélanger de manière homogène et sans grumeaux dans un récipient propre en délayant dans de l'eau propre et froide à l'aide d'un mélangeur à rotation lente (temps de mélange : env. 3 minutes).

Mise en œuvre :

Appliquer la colle à carrelage sur le support en deux étapes. Lors de la 1ère étape de travail, une fine couche de contact est raclée, puis le lit de colle est appliqué au platoir denté sur la couche encore humide lors de la 2ème étape de travail avec la denture correspondante à un angle d'attaque de 45 à 60°. Appliquer uniquement une quantité de mortier pouvant être recouverte de carreaux avant le séchage. Enfoncer le matériau à poser dans le lit de mortier frais et enlever éventuellement les restes de mortier avec une éponge mouillée.

Utiliser la méthode de pose « buttering-floating », pour les zones extérieures et les zones fortement sollicitées. Pour les types de pierre inconnus, il est recommandé de faire un essai de collage.

Pour de plus amples informations sur la santé, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Température de mise en œuvre	+5 à +25 °C
Couleur	Gris
Format de carrelage max.	130 cm x 260 cm
Temps de malaxage	env. 3 minutes
Temps de maturation	Aucun
Temps de mise en œuvre	env. 45 minutes
Temps d'ouverture	env. 15 min.
Temps de correction	env. 5 minutes
Praticable	Après env. 3 heures
Jointoyable	Après env. 3 heures
Résistance maximale	Après env. 12 heures
Épaisseur de couche max.	20 mm

Consommation par denture :

Denture	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Consommation approx.	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Tailles des pots	1 kg	5 kg	25 kg
Besoin en eau approx.	0,27 litres	1,35 litre	6,75 litres

Supports appropriés :

- Béton
- Chape en ciment
- Chape anhydrite
- Enduit de plâtre
- Enduit à base de chaux-ciment
- Ouvrage de maçonnerie
- Plaque de plâtre
- Béton lisse
- Béton cellulaire
- Systèmes d'étanchéité composite

Le support doit impérativement être sec, sans gel, résistant à la charge, indéformable et ne présenter aucune trace de poussière, salissure, huile, graisse, agents de séparation et pièces en vrac et répondre aux directives techniques nationales et européennes, aux normes et « règles générales de la technique » en vigueur.

Traitement préalable approprié du support :

- Les fissures de la chape doivent être colmatées par adhérence, par ex. avec la résine pour fissures Akkit 105.
- Les irrégularités doivent être compensées par ex. avec de l'enduit de ragréage Akkit 201, du mastic fluide Akkit 203 ou du mortier de ragréage et de compensation Akkit 204.
- Les chapes en ciment doivent avoir au moins 28 jours et une humidité résiduelle maximale $\leq 2,0$ %CM.
- Les chapes à base de sulfate de calcium (chapes anhydrites et chapes fluides anhydrites) doivent être suffisamment poncées, aspirées et apprêtées et présenter une teneur en humidité $\leq 0,5$ %CM non chauffée et une teneur en humidité $\leq 0,3$ %CM chauffée.
- Les enduits de plâtre doivent être secs, monocouches et ne doivent être ni feutrés ni lissés.

Les supports absorbants sont ensuite apprêtés avec le primaire Akkit 102 et les supports non absorbants avec l'apprêt adhésif Akkit 101.

RAPPORTS D'ESSAI

Contrôlé selon :



EC 1 Plus

Les produits à faibles émissions portent le label Emicode.

Le label Emicode EC 1 répond aux exigences les plus élevées en matière de santé et d'environnement. Le label EC1 Plus est la classe supérieure et fixe des limites encore plus strictes.



EN 12004

C2 = mortier ou colle à base de ciment pour des exigences élevées (répond aux exigences pour toutes les caractéristiques supplémentaires)

FT = mortier ou colle à prise rapide

S1 = mortier ou colle déformable

REMARQUES

Instructions concernant le produit et l'application, instructions concernant le matériau :

- En cas d'application en dehors des plages de température et/ou d'humidité idéales, les propriétés du matériau peuvent considérablement changer.
- Soumettre les matériaux aux conditions thermiques appropriées avant l'application !
- Pour conserver les propriétés des produits, aucun matériau étranger ne doit y être ajouté !
- Respecter scrupuleusement les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Vérifier que la couleur des produits nuancés soit correcte avant utilisation !
- L'uniformité des couleurs ne peut être garantie qu'au sein d'un même lot.
- L'éclat des couleurs dépend essentiellement des conditions ambiantes.
- Le matériau mélangé ayant déjà commencé à sécher ne doit pas être dilué à nouveau ou mélangé avec du matériau frais !

Instructions concernant l'environnement :

- Ne pas utiliser à une température inférieure à +5 °C !
- La température idéale du matériau, du support et de l'air est comprise entre +15 °C et + 25 °C.
- L'humidité relative idéale est comprise entre 40 % et 60 %.
- Une humidité de l'air élevée et/ou une température basse ralentissent le séchage, la prise et le durcissement, tandis qu'une humidité de l'air basse et/ou une température élevée les accélèrent.
- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, une aération suffisante doit être assurée ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction attenants !

Conseils :

- De manière générale, nous recommandons de définir au préalable une surface de test ou de réaliser des échantillons.
- Respecter les fiches techniques de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original non manipulé de chaque lot.
- Pour les chapes chauffantes, le processus de chauffage répondant aux normes doit être effectué avant la pose.
- Pendant l'application et le durcissement, le chauffage par le sol ne doit pas être allumé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les informations spécifiques au produit concernant la composition, le maniement, le nettoyage, les mesures nécessaires et l'élimination du produit sont fournies dans la fiche de données de sécurité.

LIMITE ET CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

Équipement de protection individuelle :

Mesures générales de protection et d'hygiène :

- Conserver à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
- Retirer immédiatement tout vêtement souillé ou imprégné.
- Se laver les mains avant de faire une pause ou une fois le travail terminé.

Protection respiratoire :

- Filtre P2.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.

Protection des mains :

- Gants de protection.
- Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
- Utiliser un matériau de gants / des gants en matériau stable (par ex. nitrile).
- Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et diffère d'un fabricant à l'autre.
- Le temps de pénétration du matériau des gants / le temps de rupture exact doit être vérifié auprès du fabricant de gants de protection et respecté.

Protection des yeux :

- Lunettes de protection étanches.

Protection du corps :

- Vêtements de travail de protection.

Nos indications correspondent à des valeurs moyennes définies dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une certaine livraison peuvent varier légèrement sans remettre en cause l'adéquation du produit.





Cette fiche se base sur diverses expériences, a pour but d'apporter les meilleurs conseils possible, n'a pas de caractère juridiquement contraignant et ne donne lieu ni à une relation contractuelle ni à une obligation accessoire du contrat de vente. Nous garantissons la qualité de nos matériaux selon nos conditions générales de vente. Nos produits doivent être utilisés uniquement par des spécialistes et/ou des personnes expérimentées, compétentes et douées pour le travail artisanal. En cas de question ou d'installation professionnelle, la responsabilité de l'utilisateur ne peut être remise en cause. De manière générale, nous recommandons de définir au préalable une surface de test ou de réaliser des échantillons. Naturellement, il est impossible de mentionner sans exception toutes les situations d'utilisation et particularités possibles présentes et futures. Nous avons renoncé aux indications que les spécialistes sont censés connaître. Respecter les normes, directives et fiches techniques en vigueur, spécialisées, nationales et européennes concernant les matériaux, les supports et l'installation qui en est faite ! Faire part d'éventuelles inquiétudes si nécessaire. Cette version devient caduque avec la publication d'une nouvelle version. La fiche la plus récente peut être consultée sur Internet.

Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité si les matériaux conviennent à l'usage prévu – également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

AkKit® 405

Adesivo flessibile rapido

- Ridotto contenuto di polvere: testato da BG Bau
- Corrisponde a C2 FT S1, grigio
- Per interno ed esterno
- Per parete e pavimento
- Per rivestimenti e pavimenti in ceramica, mosaici, gres, piastrelle a spacco, gres porcellanato, piastrelle in clinker, mattoni modellati a mano, piastrelle in mattoni e pietre naturali resistenti allo scolorimento.
- Particolarmente adatto per la posa di piastrelle su piastrelle
- Per la posa di piastrelle in ceramica su impermeabilizzante composito Akkit: Akkit 301 e Akkit 310
- Elevata flessibilità
- A bassissima emissione – EC 1 Plus
- Adatto per il riscaldamento a parete e a pavimento
- Ottima lavorabilità
- Tempo di correzione fino a ca. 5 minuti
- Calpestabile dopo circa 3 ore con metodo di posa a letto sottile
- Ritenzione idrica cristallina



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo flessibile grigio, molto arricchito, in polvere, resistente all'acqua e al gelo, a presa rapida.

Per la posa di un'ampia varietà di piastrelle in ceramica, lastre, pietre naturali e gres porcellanato all'interno e all'esterno con pietra naturale resistente allo scolorimento fino a uno spessore di adesivo di 20 mm. Particolarmente indicato per piastrelle di grande formato/ lastre per il riscaldamento superficiale di pareti e pavimenti fino a un formato di 120 cm x 260 cm.

- C2: forza di adesione $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: forza di adesione precoce
- T: elevata stabilità
- S1: deformabilità $\geq 2,5 \text{ mm}$

Formato:

Contenitore	Pallet
5 kg / CTN	108 pz.
25 kg / SC	24 pz.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Non conservare il materiale in sacchetti direttamente sul pavimento, ma ad esempio su un pallet.

Conservabilità di circa 8 mesi nei contenitori originali sigillati.

LAVORAZIONE

Attrezzo consigliato:

Agitatore elettrico a funzionamento lento con max. 600 giri/min., recipiente di miscelazione adatto, cazzuola, spugna.
La spatola a pettine deve essere adattata al materiale di posa e al sottofondo corrispondente.

Miscelazione:

Miscelare in modo omogeneo e senza grumi in un recipiente pulito mescolando con acqua fredda e pulita, utilizzando un agitatore a funzionamento lento (tempo di miscelazione ca. 3 minuti).

Lavorazione:

Applicare l'adesivo per piastrelle sul supporto in due fasi di lavoro. Nella prima fase viene raschiato un sottile strato di contatto; nella seconda fase il letto di colla viene pettinato sullo strato ancora umido con una dentatura idonea con un angolo di 45 – 60°. Applicare soltanto la quantità di malta che può essere coperta dalle piastrelle nell'arco del tempo aperto. Strofinare il materiale di posa nel letto di malta fresca e rimuovere eventuali residui di malta con una spugna bagnata.

Il metodo di posa combinata (buttering/floating) deve essere utilizzato per l'esterno e per le aree soggette a carichi elevati. Nel caso di tipi di pietra sconosciuti, si consiglia un incollaggio di prova.

Ulteriori informazioni rilevanti per la salute sono riportate nella scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Temperatura di applicazione	Da +5 a +25 °C
Colore	Grigio
Formato piastrella max.	130 cm x 260 cm
Tempo di miscelazione	ca. 3 min.
Tempo di riposo	Nessuna
Tempo di lavorazione	ca. 45 min.
Tempo aperto	ca. 15 min.
Tempo di correzione	ca. 5 min.
Calpestabile	Dopo ca. 3 ore
Disponibile	Dopo ca. 3 ore
Completamente caricabile	Dopo ca. 12 ore
Spessore max. dello strato	20 mm

Resa in base alla dentatura:

Dentatura	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Resa ca.	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Formati disponibili	1 kg	5 kg	25 kg
Fabbisogno di acqua ca.	0,27 litri	1,35 litri	6,75 litri

SOTTOFONDO

Sottofondi idonei:

- Calcestruzzo
- Massetto di cemento
- Massetto di anidrite
- Intonaco in gesso
- Intonaco di calce e cemento
- Muratura
- Cartongesso, pannello in gesso
- Calcestruzzo scivoloso
- Calcestruzzo poroso
- Impermeabilizzanti

Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, resistente, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, olio, grasso, distaccanti e parti staccate e deve essere conforme alle direttive e alle norme tecniche nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole generalmente riconosciute della tecnica".

Preparazione del fondo idoneo:

- Le fessure del massetto devono essere giuntate a forza, ad esempio con resina sigillante Akkit 105.
- I dislivelli devono essere livellati, ad esempio con il composto livellante Akkit 201, l'autolivellante fluido Akkit 203 o la malta di livellamento e formazione di pendenze Akkit 204.
- I massetti cementizi devono avere una durata minima di 28 giorni e un'umidità residua massima $\leq 2,0$ CM-%.
- I massetti in solfato di calcio (anidrite e massetti fluidi in anidrite) devono essere sufficientemente levigati, aspirati e primerizzati e devono avere un contenuto di umidità $\leq 0,5$ CM-% se non riscaldati e un contenuto di umidità $\leq 0,3$ CM-% se riscaldati.
- Gli intonaci di gesso devono essere asciutti, monostrato e non devono contenere feltro o essere lisciati.

Successivamente i substrati assorbenti vengono trattati con il primer ad alta penetrazione Akkit 102 e i substrati non assorbenti con il primer adesivo Akkit 101.

CERTIFICATI DI PROVA

Testato secondo:



EC 1 Plus

I prodotti a bassa emissione vengono contrassegnati con il sigillo Ecode.

Il sigillo Ecode EC 1 soddisfa i più elevati requisiti sanitari e ambientali. Il sigillo EC1 Plus è la classe premium e stabilisce limiti ancora più severi.



EN 12004

C2 = Malta o adesivo cementizio per esigenze maggiori (soddisfa i requisiti per tutte le caratteristiche aggiuntive)

FT = Malta o adesivo a presa rapida

S1 = Malta o adesivo deformabile

INDICAZIONI

Indicazioni sul prodotto e la lavorazione, indicazioni sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità, le proprietà del materiale possono cambiare sensibilmente.
- Temperare adeguatamente i materiali prima della lavorazione!
- Al fine di mantenere le proprietà del prodotto, non devono essere aggiunti materiali estranei!
- Rispettare rigorosamente le quantità delle aggiunte di acqua o le indicazioni di diluizione!
- Prima dell'utilizzo, controllare la precisione del colore dei prodotti colorati!
- L'uniformità del colore può essere garantita solo all'interno di un lotto.
- La tonalità di colore è fortemente influenzata dalle condizioni ambientali.
- Il materiale miscelato che ha già iniziato a fare presa non deve essere ulteriormente diluito o mescolato con materiale fresco!

Indicazioni ambientali:

- Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C!
- L'intervallo di temperatura ideale per il materiale, il sottofondo e l'aria è da +15°C a +25°C.
- L'intervallo ideale di umidità è dal 40% al 60% di umidità relativa.
- Una maggiore umidità e/o temperature più basse ritardano, una bassa umidità e/o temperature più alte accelerano l'asciugatura, la presa e l'indurimento.
- Durante la fase di asciugatura, azione e indurimento garantire una sufficiente ventilazione; evitare correnti d'aria!
- Proteggere dalla luce diretta del sole, dal vento e dalle intemperie!
- Proteggere i componenti nelle vicinanze!

Suggerimenti:

- Consigliamo, in linea di principio, di applicare prima un campione oppure di fare una piccola prova.
- Osservare le schede tecniche di tutti i prodotti Akkit utilizzati nel sistema.
- Per i lavori di rifinitura, conservare un prodotto originale inalterato del relativo lotto.
- In caso di massetti riscaldati, il processo di indurimento conforme deve avvenire prima della posa.
- Durante l'applicazione e l'indurimento il riscaldamento a pavimento non deve essere acceso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Informazioni specifiche sul prodotto in relazione alla composizione, all'uso, alla pulizia, alle misure appropriate e allo smaltimento devono essere desunte dalla scheda dati di sicurezza.

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'ESPOSIZIONE

Dispositivi di protezione individuale:

Misure generali di protezione e igiene:

- Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
- Rimuovere immediatamente gli indumenti sporchi e impregnati.
- Lavare le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Protezione vie respiratorie:

- Filtro P2.
- Protezione delle vie respiratorie in caso di ventilazione insufficiente.

Protezione delle mani:

- Guanti protettivi.
- Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/sostanza/preparato
- Materiale guanti/ utilizzare guanti in materiale stabile (ad es. nitrile).
- La scelta di un guanto idoneo è data non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche qualitative e differisce da produttore a produttore.
- Tempo di penetrazione del materiale del guanto / Il tempo di penetrazione esatto deve essere fornito dal produttore e deve essere rispettato.

Protezione degli occhi:

- Occhiali protettivi aderenti.

Protezione del corpo:

- Indumenti da lavoro protettivi.

Per quanto riguarda i nostri dati, si tratta di valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono scostarsi leggermente senza influenzare l'idoneità del prodotto.






La presente scheda tecnica si fonda su una vasta esperienza, intende fornire raccomandazioni basate sulle nostre conoscenze più avanzate, non è legalmente vincolante e non instaura alcun rapporto giuridico contrattuale né obbligo accessorio derivante dal contratto di acquisto. Garantiamo la qualità dei nostri materiali nell'ambito delle nostre condizioni contrattuali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito esclusivamente a personale adeguatamente qualificato, esperto e/o specializzato. L'utilizzatore non può essere dispensato dal reperimento di informazioni in caso di dubbi e dal richiedere l'intervento da parte di personale tecnico. Consigliamo, in linea di principio, di applicare prima un campione oppure di fare una piccola prova. Naturalmente, non possono essere completamente incluse tutte le possibili applicazioni, presenti e future, né le specifiche peculiarità. Non sono state riportate informazioni che si presume siano note al personale qualificato. È necessario osservare le norme tecniche, le direttive e i foglietti illustrativi vigenti sia a livello nazionale che europeo, relativamente ai materiali, alla base di installazione e al successivo montaggio! È necessario segnalare eventuali dubbi o perplessità. La validità della presente versione decade in seguito alla pubblicazione di una nuova versione. L'ultima scheda tecnica è consultabile online.

Queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto – anche per quanto riguarda le condizioni in loco – sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

AkKit® 405

Sneldrogende flexibele tegellijm

- Minder stof: gecontroleerd door BG Bau
- Voldoet aan C2 FT S1, grijs
- Voor binnen & buiten
- Voor wanden & vloeren
- Voor keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steengoed, splijttegels, fijnsteengoed, klinkers, met de hand gevormde stenen, bakstenen en natuursteen dat bestand is tegen verkleuring
- Zeer geschikt voor het leggen van tegels op tegels
- Voor het leggen van keramische tegels op Akkit Verbindingsafdichting, Akkit 301 en Akkit 310
- Zeer flexibel
- Zeer emissiearm - EC 1 Plus
- Geschikt voor wand- en vloerverwarming
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Corrigeertijd max. 5 minuten
- Begaanbaar na ca. 3 uur bij het leggen in een dun lijmbed
- Kristallijne waterbinding



PRODUCTBESCHRIJVING

Grijze, zeer geharde, poedervormige, water- en vorstbestendige, snel uithardende flexibele lijm.

Voor het leggen van een grote verscheidenheid aan keramische tegels, platen, natuursteen en fijnsteenmateriaal binnens- en buitenshuis.

Natuursteen dat bestand is tegen verkleuring tot een lijmdikte van 20 mm. Bijzonder geschikt voor grote tegels en voor wand- en vloerverwarming tot een tegelformaat van 120 cm x 260 cm.

- C2: Treksterkte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: Vroege hechting
- T: Hoge standvastigheid
- S1: Buigsterkte $\geq 2,5 \text{ mm}$

Levorm:

Verpakking	Pallet
5 kg / doos	108 st.
25 kg / zak	24 st.

BEWAARADVIES

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Zakken niet rechtstreeks op de vloer opslaan, maar bijvoorbeeld op een pallet.

In ongeopende originele verpakking ca. 8 maanden houdbaar.

VERWERKING

Aanbevolen gereedschap:

Langzaam draaiende elektrische mixer met max. 600 tpm, geschikt mengvat, troffel, spons.
De lijkam moet afgestemd zijn op het overeenstemmende legmateriaal en de ondergrond.

Mengen:

Meng homogeen en klontvrij in een schoon mengvat met schoon, koud water door te roeren met een langzaam draaiende mixer (mengtijd ongeveer 3 minuten).

Verwerken:

Breng de tegellijm in twee stappen aan op de ondergrond. In de eerste stap wordt een dunne contactlaag aangebracht; in de tweede stap wordt het lijmbed op de nog natte laag gekamd met de juiste vertanding onder een hoek van 45° - 60°. Breng slechts zoveel mortel aan als binnen de open tijd met tegels bedekt kan worden. Wrijf het legmateriaal in het verse mortelbed en verwijder eventuele mortelresten met een natte spons.
De gecombineerde legmethode (buttering/floating) moet worden gebruikt voor buitengebieden en gebieden met een hoge belasting. Bij onbekende steensoorten wordt een test aanbevolen.

Overige gezondheidsrelevante informatie is te vinden op het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +25 °C
Kleur	Grijs
Max. tegelformaat	130 cm x 260 cm
Mengtijd	ca. 3 min.
Rijpingstijd	Geen
Verwerkingstijd	ca. 45 min.
Opentijd	ca. 15 min.
Corrigeertijd	ca. 5 min.
Begaanbaar	Na ca. 3 uur
Voegbaar	Na ca. 3 uur
Volledig belastbaar	Na ca. 12 uur
Max. laagdikte	20 mm

Verbruik naar vertanding:

Vertanding	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
ca. verbruik	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Verpakkingsgroottes	1 kg	5 kg	25 kg
ca. benodigde hoeveelheid water	0,27 liter	1,35 Liter	6,75 liter

ONDERGROND

Geschikte ondergronden:

- Beton
- Cementdekvloer
- Anhydriet dekvloer
- Gipspleister
- Kalkcement
- Metselwerk
- Gipskartonplaat, gipsplaat
- Glad beton
- Cellenbeton
- Verbindingsafdichtingen

De ondergrond moet droog, vorstvrij, stevig, draagkrachtig, vormvast en vrij van stof, vuil, olie, vet, scheidingsmiddelen en losse onderdelen zijn en voldoen aan de geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en de "algemeen erkende regels van de techniek".

Geschikte voorbehandeling van de ondergrond:

- Scheuren in de dekvloer moeten worden gedicht, bijvoorbeeld met Akkit 105 Giethars voor scheuren.
- Oneffenheden moeten worden geëgaliseerd, bijv. met egalisatiemortel Akkit 201, gietmortel Akkit 203 of egalisatie- en uitvlakmortel Akkit 204.
- Cementdekvloeren moeten minimaal 28 dagen oud zijn en een restvochtigheid van max. $\leq 2,0$ CM-% hebben.
- Calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet en anhydriet dekvloeren) moeten voldoende geschuurd, gezogen en gegrond zijn en een vochtgehalte $\leq 0,5$ CM-% hebben in onverwarmde toestand en een vochtgehalte $\leq 0,3$ CM-% in verwarmde toestand.
- Gipspleisters moeten droog zijn, uit één laag bestaan en mogen niet vervilt of gladgestreken zijn.

Vervolgens moeten zuigende ondergronden met Akkit 102 Primer en niet-zuigende ondergronden met Akkit 101 Voorstrijkmiddel behandeld worden.

TESTCERTIFICATEN

Getest volgens:



EC 1 Plus

Emissiearme producten worden voorzien van het Emicode-keurmerk.

Het Emicode-keurmerk EC 1 voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gezondheid en milieu. Het keurmerk EC1 Plus is de premiumklasse en stelt nog strengere grenswaarden.



EN 12004

C2 = Mortel of lijm op cementbasis voor verhoogde eisen (voldoet aan de eisen voor alle extra kenmerken)

FT = Snel hardende mortel of lijm

S1 = Vervormbare mortel of lijm

INSTRUCTIES

Aanwijzingen voor het product, de verwerking en het materiaal:

- Bij verwerking in omgevingen die niet de ideale temperatuur en/of luchtvochtigheid hebben, kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar veranderen.
- Laat de materialen vóór de verwerking op de juiste temperatuur komen!
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen er geen andere materialen worden toegevoegd!
- De hoeveelheden toegevoegd water of de verdunningsspecificaties moeten strikt in acht worden genomen!
- Controleer gemengde producten vóór de verwerking op kleurnauwkeurigheid!
- Kleuruniformiteit kan enkel binnen één batch worden gegarandeerd.
- De kleurschakering wordt sterk beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
- Gemengd materiaal dat al begint te harden mag niet verder worden verdund of vermengd met vers materiaal!

Aanwijzingen over de omgeving:

- Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen + 15 °C en + 25 °C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt tussen 40% en 60% relatieve vochtigheid.
- Een verhoogde luchtvochtigheid en/of lage temperaturen vertragen het drogen, hechten en uitharden van het materiaal, een lage luchtvochtigheid en/of hoge temperaturen versnellen dit proces.
- Zorg tijdens de drogings-, reactie- en uithardingsfase voor voldoende ventilatie; vermijd tocht!
- Bescherm tegen direct zonlicht, weer en wind!
- Bescherm aangrenzende constructiedelen!

Tips:

- In principe raden wij aan om van tevoren het materiaal op een apart oppervlak of op een onopvallend stuk te testen.
- Neem de productgegevensbladen van alle gebruikte Akkit-producten in acht.
- Bewaar een onveranderd, origineel product van de desbetreffende batch voor reparatiewerkzaamheden.
- In het geval van dekvloeren met vloerverwarming moet het standaard uithardingsproces plaatsvinden vóór het leggen.
- De vloerverwarming mag tijdens de verwerking en het uitharden niet ingeschakeld zijn.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Productspecifieke informatie ten aanzien van samenstelling, gebruik, reiniging, overeenkomstige maatregelen en verwijdering kan worden gevonden op het veiligheidsinformatieblad.

BEPERKING EN BEWAKING VAN DE BLOOTSTELLING

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:

- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Voor de pauzes en aan het einde van het werk handen wassen.

Adembescherming:

- Filter P2.
- Bij ontoereikende ventilatie adembescherming.

Handbescherming:

- Veiligheidshandschoenen.
- Het materiaal van de handschoenen moet niet doorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / het bereide product.
- Materiaal van de handschoenen / handschoenen van stabiel materiaal (bijv. nitril) gebruiken.
- De keuze van geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en varieert van fabrikant tot fabrikant.
- Doorbraaktijd van het materiaal van de handschoenen / De precieze doorbraaktijd moet worden opgevraagd bij de fabrikant van de veiligheids-handschoenen en in acht worden genomen.

Oogbescherming:

- Volledig sluitende veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming:

- Beschermende werkkleding.

Onze gegevens zijn gemiddelde waarden die onder laboratoriumomstandigheden werden bepaald. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een afzonderlijke levering enigszins afwijken zonder dat dit de geschiktheid van het product beïnvloedt.

Dit gegevensblad is gebaseerd op uitgebreide ervaringen, is bedoeld om naar beste weten te adviseren, is niet juridisch bindend en vestigt geen contractuele rechtsverhouding of een aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Wij garanderen de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Onze producten mogen alleen gebruikt worden door specialisten en/of ervaren, competente en vakbekwame personen. De gebruiker kan niet ontheven worden van vragen in geval van onduidelijkheden of van professionele verwerking. In principe raden wij aan om van tevoren het materiaal op een apart oppervlak of op een onopvallend stuk te testen. Uiteraard kunnen niet alle mogelijke, huidige en toekomstige gebruikssituaties en bijzonderheden volledig opgenomen worden. Informatie die bekend wordt verondersteld bij vakmensen is weggelaten. Neem de geldende technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensbladen met betrekking tot materialen, ondergrond en de opbouw in acht! Meld zorgen indien nodig. Wanneer een nieuwe versie wordt uitgegeven, verliest deze versie zijn geldigheid. Het meest recente gegevensblad is beschikbaar op het internet.






Deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie haar geldigheid.

AkKit® 405



Snabbkakelfix

- Dammreducerad: kontrollerad av BG Bau
- Motsvarar C2 FT S1, grå
- För inomhus- och utomhusbruk
- För vägg och golv
- För keramiska vägg- och golvplattor, mosaik, stengods, klinker, keramikstensmaterial, handformade stenar, tegel och naturstenar som är okänsliga för missfärgning
- Särskilt lämpad förläggning kakel på kakel
- Förläggning av keramiska plattor på Akkit-tätskikt, Akkit 301 och Akkit 310
- Hög flexibilitet
- Mycket låga utsläpp – EC 1 Plus
- Lämplig för vägg- och golvvärme
- Bästa bearbetningsförmåga
- Korrigering upp till ca 5 minuter
- Kan beträddas vidläggning med tunnbadsmetoden efter ca 3 timmar
- Kristallinisk vattenbindning



PRODUKTBESKRIVNING

Grått, vatten- och frostsäkert, snabbt stelnde kakelfix av hög kvalitet i pulverform.

För sättning av diverse keramiska kakelplattor, plattor, natursten och keramikstensmaterial inom- och utomhus, natursten som är okänslig för missfärgning upp till en skiktjocklek på 20 mm. Passar särskilt bra för plattor i stora format och vid ytvärme i vägg och golv upp till en plattstorlek på 120 cm x 260 cm.

- C2: vidhäftningsstyrka $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: tidig vidhäftningsförmåga
- T: hög hållfasthet
- S1: deformierbar $\geq 2,5 \text{ mm}$

Leveransformat:

Förpackning	Pall
5 kg/kartong	108 st.
25 kg/papperssäck	24 st.

FÖRVARING

Förvaras torrt, svalt och frostfritt. Förvara inte säcken direkt på golvet, utan t.ex. på en pall. Hållbarhet ca 8 månader i oöppnad originalförpackning.

UNDERLAG

Lämpliga underlag:

- Betong
- Cementgolv
- Anhydritgolv
- Gipsputs
- Kalkcementputs
- Murverk
- Gipsskiva
- Slät betong
- Porbetong
- Tätskikt

Underlaget ska vara torrt, frostfritt, fast, bärkraftigt, formstabil och fritt från damm, smuts, olja, fett, klumpförebyggande medel och lösa delar samt motsvara de gällande tekniska nationella och europeiska direktiven, standarderna samt allmänt vedertagna tekniska föreskrifter.

Lämplig förbehandling av underlag:

- Sprickor i underlaget ska pluggas igen ordentligt, t.ex. med gjutharts för reparation av sprickor Akkit 105
- Ojämnheter ska jämnas ut, t.ex. med utjämningsmassa Akkit 201, flytspackel Akkit 203 eller utjämningsmassa Akkit 204
- Cementgolvmassa ska härda i minst 28 dagar och ha max $\leq 2,0$ CM-% restfukt.
- Kalciumsulfatmassa (anhydrit- och anhydritflytmassa) ska slipas, dammsugas och grundas ordentligt och oppvärmad ha en fukthalt på $\leq 0,5$ CM-% och oppvärmad en fukthalt på $\leq 0,3$ CM-%.
- Gipsputs ska torka, ska ha ett lager och får inte filta ihop sig och inte slipas.

Därefter grundas sugande underlag med djupgrund Akkit 102 och icke sugande underlag med häftgrund Akkit 101.

KONTROLLINTYG

Kontrollerat enligt:



EC 1 Plus

Produkter med låga utsläpp får Emicode-märkningen.

Emicode-märkningen EC 1 uppfyller de högsta hälso- och miljökraven. Märkningen EC1 Plus är premiumklassen och har ännu högre gränsvärden.



EN 12004

C2 = cementhaltigt murbruk eller lim för högre krav (uppfyller kraven på alla extra kännetecken)

FT = snabbhärdande murbruk eller lim

S1 = deformerbart murbruk eller lim

INFORMATION

Produktinformation och bruksanvisning, materialinformation:

- Vid användning utanför det idealiska temperatur- och/eller luftfuktighetsområdet kan materialegenskaperna förändras märkbart.
- Temperera materialet före användning!
- För att produkttegenskaperna ska bevaras får inget främmande material blandas i!
- Följ instruktionerna för mängden tillsatt vatten eller för förtunning noga!
- Kontrollera att färgbrutna produkter har rätt nyans före användning!
- Samma färgnyans kan endast garanteras inom en batch.
- Färgtonsutvecklingen påverkas kraftigt av omgivningsförhållandena.
- Blandat material som har börjat stelna får inte förtunnas eller blandas upp med nytt material!

Omgivningsinformation:

- Får inte användas vid temperaturer under +5 °C!
- Det idealiska temperaturspannet för material, underlag och luft ligger på +15 °C till 25 °C.
- Det idealiska spannet för luftfuktighet ligger på 40 % till 60 % relativ luftfuktighet.
- Högre luftfuktighet och/eller lägre temperaturer försenar, lägre luftfuktighet och/eller högre temperaturer snabbar på torkningen, bindningen och hårdningen.
- Under torknings-, reaktions- och hårdningsfasen krävs tillräcklig ventilation men undvik korsdrag!
- Skydda mot direkt solljus, väder och vind!
- Skydda angränsande delar!

Tips:

- Vi rekommenderar att alltid först prova på en liten yta.
- Läs produktdatabladen för alla Akkit-produkter som du använder.
- Spara lite av originalprodukten från respektive batch för påbättringsarbeten.
- Vid värmebeläggningar ska processen för uppvärmning före läggningen följas enligt standarden.
- Under användning och hårdning får golvvärmen inte slås på.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Produktspecifik information angående sammansättning, hantering, rengöring, relevanta åtgärder och avfallshantering hittar du i säkerhetsdatabladet.

BEGRÄNSA OCH KONTROLLERA EXPONERING

Personlig skyddsutrustning:

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

- Förvaras avskilt från livsmedel, drycker och foder.
- Ta omedelbart av nedsmutsade, impregnerade kläder.
- Tvätta händerna innan raster och efter arbetets slut.

Andningsskydd:

- Filter P2.
- Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Handskydd:

- Skyddshandskar.
- Materialet i handskarna ska vara ogenomsläppligt och motståndskraftigt mot produkten/ämnet/sammansättningen.
- Handskarnas material: använd handskar av stabilt material (t.ex. nitril).
- Valet av lämpliga handskar avgörs inte bara av materialet utan även av andra kvalitetskännetecken och kan skilja sig åt mellan tillverkare.
- Handskmaterialets genomträngningstid: ta reda på den exakta genombrottstiden hos tillverkaren av skyddshandskarna och följ den.

Ögonskydd:

- Tättslutande skyddsglasögon.

Kroppsskydd:

- Arbetsskyddskläder.

De uppgifter vi anger gäller genomsnittsvärden som tagits fram under laboratorieförhållanden. På grund av användningen av naturliga råvaror kan angivna värden för en enskild leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Detta datablad bygger på omfattande erfarenheter, ges efter bästa förmåga, är inte rättsligt bindande och innebär varken ett rättsförhållande eller en biskyldighet från köpavtalet. Vi garanterar kvaliteten på det använda materialet inom ramen för våra Allmänna affärsvillkor. Våra produkter får endast användas av behöriga eller motsvarande hantverkarkunniga personer. Användaren kan inte befrias från ytterligare frågor vid oklarheter eller från fackmannamässig hantering. Vi rekommenderar att alltid först prova på en liten yta. Av naturliga skäl kan inte samtliga möjliga, samtida och framtida tillämpningar och specialfall täckas. Uppgifter som förväntas vara kända hos kunniga yrkespersoner har inte angetts. Gällande tekniska, nationella och europeiska normer, riktlinjer och referensdokument vad gäller material, underlag och efterföljande montering ska iakttas! Anmäl eventuella betänkligheter. När en ny version publiceras upphör denna version att gälla. Det senaste databladet finns att hämta på internet.





Denna tekniska information har sammanställts utifrån nuvarande teknisk utvecklingsnivå. Uppgifterna i denna tekniska information frångår inte köparen/användaren sin skyldighet att på eget ansvar kontrollera om produkten passar för avsett ändamål, även vad gäller förutsättningarna på platsen. En sakkunnig användning och hantering av produkten är endast köparens/användarens ansvar. Vid nyutgåva upphör detta tekniska datablad att gälla.

AkKit® 405



Adeziv flexibil rapid

- Cu praf redus: testare de către BG Bau
- Corespunde C2 FT S1, gri
- Pentru interior și exterior
- Pentru pereți și podele
- Pentru plăci ceramice pentru pereți și podele, mozaic, faianță, plăci duble, piatră porțelanată, plăci de clincher, plăci, cărămizi și pietre naturale modelate manual, rezistente la decolorare
- Adecvat în special pentru montajul gresie pe gresie
- Pentru aplicarea plăcilor ceramice pe materiale de etanșare compozite Akkit, Akkit 301 și Akkit 310
- Flexibilitate ridicată
- Cu nivel foarte redus de emisii – EC 1 Plus
- Adecvat pentru încălzirea prin pereți și prin pardoseală
- Capacitate de prelucrare foarte bună
- Timp de rectificare până la aprox. 5 minute
- Se poate călca pe suprafață după aprox. 3 ore atunci când montarea se realizează prin metoda patului subțire
- Fixare cu apă cristalină



DESCRIERE PRODUS

Adeziv flexibil gri, foarte temperat, sub formă de pulbere, rezistent la apă și îngheț, cu solidificare rapidă.

Pentru montarea diferitelor plăci ceramice, dalelor, pietrei naturale și pietrei porțelante în zonele interioare și exterioare, a pietrei naturale rezistente la decolorare, până la o grosime a stratului de adeziv de 20 mm. Foarte adecvat pentru plăcile ceramice / dalele de dimensiuni mari, pentru încălzire de suprafață prin pereți și pardoseală până la un format al plăcilor de 120 cm x 260 cm.

- C2: Aderență $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: Putere adezivă timpurie
- T: Stabilitate mare
- S1: Cale de îndoire $\geq 2,5 \text{ mm}$

Formă de livrare:

Ambalaj	Palet
5 kg / cutie de carton	108 buc.
25 kg / sac de hârtie	24 buc.

DEPOZITARE

A se depozita într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț. Marfa la sac nu se depozitează direct pe podea, ci de exemplu, pe un palet.

Se poate depozita în recipientul original nedeschis timp de aprox. 8 luni.

APLICARE

Unelte recomandate:

Amestecător electric cu funcționare lentă cu max. 600 rpm, recipient de amestec corespunzător, mistrie de zidărie, burete. Mistria cu zimți trebuie să fie adaptată la materialul de aplicare și la substratul corespunzător.

Amestecare:

Se amestecă cu ajutorul unui amestecător cu funcționare lentă într-un recipient curat, adăugând apă curată și rece, până când produsul este omogen și fără cocoloașe, (timp de amestecare aprox. 3 minute).

Mod de aplicare:

Aplicați adezivul pentru gresie și faianță pe substrat, în două etape de lucru. În etapa 1, răzuiți un strat subțire de contact; în a 2-a etapă de lucru, patul de adeziv trebuie pieptănat pe stratul încă umed cu o unealtă cu zimți corespunzătoare, la un unghi de 45 – 60°. Aplicați numai cantitatea de mortar care poate fi acoperită cu plăci în timpul disponibil. Frecați plăcile în patul de mortar proaspăt și îndepărtați orice reziduuri de mortar cu un burete ud.

În zonele exterioare și în zonele supuse unor solicitări ridicate trebuie utilizată metoda de aplicare combinată (buttering/floating). În cazul tipurilor de piatră necunoscute, se recomandă un test de lipire.

Pentru informații suplimentare relevante pentru sănătate, vă rugăm să consultați fișa tehnică de securitate.

INFORMAȚII TEHNICE

Temperatură prelucrare	+5 până la +25 °C
Culoare	Gri
Format max. plăci ceramice	130 cm x 260 cm
Timp amestecare	aprox. 3 min.
Timp de creștere	Fără
Timp de prelucrare	aprox. 45 min.
Timp păstrare deschis	aprox. 15 min.
Timp de prelucrare	aprox. 5 min.
Circulabil	După aprox. 3 ore
Posibilitate de rostuire	După aprox. 3 ore
Rezistență maximă	După aprox. 12 ore
Grosime max. strat	20 mm

Consum în funcție de distanța zimților:

Dimensiune dinți	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Consum aprox.	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Dimensiunile recipientelor	1 kg	5 kg	25 kg
Necesar de apă aprox.	0,27 litri	1,35 litri	6,75 litri

SUBSTRAT

Sustraturi corespunzătoare:

- Beton
- Șapa de ciment
- Șapă anhidrit
- Tencuială gips
- Tencuială ipsos
- Zidărie
- Plăci de gips carton
- Beton neted
- BCA
- Materiale de etanșare compozite

Substratul trebuie să fie uscat, dezghețat, solid, rezistent, stabil ca formă, să nu prezinte urme de praf, murdărie, ulei, grăsimi, agenți de separare și fragmente libere și să corespundă directivelor tehnice naționale și europene, normelor în vigoare, precum și „Regulilor tehnice general acceptate”.

Pretratarea adecvată a substratului:

- Fisurile șapei trebuie obturate forțat, de exemplu, cu rășină pentru etanșarea fisurilor Akkit 105.
- Denivelările trebuie nivelate, de exemplu, cu șapa autonivelantă Akkit 201, cu masa de șpăcluit fluidă Akkit 203 sau cu mortarul pentru nivelare și suprafețe înclinate Akkit 204.
- Șapele de ciment trebuie să aibă o vechime de un minim de 28 de zile și o umiditate reziduală maximă $\leq 2,0$ CM-%.
- Șapele pe bază de sulfat de calciu (șape de anhidrit și șape fluide de anhidrit) trebuie să fie suficient șlefuite, aspirate și grunduite și să aibă un conținut de umiditate $\leq 0,5$ CM-% atunci când nu sunt încălzite și un conținut de umiditate $\leq 0,3$ CM-% atunci când sunt încălzite.
- Tencuielile din gips trebuie să fie uscate, cu un singur strat și nu trebuie să fie lustruite sau netezite.

Apoi grunduiți substraturile absorbante cu grundul de profunzime Akkit 102, iar substraturile neabsorbante cu grundul Akkit 101.

CERTIFICATE DE TESTARE

Testat conform:



EC 1 Plus

Produsele cu nivel redus de emisii dețin sigiliul Emicode.

Sigiliul Emicode EC 1 îndeplinește cele mai exigente cerințe cu privire la sănătate și mediu. Sigiliul Emicode EC 1 Plus reprezintă clasa premium și stabilește valori limită considerabil mai stricte.



EN 12004

C2 = Mortar sau adeziv pe bază de ciment pentru cerințe înalte (îndeplinește cerințele pentru toate caracteristicile suplimentare)

FT = Mortar sau adeziv cu întărire rapidă

S1 = Mortar sau adeziv modelabil

INDICAȚII

Indicații cu privire la produs și la prelucrare, indicații cu privire la material:

- La aplicarea în afara intervalului ideal de temperatură și/sau umiditate, caracteristicile materialului se pot modifica semnificativ.
- Aduceți materialele la temperatura corespunzătoare înainte de aplicare!
- Pentru a menține caracteristicile produsului, nu se pot adăuga materiale străine!
- Cantitățile suplimentare de apă sau specificațiile de diluare trebuie respectate cu strictețe!
- Verificați produsele nuanțate în privința acurateții culorii înainte de utilizare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul unui lot.
- Nuanța este influențată în mod semnificativ de condițiile de mediu.
- Materialul amestecat care a început deja să se întărească nu se va mai dilua sau combina cu material proaspăt!

Indicații cu privire la mediul înconjurător:

- A nu se prelucra la temperaturi sub +5 °C!
- Intervalul ideal de temperatură pentru materiale, substrat și aer este de la +15 °C la 25 °C.
- Intervalul ideal de umiditate a aerului se găsește între 40 % și 60 % umiditate relativă.
- Umiditatea ridicată a aerului și/sau temperaturile mai scăzute întârzie uscarea, îmbinarea și întărirea, în timp ce umiditatea scăzută a aerului și/sau temperaturile mai mari le accelerează.
- Asigurați o aerisire suficientă în timpul fazei de uscare, reacție și întărire; evitați curenții de aer!
- Protejați materialul aplicat de razele directe ale soarelui, de vânt și de intemperii!
- Protejați piesele adiacente!

Indicii:

- În principiu, se recomandă să se realizeze în prealabil o zonă de probă sau să se efectueze un mic test.
- Respectați fișele tehnice ale tuturor produselor utilizate în sistem.
- Pentru lucrări de retușare, păstrați un produs original nemodificat din lotul respectiv.
- În cazul șapelor pentru încălzire în pardoseală, procesul standardizat de întărire trebuie să aibă loc înainte de aplicare.
- Încălzirea prin pardoseală nu trebuie să fie pornită în timpul aplicării și întăririi.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Informațiile specifice produsului referitoare la compoziție, manipulare, curățare, măsuri corespunzătoare și eliminarea deșeurilor rezultă din fișa tehnică de securitate.

LIMITAREA ȘI MONITORIZAREA EXPUNERII

Echipament individual de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Țineți produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale.
- Dezbrăcați imediat îmbrăcăminte murdărită și îmbibată.
- Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la finalul lucrului.

Protecție respiratorie:

- Filtru P2.
- Protecție respiratorie în caz de ventilație insuficientă.

Protecția mâinilor:

- Mănuși de protecție.
- Materialul mănușilor trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
- Material mănuși / Utilizați mănuși dintr-un material stabil (de exemplu, nitril).
- Alegerea unor mănuși adecvate depinde nu doar de material, ci și de caracteristicile de calitate adiționale și acestea sunt diferite de la producător la producător.
- Timpul de penetrare a materialului mănușii / Timpul exact de penetrare trebuie aflat de la producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

Protecție pentru ochi:

- Ochelari de protecție etanși.

Protecția corpului:

- Îmbrăcăminte de protecție.

Datele noastre sunt valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Datorită utilizării materiilor prime naturale, valorile indicate pentru o livrare individuală pot varia ușor, fără a afecta adecvarea produsului.






Această fișă tehnică se bazează pe o experiență vastă, are scopul de a oferi consultanță conform cunoștințelor noastre, nu este obligatorie din punct de vedere juridic și nu constituie un raport juridic contractual sau o obligație accesorie ce decurge din contractul de cumpărare. În cadrul condițiilor generale de vânzare garantăm pentru calitatea materialelor noastre. Utilizarea produselor noastre poate fi realizată doar de specialiști și/sau persoane cu experiență, cunoștințe și calificare corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi exonerat de consiliere în caz de neclarități, precum și de prelucrarea profesională. În principiu, se recomandă să se realizeze în prealabil o zonă de probă sau să se efectueze un mic test. În mod firesc, nu pot fi prevăzute absolut toate cazurile de utilizare și particularitățile posibile, actuale și viitoare. Informațiile despre care se poate presupune că sunt cunoscute de experți au fost omise. Trebuie respectate normele tehnice, naționale și europene în vigoare și fișele tehnice cu privire la materiale, suprafețe și montaj! În caz de neclarități, acestea trebuie comunicate. Prin publicarea unei versiuni noi, prezenta versiune își pierde valabilitatea. Cea mai recentă fișă tehnică este disponibilă pe internet.

Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere materialele în scopul utilizării prevăzute – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.

AkKit® 405

Klej elastyczny szybkodziałający

- Redukcja pyłu, sprawdzona przez BG Bau (niem. zawodowe zrzeszenie branży budowlanej) Lokal
- Odpowiada C2 FT S1, szary
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Do ceramicznych płytek ściennych i podłogowych, mozaiki, kamionki, płytek podwójnych typu „Spaltplatten”, kamionki szlachetnej, płytek klinkierowych, płytek ręcznie formowanych, płytek ceglanych i płytek z kamienia naturalnego wrażliwych na przebarwienia
- W szczególności nadaje się do układania płytki na płytce
- Do układania płytek ceramicznych na izolacji zespolonej Akkit – Akkit 301 i Akkit 310
- Wysoka elastyczność
- Bardzo niska emisyjność – EC 1 Plus
- Odpowiedni do ogrzewania ściennego i podłogowego
- Bardzo dobra obrabialność
- Czas korekty maks. ok. 5 minut
- Możliwość chodzenia w przypadku układania metodą cienkowarstwową po ok. 3 godzinach
- Krystaliczne wiązanie wody



OPIS PRODUKTU

Szary, wysoko wzbogacony, w postaci proszku, wodo- i mrozoodporny, szybkowiązący klej elastyczny.

Do układania najróżniejszych fliz ceramicznych, płytek, kamienia naturalnego i kamionki szlachetnej na obszarach wewnętrznych i zewnętrznych, płytek z kamienia naturalnego wrażliwych na przebarwienia o grubości klejenia maks. 20 mm. Nadaje się w szczególności do fliz / płytek wielkoformatowych i ogrzewania powierzchniowego na ścianie i podłodze o formacie płytek do maks. 120 cm x 260 cm.

- C2: wytrzymałość przyczepnościowa na ciągnięcie $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: wczesna przyczepność
- T: wysoka stabilność
- S1: ugięcie $\geq 2,5 \text{ mm}$

Formy dostawy:

Opakowanie zbiorcze	Paleta
5 kg / karton	108 szt.
25 kg / worek papierowy	24 szt.

MAGAZYNOWANIE

Składować w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed mrozem. Towaru w workach nie składować bezpośrednio na podłożu, lecz np. na paletcie. Okres trwałości ok. 8 miesięcy w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.

NAKŁADANIE

Zalecane narzędzia:

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa o maks. 600 obr./min., odpowiednie naczynie do mieszania, kielnia, gąbka.
Kielnię zębatą dostosować do odpowiedniego układanego materiału i podłoża.

Mieszanie:

Wymieszać w czystym naczyniu do mieszania, wsypując masę do czystej, zimnej wody za pomocą wolno pracującego mieszadła, aż do uzyskania jednnorodnej masy bez grudek (czas mieszania ok. 3 minuty).

Nakładanie:

Klej do płytek nanosić na podłoże w dwóch etapach pracy. W ramach 1. etapu pracy nakładana jest grzebieniowo cienka warstwa kontaktowa, na którą jeszcze w stanie mokrym wciera się w ramach 2. etapu pracy podłoże klejowe kielnią zębatą o odpowiednim uzębieniu prowadzoną pod kątem 45 – 60°. Nakładać tylko tyle zaprawy, ile płytek można na niej ułożyć w czasie przewidzianym na klejenie. Układany materiał wcisnąć w świeże podłoże z zaprawy i usunąć ewentualne pozostałości zaprawy za pomocą mokrej gąbki.

Na obszarach zewnętrznych oraz narażonych na wysokie obciążenia należy zastosować metodę kombinowaną (buttering-floating). W przypadku nieznanego rodzaju kamienia zaleca się wykonanie klejenia próbnego.

Dalsze informacje dotyczące istotnych kwestii zdrowotnych można znaleźć w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Temperatura obróbki	+5 do +25 °C
Kolor	Szary
Maks. format płytek	130 cm x 260 cm
Czas wymieszania	ok. 3 min
Czas dojrzewania	Brak
Czas obróbki	ok. 45 min
Czas otwarty	ok. 15 min
Czas korekty	ok. 5 min
Możliwość chodzenia	Po ok. 3 h
Możliwość fugowania	Po ok. 3 h
Pełna obciążalność	Po ok. 12 h
Maks. grubość warstwy	20 mm

Zużycie wg uzębienia kielni

Uzębienie	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Zużycie ok.	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Rozmiary pojemników	1 kg	5 kg	25 kg
Potrzebna ilość wody ok.	0,27 l	1,35 l	6,75 l

PODŁOŻE

Odpowiednie podłoża:

- Beton
- Jastrych cementowy
- Jastrych anhydrytowy
- Tynk gipsowy
- Tynki cementowo-wapienne
- Mur z cegły
- Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe
- Beton szalunkowy
- Beton porowaty
- Izolacje zespolone

Podłoże musi być suche, niezmrożone, wytrzymałe, nośne, stabilne i pozbawione pyłu, brudu, oleju, tłuszczu, rozdzielników i luźnych cząstek, musi też odpowiadać obowiązującym krajowym i europejskim technicznym dyrektywom, normom i ogólnie uznawanym zasadom techniki.

Odpowiednie przygotowanie podłoża:

- Rysy w jastrychu muszą zostać zamknięte siłowo, np. za pomocą żywicy do zalewania rys Akkit 105.
- Nierówności należy koniecznie zniwelować np. za pomocą masy wyrównawczej Akkit 201, płynnej masy szpachlowej Akkit 203 lub zaprawy wyrównawczej i do modelowania spadków Akkit 204.
- Jastrychy cementowe muszą mieć min. 28 dni i maks. wilgotność resztkową $\leq 2,0$ CM-%.
- Jastrychy na bazie siarczynu wapnia (jastrychy anhydrytowe i płynne jastrychy anhydrytowe) muszą być odpowiednio oszlifowane, odessane i zagruntowane, a także wykazywać w stanie nieogrzany zawartość wilgotności $\leq 0,5$ CM-%, natomiast w stanie ogrzanym $\leq 0,3$ CM-%.
- Tynki gipsowe muszą być suche, jednowarstwowe i nie mogą być filcowane ani gładzone.

Następnie podłoża chłonne gruntowane są za pomocą gruntu głęboko penetrującego Akkit 102, a podłoża niechłonne zwiększającego przyczepność gruntu Akkit 101.

CERTYFIKATY KONTROLNE

Certyfikowane według



EC 1 Plus

Produkty o niskiej szkodliwości honorowane są znakiem Emicode.

Znak Emicode EC 1 oznacza spełnienie najwyższych wymogów zdrowotnych i ekologicznych. Znak EC1 Plus jest klasą Premium i wyraźnie ustanawia jeszcze surowsze wartości graniczne.



EN 12004

C2 = zaprawa lub klej z zawartością cementu spełniający podwyższone wymagania (spełnia wymagania dla wszystkich dodatkowych cech)

FT = szybkotwardniejąca zaprawa lub klej

S1 = odkształcalna zaprawa lub klej

WSKAZÓWKI

Informacje o produkcie i jego obróbce, wskazówki materiałowe:

- W przypadku obróbki poza idealnym zakresem temperatur i/lub wilgotności powietrza właściwości materiałowe mogą ulec znaczącej zmianie.
- Materiały przed użyciem doprowadzić do odpowiedniej temperatury!
- Aby zachować właściwości produktu, nie można mieszać z produktami obcymi!
- Należy dokładnie przestrzegać ilości dodawanej wody lub rozcieńczania!
- Produkty przebarwione sprawdzić pod kątem dokładności odcienia!
- Jednolita barwa może być zagwarantowana wyłącznie w obrębie jednej partii produkcyjnej.
- Na odzwierciedlenie kolorystyczne znacząco wpływają warunki otoczenia.
- Materiału zmieszanego, już twardniejącego nie wolno ponownie rozcieńczać lub nakładać z materiałem świeżym!

Wskazówki odnośnie otoczenia:

- Nie stosować przy temperaturach poniżej +5°C!
- Idealny zakres temperatur dla materiału, podłoża i powietrza wynosi od +15°C do +25°C.
- Idealny zakres wilgotności powietrza wynosi od 40 % do 60 % wilgotności względnej.
- Podwyższona wilgotność powietrza i/lub niższe temperatury opóźniają, niska wilgotność powietrza i/lub wyższe temperatury przyspieszają wysychanie, wiązanie i twardnienie.
- Podczas fazy schnięcia, reakcji i twardnienia należy zadbać o dostateczne wietrzenie, unikać przeciągu!
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wiatrem i wpływami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy budowlane!

Porady:

- Zasadniczo zalecamy wcześniej nałożyć powierzchnię próbną lub przetestować najpierw na małej próbce.
- Przestrzegać kart charakterystyki wszystkich produktów zastosowanych w systemie.
- Do prac naprawczych przechować oryginalny produkt danej partii produkcyjnej.
- W przypadku jastrychów grzewczych konieczne jest wykonanie zgodnego z normą wygrzewania jastrychu przed układaniem płytek.
- Podczas nakładania i twardnienia nie wolno włączać ogrzewania podłogowego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Specyfikację produktu dotyczącą składu, obchodzenia się z produktem, czyszczenia, odpowiednich środków i utylizacji zamieszczono w karcie charakterystyki produktu.

OGRANICZENIE I MONITOROWANIE EKSPOZYCJI

Środki ochrony indywidualnej:

Ogólne środki ochrony i higieny:

- Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz.
- Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
- Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Ochrona dróg oddechowych:

- Filtr P2.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych.

Ochrona rąk:

- Rękawice ochronne.
- Materiał, z którego wykonane są rękawice, musi być nieprzepuszczalny i odporny na produkt / materiał / przygotowanie.
- Materiał, z którego wykonane są rękawice / używać rękawic ze stabilnego materiału (np. nitylu).
- Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta.
- Czas przebicia materiału, z którego wykonane są rękawice / Od producenta rękawic uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i przestrzegać go.

Ochrona oczu:

- Okulary ochronne szczelnie zamknięte.

Ochrona ciała:

- Robocza odzież ochronna.

W przypadku naszych danych chodzi o wartości uśrednione, które ustalono w warunkach laboratoryjnych. Z powodu zastosowania naturalnych surowców podawane wartości poszczególnych dostaw mogą się nieznacznie różnić bez negatywnego wpływu na przydatność produktu.

Niniejsza karta techniczna opiera się na obszernych doświadczeniach, ma na celu doradztwo według najlepszej wiedzy, nie jest wiążąca prawnie i nie uzasadnia ani prawnego stosunku umowy, ani zobowiązań dodatkowych z tytułu umowy sprzedaży. Dobrą jakość naszych materiałów gwarantujemy w ramach naszych Ogólnych warunków handlowych. Nasze produkty mogą być stosowane tylko przez osoby wykwalifikowane i/lub osoby doświadczone, profesjonalne i posiadające odpowiednie zdolności manualne. Użytkownik zobowiązany jest do konsultowania się w razie niejasności oraz kwestii związanych z profesjonalnym użytkowaniem produktu. Zasadniczo zalecamy wcześniej nałożyć powierzchnię próbną lub przetestować najpierw na małej próbce. Oczywiście nie jest możliwe całkowite uwzględnienie wszelkich możliwych, obecnych i przyszłych przypadków zastosowania i specyfiki użytkowania produktu. Zrezygnowano też z informacji, których znajomość można w przypadku osób wykwalifikowanych uznać za pewnik. Przestrzegać obowiązujących krajowych i europejskich norm technicznych, dyrektyw i kart technicznych dotyczących materiałów, podłoża i struktury układanej później nawierzchni. W razie potrzeby prosimy o zgłaszanie wątpliwości. Z chwilą wydania nowej wersji niniejsze wydanie traci ważność. Najbardziej aktualna w danym wypadku karta techniczna dostępna jest w internecie.






Niniejsza informacja techniczna została sporządzona na bazie aktualnego stanu techniki. Dane w tej informacji technicznej nie zwalniają Kupującego/Użytkownika z jego obowiązku sprawdzenia materiałów na swoją odpowiedzialność pod kątem ich przydatności do planowanego celu zastosowania – również pod względem uwarunkowań w miejscu użytkowania. Fachowe użycie, zastosowanie i przetwarzanie materiałów należy wyłącznie do zakresu odpowiedzialności Kupującego/Użytkownika. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsza informacja techniczna traci swoją ważność.

AkKit® 405



Hızlı Flex yapıştırıcı

- Az tozlu: BG Bau tarafından test edilmiştir
- C2 FT S1'e uygundur, gri
- İç ve dış alanlar için
- Duvar ve zemin için
- Seramik duvar ve zemin fayansları, mozaik, taş, yarıklı plakalar, ince taş, klinker plakalar, elle şekil verilen taş, tuğla fayans ve renk solmasına karşı dayanıklı doğal taşlar için
- Fayans üzeri fayans döşenmesi için özellikle uygun
- Seramik fayansların Akkit – kompozit conta üzerine döşenmesi için, Akkit 301 ve Akkit 310
- Yüksek esneklik
- Çok düşük emisyonlu – EC 1 Plus
- Duvar ve yerden ısıtma için uygun
- Çok iyi işlenebilirlik
- Yakl. 5 dakikaya kadar düzeltme süresi
- İnce yataklı yöntemde döşenmesi halinde yakl. 3 saat sonra üzerinde yürüme
- Kristalin su bağlama



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gri, yüksek oranda sertleştirilmiş, toz halinde, su ve donmaya karşı dayanıklı, hızlı bağlamalı Flex yapıştırıcı.

20 mm yapışma kalınlığına kadar, renk solmasına karşı dayanıklı doğal taş kullanılarak iç ve dış mekanlarda farklı seramik fayans, plaka, doğal taş ve ince taşların döşenmesi için. Özellikle geniş ebatlı fayanslar için ve 120 cm x 260 cm ebatlarına kadar fayans formatına kadar duvar ve zeminlerde yüzey ısıtma için uygundur.

- C2: Yapışkan çekme mukavemeti $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: Erken tutunum mukavemeti
- T: Yüksek dayanıklılık
- S1: Bükülme yolu $\geq 2,5 \text{ mm}$

Teslimat şekli:

Kutu	Palet
5 kg / karton	108 adet
25 kg / çuval	24 adet

SAKLAMA

Kuru, serin ve donmaya karşı korunaklı bir şekilde depolayın. Torbalanmış ürünleri doğrudan zeminde değil, örneğin bir palet üzerinde depolayın. Bozulmamış orijinal kutusunda yakl. 8 ay boyunca depolanabilir.

İŞLEME

Önerilen el aleti:

Yavaş çalışan, maksimum 600 devir/dakika hızında elektrikli karıştırıcı, uygun karıştırma kabı, duvarcı malası, düzleştirme maması, köpük. Taraklı malanın döşenecek malzemeye ve zemine uygun olması gerekir.

Karıştırma:

Temiz bir karıştırma kabında, yavaş çalışan bir karıştırıcı kullanarak temiz ve soğuk suyla, homojen ve topaksız hale gelene kadar karıştırın (karıştırma süresi yaklaşık 3 dakikadır).

Çalışma:

Fayans yapıştırıcısı iki çalışma adımında zemine uygulayın. 1. çalışma adımında ince bir temas tabakası çizilir; 2. çalışma adımında ise yapışkan yatağı henüz ıslak olan tabakanın üzerine uygun dişler kullanılarak 45 - 60° açıyla taranır. Yapıştırıcının açık kalma süresi içerisinde fayanslarla kaplanabilecek kadar harç uygulayın. Serilecek malzemeyi taze harç yatağına sürün ve ıslak bir süngerle harç kalıntılarını temizleyin. Dış mekanda ve yüksel yüklenmeli alanlarda kombine döşeme yöntemi (Buttering/Floating) kullanılmalıdır. Bilinmeyen kaya türleri için deneme yapıştırması önerilir.

Sağlıkla ilgili ayrıntılı bilgiler güvenlik bilgi formunda bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER

Uygulama sıcaklığı	+5 ile +25 °C arası
Renkler	Gri
Maks. fayans ebadı	130 cm x 260 cm
Karıştırma süresi	Yakl. 3 dak.
Oluşma süresi	Yok
Uygulama süresi	Yakl. 45 dak.
Açık kalma süresi	Yakl. 15 dak.
Düzeltilme süresi	Yakl. 5 dak.
Üzerinde yürüme	Yakl. 3 saat sonra
Derz uygulama	Yakl. 3 saat sonra
Tam yüklenme	Yak. 12 sa. sonra
Maks. katman kalınlığı	20 mm

Dişten sonra kullanım:

Diş	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Yakl. kullanım	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Ambalaj ebatları	1 kg	5 kg	25 kg
Yakl. su ihtiyacı	0,27 litre	1,35 litre	6,75 litre

ZEMİN

Uygun zeminler:

- Beton
- Çimento şapı
- Anhidrit şap
- Alçı sıva
- Kireç çimento sıva
- Duvarcılık
- Alçıpan, alçı yapı plakası
- Pürüzsüz beton
- Gaz beton
- Kompozit contalar

Zemin kuru, dondan arındırılmış, sabit, dengeli, şekli stabil ve toz, kir, yağ, gres, ayırıcı maddeler ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalı ve geçerli teknik ulusal ve Avrupa yönergelerine, standartlarına ve "Genel olarak ticaretin kabul görmüş kurallarına" uygun olmalıdır.

Uygun zemin ön işlemi:

- Şap çatlakları, örneğin çatlak sızdırmazlık reçinesi Akkit 105 ile iyice sabitlenmelidir.
- Düzgünlükler, ör. Akkit 201 tesviye harcı, Akkit 203 akıcı dolgu veya Akkit 204 tesviye ve eğim harcı ile düzeltilmelidir.
- Çimento şapları en az 28 günlük olmalı ve maksimum kalan nem $\leq 2,0$ CM olmalıdır.
- Kalsiyum sülfat şapları (anhidrit ve anhidrit akışlı şaplar) yeterince zımparalanmalı, vakumlanmalı, astarlanmalı ve ısıtılmamış durumda $\leq 0,5$ CM-% nem içeriğine ve ısıtıldığında $\leq 0,3$ CM-% nem içeriğine sahip olmalıdır.
- Alçı sıvalar tek kat kuru olmalı, keçeleştirilmemeli veya düzeltilmemelidir.

Daha sonra emici zeminler derinlik astarı Akkit 102 ile, emici olmayan yüzeyler ise dönüşüm astarı Akkit 101 ile astarlanır.

TEST SERTİFİKALARI

Test ölçütü:



EC 1 Plus

Düşük emisyonlu ürünler bir Emicode mührüne sahiptir.

Emicode mührü EC 1, en yüksek sağlık ve çevre standartlarını yerine getirir. EC1 Plus mührü birinci sınıftır ve bir defa daha önemli şekilde daha katı sınır değerler belirler.



EN 12004

C2 = Çimento içeren harç veya yüksek gereksinimler için yapıştırıcı (tüm ek özelliklerdeki talepleri karşılar)

FT = Hızlı sertleşen harç veya yapıştırıcı

S1 = Şekil verilebilir harç veya yapıştırıcı

BİLGİLER

Ürün ve işleme bilgileri, malzeme bilgileri:

- İdeal sıcaklık ve/veya nem aralığının dışında çalışırken malzeme özellikleri gözle görülür şekilde değişebilir.
- İşlemeden önce malzemeleri buna göre temperleyin!
- Ürün özelliklerini korumak için yabancı maddeler eklenmemelidir!
- Eklenecek su miktarları veya seyreltme verilerine mutlaka uyulmalıdır!
- Renkli ürünleri kullanmadan önce renk doğruluğu bakımından kontrol edin!
- Eşleşen renkler sadece bir partide garanti edilebilir.
- Renk tonu oluşumu çevre koşullarından büyük oranda etkilenir.
- Sertleşmeye başlayan karışık malzeme daha fazla seyreltilmemeli veya taze malzeme ile karıştırılmamalıdır!

Ortam bilgileri:

- +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda çalışmayın!
- Malzeme, zemin ve hava için ideal sıcaklık aralığı +15°C ile 25°C arasındadır.
- İdeal nem aralığı %40 ila %60 bağıl nem arasındadır.
- Daha fazla nem ve/veya daha düşük sıcaklıklar kurumayı, birleşmeyi ve sertleşmeyi geciktirirken, daha düşük nem ve/veya daha yüksek sıcaklıklar ise bunu hızlandırır.
- Kurutma, reaksiyon ve sertleşme fazında yeterli havalandırma sağlanmalıdır; hava cereyanından kaçınılmalıdır!
- Direkt güneş ışığından, rüzgardan ve hava koşullarından koruyun!
- Bitişik yapı parçalarını koruyun!

İpuçları:

- Genel olarak, önce bir deneme alanı oluşturmanızı veya küçük bir deneme yapmanızı öneririz.
- Sistemde kullanılan tüm Akkit ürünlerinin ürün veri sayfalarını dikkate alın.
- Düzeltme çalışmaları için ilgili partinin orijinal ürününü saklayın.
- Isıtılmış şaplar için, döşeme işleminden önce standart ısıtma işleminin yapılması gerekir.
- İşleme ve sertleştirme esnasında yerden ısıtma sistemi çalıştırılmamalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

Bileşimi, çalışılması, temizlenmesi, uygun önlemler ve bertaraf etme ile ilgili ürüne özgü bilgiler güvenlik broşüründe bulunmaktadır.

SINIRLANDIRMA VE EKSPOZİSYONUN İZLENMESİ

Kişisel koruyucu donanım:

Genel koruma ve hijyen önlemleri:

- Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutun.
- Kirliliği ve ıslak giysileri derhal çıkarın.
- Molalardan önce ve çalışma bitiminde elleri yıkayın.

Solunum koruması:

- Filtre P2.
- Yetersiz havalandırmada solunum koruması kullanın.

El koruması:

- Güvenlik eldivenleri.
- Eldiven malzemesi kesilmez ve ürün / madde / hazırlığa karşı dayanıklı olmalıdır.
- Eldiven malzemesi / eldiven sağlam bir malzemeden (ör. nitril) yapılmış olmalıdır.
- Uygun eldiven seçimi, yalnızca malzemeye değil, aynı zamanda başka kalite faktörlerine de bağlıdır ve üreticiden üreticiye farklılık gösterebilir.
- Eldiven malzemesinin sıvı geçirmezliği / Tam kesilme süresi eldiven üreticisinden öğrenilmeli ve bu süreye uyulmalıdır.

Göz koruması:

- Sıkı oturan koruyucu gözlük.

Vücut koruması:

- İş kıyafeti.

Belirttiğimiz veriler, laboratuvar koşullarında belirlenen ortalama değerlerdir. Hammadde kullanımı nedeniyle, her bir teslimatın belirtilen değerleri, ürünün uygunluğunu etkilemeden bir miktar değişebilir.

Bu broşür kapsamlı deneyimleri emel alır, bilgimiz dahilinde tavsiye amaçlıdır, herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmadan geçerlidir ve sözleşmeye bağlı bir yasal ilişki ya da satın alma sözleşmesinden ek bir yükümlülük oluşturmaz. Malzemelerimizin kalitesi için genel iş koşullarımız kapsamında garanti veriyoruz. Ürünlerimizin kullanımı, yalnızca uzmanlar ve/veya deneyimli, bilgili ve uygun el becerilerine sahip kişiler tarafından yapılabilir. Kullanıcı, belirsizlikler durumunda veya teknik işlemler hakkındaki soruları için tarafımızla iletişime geçmelidir. Genel olarak, önce bir deneme alanı oluşturmanızı veya küçük bir deneme yapmanızı öneririz. Olası tüm mevcut ve gelecekteki kullanım durumları ve özellikler eksiksiz bir şekilde dahil edilemeyebilir. Uzmanlar tarafından bilindiği varsayılabilecek bilgiler çıkarılmıştır. Malzemeler, zemin ve takip eden yapı işlemleri hakkındaki geçerli, teknik, ulusal ve Avrupa norm, direktif ve broşürlerine uyulmalıdır! Gerekli hallerde endişelerini belirtin. Bu yayın, yeni bir sürümün çıkması halinde geçerliliğini yitirir. En güncel broşür internette bulunabilir.





Bu teknik bilgi en son teknoloji temelinde oluşturulmuştur. Bu teknik bilgilendirmedeki bilgiler, alıcı/kullanıcıyı, malzemeleri, amaçlanan amaca uygunlukları için kendi sorumlulukları dahilinde; yerindeki yapısal koşullar açısından test etme yükümlülüğünden kurtarmaz.

Malzemelerin profesyonel uygulaması, kullanımı ve işlenmesi tamamen alıcı/kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilendirme yazısı, yeni sürümün yayınlanmasıyla geçerliliğini kaybeder.

AkKit® 405

Cola flexível rápida

- Redução de poeiras: testada pela BG Bau
- Corresponde a C2 FT S1, cinzento
- Para interior e exterior
- Para parede e piso
- Para revestimentos e pavimentos cerâmicos, mosaicos, grés, ladrilhos extrudidos, porcelanato, ladrilhos e de tijolo, tijolos moldados à mão, tijoleiras e pedra natural resistente à descoloração
- Especialmente adequado para a aplicação de ladrilho sobre ladrilho
- Para a colocação de ladrilhos cerâmicos sobre impermeabilização compósita Akkit, Akkit 301 e Akkit 310
- Alta flexibilidade
- Emissões muito baixas – EC 1 Plus
- Adequado para sistemas de aquecimento de paredes e de pavimentos
- Excelente trabalhabilidade
- Tempo de correção até cerca de 5 minutos
- Pode ser pisado ao fim de aprox. 3 horas, se for aplicado pelo método da camada fina
- Retenção de água cristalina



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola flexível cinzenta, altamente temperada, em pó, resistente à água e ao gelo, de presa rápida.

Para o assentamento de uma grande variedade de ladrilhos de cerâmica, placas, pedra natural e porcelanato, em interiores e exteriores, pedra natural resistente à descoloração até uma espessura de cola de 20 mm. Particularmente adequado para ladrilhos/placas de grande formato, para o aquecimento de superfícies em paredes e pavimentos até um formato dos ladrilhos de 120 cm x 260 cm.

- C2: Resistência à tração da cola $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: Resistência à tração precoce da cola
- T: Elevada estabilidade
- S1: Percurso de flexão $\geq 2,5 \text{ mm}$

Forma de entrega:

Pacote	Paleta
5 kg / caixa	108 pc
25 kg / saco	24 pc

ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco, fresco e sem geadas. Não armazenar os produtos ensacados diretamente no chão, mas sim, por exemplo, numa paleta. Conservação durante aprox. 8 meses no recipiente original intacto.

PROCESSAMENTO

Ferramenta recomendada:

Misturador elétrico de funcionamento lento com um máximo de 600 rpm, recipiente de mistura adequado, espátula de pedreiro, esponja. A talocha de pente deve ser adaptada ao respetivo material de assentamento e ao substrato.

Mistura:

Misturar de forma homogénea e sem grumos num recipiente de mistura limpo, agitando em água limpa e fria com um agitador de funcionamento lento (tempo de mistura de cerca de 3 minutos).

Processar:

Aplicar a cola de ladrilho no substrato em duas etapas de trabalho. Na 1.^a etapa de trabalho, é espalhada uma fina camada de contacto; na 2.^a etapa de trabalho, o leito de cola é trabalhado sobre a camada ainda húmida, com o dentado adequado, num ângulo de 45 - 60°. Aplicar apenas a quantidade de argamassa que pode ser coberta com ladrilhos dentro do tempo de colagem. Espalhar o material de assentamento na camada de argamassa fresca e remover qualquer resíduo de argamassa com uma esponja húmida.

O método de assentamento combinado (buttering/floating) deve ser utilizado no exterior e em zonas sujeitas a cargas elevadas. Recomenda-se a realização de um teste de colagem para tipos de pedra desconhecidos.

Mais informações relevantes para a saúde podem ser encontradas na ficha de dados de segurança.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Temperatura de processamento	+5 até +25 °C
Cor	Cinzentos
Formato máx. dos ladrilhos	130 cm x 260 cm
Tempo de mistura	aprox. 3 min
Tempo de cura	Nenhum
Tempo de processamento	aprox. 45 min
Tempo de abertura	aprox. 15 min
Tempo de correção	aprox. 5 min
Transitável	Após aprox. 3 horas
Disponível	Após aprox. 3 horas
Resistência total	Após aprox. 12 horas
Espessura máx. de camada	20 mm

Consumo segundo o dentado:

Dentado	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Consumo aprox.	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Tamanho da embalagem	1 kg	5 kg	25 kg
Necessidade de água aprox.	0,27 litros	1,35 litros	6,75 litros

Substratos adequados:

- Betão
- Betonilha de cimento
- Betonilha de anidrite
- Gesso
- Estuque de limpeza
- Alvenaria
- Placa de gesso, placa de pladur
- Betão liso
- Betão aerado
- Impermeabilizações compósitas

O substrato deve ser seco, sem geadas, sólido, resistente à carga, dimensionalmente estável e livre de pó, sujidade, óleo, gordura, agentes separadores e peças soltas e cumprir as diretivas técnicas, normas nacionais e europeias aplicáveis e as "Regras da Técnica Geralmente Aceites".

Pré-tratamento adequado do substrato:

- As fissuras da betonilha devem ser seladas à força, por exemplo, com a resina de selagem de fissuras Akkit 105.
- As irregularidades têm de ser niveladas, por exemplo, com argamassa nivelante Akkit 201, betume fluido Akkit 203 ou argamassa de nivelamento e compensação Akkit 204.
- As betonilhas de cimento devem ter um mínimo de 28 dias e uma humidade residual máxima $\leq 2,0 \text{ CM}\%$.
- As betonilhas de sulfato de cálcio (betonilhas de anidrite e de anidrite fluida) devem ser suficientemente lixadas, aspiradas e preparadas e ter um teor de humidade $\leq 0,5 \text{ CM}\%$ quando não aquecidas e um teor de humidade $\leq 0,3 \text{ CM}\%$ quando aquecidas.
- Os rebocos de gesso devem estar secos, ser de camada única e não devem ser feltrados ou polidos.

A seguir, os substratos absorventes devem ser tratados com primário profundo Akkit 102 e os substratos não absorventes com primário de aderência Akkit 101.

CERTIFICADOS DE TESTE

Testado segundo:



EC 1 Plus

Os produtos com baixas emissões são distinguidos com o selo Emicode.

O selo Emicode EC1 cumpre os mais elevados requisitos relativos à saúde e ao meio ambiente. O selo EC1 Plus corresponde à classe Premium e define valores-limite ainda mais rigorosos.



EN 12004

C2 = Argamassa ou cola de cimento para requisitos acrescidos (satisfaz os requisitos em todas as características adicionais)

FT = Argamassa ou cola de endurecimento rápido

S1 = Argamassa ou cola deformável

INFORMAÇÕES

Informações sobre produtos e processamento, informações sobre materiais:

- Quando processado fora da gama ideal de temperatura e/ou humidade, as propriedades do material podem mudar visivelmente.
- Temperar adequadamente os materiais antes do processamento!
- A fim de manter as propriedades do produto, nenhum material estranho pode ser adicionado!
- As quantidades de adição de água ou as especificações de diluição devem ser rigorosamente respeitadas!
- Verifique a exatidão das cores dos produtos coloridos antes de os utilizar!
- A uniformidade das cores só pode ser garantida dentro de um lote.
- A tonalidade da cor é significativamente influenciada pelas condições ambientais.
- O material misturado que já está a começar a endurecer não deve ser mais afinado nem misturado com material fresco!

Notas ambientais:

- Não utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C!
- A gama de temperaturas ideal para material, substrato e ar é de +15 °C a 25 °C.
- A gama ideal de humidade é de 40 % a 60 % de humidade relativa.
- Maior humidade e/ou temperaturas mais baixas atrasam, baixa humidade e/ou temperaturas mais altas aceleram a secagem, ajuste e endurecimento.
- Durante a fase de secagem, reacção e endurecimento, assegure ventilação suficiente; evite correntes de ar!
- Proteger da luz solar direta, do vento e do tempo!
- Proteja os componentes adjacentes!

Dicas:

- Em princípio, recomendamos que se estabeleça previamente uma área de ensaio ou um pré-teste por meio de um pequeno ensaio.
- Observar as folhas de dados de todos os produtos utilizados no sistema.
- Para trabalhos de retoque, manter um produto original inalterado do respetivo lote.
- No caso das betonilhas aquecidas, o processo de aquecimento normalizado deve ter lugar antes da aplicação.
- O aquecimento por piso radiante não deve ser ligado durante a aplicação e cura.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Informações específicas do produto relativamente à composição, ao manuseamento, à limpeza, precauções correspondentes e eliminação podem ser consultadas na folha de dados de segurança.

LIMITAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Equipamento de proteção individual:

Medidas gerais de proteção e higiene:

- Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.
- Despir imediatamente a roupa suja e ensopada.
- Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho.

Proteção respiratória:

- Filtro P2.
- Proteção respiratória em caso de ventilação insuficiente.

Proteção das mãos:

- Luvas de proteção.
- O material das luvas deve ser impermeável e resistente ao produto / substância / preparação.
- Utilizar material de luvas / luvas de material estável (p. ex., nitrilo).
- A seleção de uma luva adequada depende não só do material, mas também de outras características de qualidade e varia de fabricante para fabricante.
- Tempo de penetração do material das luvas / O tempo de penetração exato deve ser obtido junto do fabricante das luvas de proteção e respeitado.

Proteção ocular:

- Óculos de proteção justos.

Proteção do corpo:

- Vestuário de trabalho de proteção.

Os nossos dados são valores médios, que foram determinados em condições laboratoriais. Devido à utilização de matérias-primas naturais, os valores declarados de uma entrega individual podem variar ligeiramente sem afetar a adequação do produto.






O presente folheto informativo baseia-se numa vasta experiência, tem por objetivo aconselhar, tanto quanto é do nosso conhecimento, não é juridicamente vinculativo e não constitui uma relação jurídica contratual ou uma obrigação acessória decorrente do contrato de compra e venda. Garantimos a qualidade dos nossos materiais de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda. Os nossos produtos só podem ser utilizados por profissionais e/ou pessoas experientes, especializadas e devidamente qualificadas. O utilizador não pode ser dispensado de fazer perguntas em caso de dúvidas ou de processamento profissional. Em princípio, recomendamos que se estabeleça previamente uma área de ensaio ou um pré-teste por meio de um pequeno ensaio. Naturalmente, nem todos os casos de utilização e particularidades possíveis, atuais e futuros podem ser incluídos na íntegra. Foram omitidas informações que se pode presumir serem do conhecimento dos profissionais. Respeitar as normas técnicas, nacionais e europeias, as diretivas e as fichas técnicas aplicáveis aos materiais, ao substrato e à construção subsequente! Se necessário, apresentar dúvidas. Com a publicação de uma nova versão, esta versão perde a sua validade. O folheto informativo mais atual está disponível na Internet.

As presentes informações técnicas foram elaboradas com base nos mais recentes desenvolvimento técnicos. A informação contida nesta informação técnica não dispensa o comprador/utilizador da sua obrigação de verificar os materiais sob a sua própria responsabilidade quanto à sua adequação para o uso pretendido - também no que diz respeito às condições no local. A aplicação, utilização e processamento profissional dos materiais é da exclusiva responsabilidade do comprador/utilizador. Com a publicação de uma nova edição, esta ficha de informação técnica perde a sua validade.

AkKit® 405

Gyors flexibilis ragasztó

- Porcsökkentett: BG Bau által ellenőrizve
- Megfelel a C2 FT S1-nek szürke
- Beltérre és kültérre egyaránt
- Falra és padlóra
- Kerámia fali és padlólapokhoz, mozaikokhoz, kőlapokhoz, vágott lapokhoz, finomkőhöz, klinkerlapokhoz kézzel formázott kövekhez, téglacsempékhez és elszíneződésnek kitett természetes kövekhez
- Különösen alkalmas csempe csempére fektetésére
- Kerámia burkolólapok lerakásához Akkit ragasztott szigetelésre, Akkit 301 és Akkit 310 ragasztott szigetelés
- Nagyfokú felxibilitás
- Rendkívül alacsony kibocsátású – EC 1 Plus
- Megfelel fali és padlófűtéshez
- Nagyon jó feldolgozhatóság
- Korrigálási idő kb. 5 percig
- Kb. 3 óra elteltével járható, ha vékonyágyazásos módszerrel helyezik le.
- Kristályos vízmegkötés



TERMKÉLEÍRÁS

Szürke, erősen temperált, por állagú, víz- és fagyálló, gyorsan kötő rugalmas ragasztó.

A legkülönbözőbb kerámia burkolólapok, lapok, természetes kő és finomkő burkolólapok széles választékának lerakásához beltéren és kültéren, elszíneződésnek ellenálló terméskővel, 20 mm-es ragasztóvastagságig. Különösen alkalmas nagyméretű csempékhez/lapokhoz és felületfűtéshez falakon és padlókon 120 cm x 260 cm-es lapméretig.

- C2: Ragasztó szakítószilárdsága $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: korai kötősszilárdság
- T: nagy stabilitás
- S1: Hajlíthatóság $\geq 2,5 \text{ mm}$

Csomagolási forma:

Göngyöleg	Raklap
5 kg / KTN	108 db
25 kg / Zs	24 db

TÁROLÁS

Száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolandó. A becsákolt anyagot ne tárolja közvetlenül a földön, hanem raklapon. Eltarthatóság kb. 8 hónap az eredeti bontatlan csomagolásban.

FELDOLGOZÁS

Ajánlott szerszám:

Lassan futó elektromos keverőmű max. 600 ford./perc, megfelelő keverőedény, kőműveskanál, szivacs.
A fésűs simítót a megfelelő burkolóanyaghoz és aljzathoz kell megválasztani.

Bekeverés:

Egy tiszta keverőedényben tiszta, hideg vízben, lassan járó keverőberendezéssel homogénen és csomómentesen keverje össze (keverési idő kb. 3 perc).

Feldolgozás:

A csemperagasztót két munkalépésben kell felvinni az aljzatra. Az első munkalépésben egy vékony kontaktréteget kell felkaparni; a még nedves rétegre a második munkalépésben a ragasztóágyat rá kell fésülni megfelelő fogazású eszközzel, 45 – 60°-os szögben. Csak annyi habarcsot vigyen fel, amennyi a száradási időn belül a csempékkel befedhető. Dörzsölje be a burkolólapokat a friss habarcsrétegbe, és nedves szivaccsal távolítsa el a habarcsmaradványokat.
Kültéren és nagy terhelésnek kitett területeken a kombinált lehelyezési módot (Buttering/Floating) kell alkalmazni. Ismeretlen kőfajták esetében ajánlott a próbakötés elvégzése.

Az egészségre vonatkozó további információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

MŰSZAKI ADATOK

Feldolgozási hőmérséklet	+5 és +25 °C között
Szín	Szürke
Max. burkolólap-méret	130 cm x 260 cm
Érintésbiztos idő	kb. 3 perc
Érési idő	Nincs
Feldolgozási idő	kb. 45 perc
Nyitvatarthatósági idő	kb. 15 perc
Korrigálhatósági idő	kb. 5 perc
Ráléphető	kb. 3 óra után
Fugázhatóság	kb. 3 óra után
Teljesen terhelhető	kb. 12 óra elteltével
Max. rétegvastagság	20 mm

Felhasználás és fogazás

Fogazás	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
kb. felhasználás	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Kiszerezés	1 kg	5 kg	25 kg
Hozzávetőleges vízigény	0,27 Liter	1,35 Liter	6,75 Liter

ALAPZAT

Megfelelő alapzatok:

- Beton
- Cementesstrich
- Anhidrit-estrich
- Gipsz vakolat
- Mész-cement vakolat
- Falazat
- Gipszkarton lemez, gipsz építőlemez
- Sima beton
- Pórusbeton
- Ragasztott vízszigetelés

Az aljzatnak száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, méretstabilnak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, elválasztó anyagoktól és laza részeketől mentesnek kell lennie, és meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és európai műszaki irányelveknek, szabványoknak és az "Általánosan elfogadott műszaki szabályoknak".

Alapzat megfelelő előkezelése:

- Az esztrich repedéseit erőzáró módon, pl. Akkit 105 repedéstömítő gyantával kell kipótolni.
- Az egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni, pl. Akkit 201 kiegyenlítő anyaggal, Akkit 203 folyékony töltőanyaggal vagy Akkit 204 kiegyenlítő és gradiens habarccsal.
- A cement esztrichnek legalább 28 naposnak és legfeljebb 2,0 CM-%-os maradék nedvességtartalommal kell rendelkezniük.
- A kalcium-szulfát esztrichnek (anhidrit és anhidrit folyékony esztrich) megfelelően csiszoltnak, pormentesnek és alapozottnak kell lenniük, fűtetlen állapotban $\leq 0,5$ CM-%, nedvességtartalommal, fűtött állapotban pedig $\leq 0,3$ CM-% nedvességtartalommal.
- A gipszvakolatnak száraznak, egyrétegűnek kell lennie, nem lehet filcelt és glettelt.

Ezután a nedvszívó aljzatokat az Akkit 102 mélyen behatoló alapozóval, a nem nedvszívó aljzatokat pedig az Akkit 101 alapozóval alapozza.

VIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítva:



EC 1 Plus szerint

Az alacsony károsanyag-kibocsátású termékek Emicode pecséttel vannak megjelölve.

Az EC 1 Emicode pecsét a legmagasabb szintű egészségügyi és környezeti igényeket is kielégíti. Az EC1 Plus jelölés a prémium kategóriára utal, mely lényegesen szigorúbb határértékeket szab meg.



EN 12004

C2 = cementtartalmú habarcs vagy ragasztó
nagyobb igénybevételhez (teljesíti
minden további jellemző terén a követelményeket)

FT = Gyorsan kötő habarcs vagy ragasztó

S1 = formázható habarcs vagy ragasztó

MEGJEGYZÉSEK

A termékre az anyagra és a feldolgozásra vonatkozó útmutatások:

- A hőmérséklet és/vagy levegő-páratartalom ideális tartományain kívüli feldolgozás esetén az anyag tulajdonságai jelentősen megváltozhatnak.
- A feldolgozás előtt az anyagokat megfelelően temperálni kell.
- A termék tulajdonságainak megőrzése érdekében tilos idegen anyagokat hozzáadni!
- A víz hozzáadásának mennyiségét vagy a hígítási előírásokat szigorúan be kell tartani!
- Használat előtt ellenőrizze a színezett termékek színhelyességét!
- A színazonosság csak egy tételben belül garantálható.
- A színárnyalatot jelentősen befolyásolják a környezeti feltételek.
- A már szilárduló bekevert anyagot nem szabad tovább hígítani vagy friss anyaggal keverni!

Környezeti feltételek:

- Ne dolgozza fel +5°C alatti hőmérsékleten!
- Az ideális hőmérsékleti tartomány az anyaghoz, az alapozáshoz és a levegőhöz +15°C és + 25°C között van.
- Az ideális levegő páratartalom tartomány 40 % és 60 % relatív páratartalom között van.
- A magasabb páratartalom és/vagy alacsonyabb hőmérséklet késlelteti, az alacsony páratartalom és/vagy magasabb hőmérséklet gyorsítja a száradást, szilárdulást és keményedést.
- A szárítási, reakció- és keményedési fázisban gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről; kerülni kell a huzatot!
- Védje a közvetlen napfénytől, szélről és időjárási hatásoktól!
- Védje a szomszédos alkatrészeket!

Tippek:

- Alapvetően javasoljuk előzetesen egy próbaterület burkolását, vagy egy kisebb előzetes tesztelést.
- Vegye figyelembe a rendszerben használt összes Akkit termék adatlapját.
- A javítási munkákhoz tartson meg egy változatlan eredeti terméket az adott tételből.
- A fűtött esztrichek esetében a szabványos fűtési folyamatnak a lerakási folyamat előtt kell megtörténnie.
- A padlófűtést tilos bekapcsolni a felhordás és a kikeményedés ideje alatt.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az összetételre, kezelésre, tisztításra, megfelelő intézkedésekre és ártalmatlanításra vonatkozó termékspecifikus információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

AZ EXPOZÍCIÓ LEHATÁROLÁSA ÉS FELÜGYELETE

Személyi védőfelszerelés:

Általános védő- és higiéniai intézkedések:

- Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól.
- A szennyezett, átázott ruházatot azonnal vegye le.
- Szünetek előtt és munka végén mosson kezet.

Légzésvédelem:

- P2 szűrő.
- Elégtelen szellőzés esetén viseljen légzésvédelmet.

Kézvédelem:

- Védőkesztyű.
- A kesztyű anyagának vízhatlannak és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
- Használjon erős anyagból (pl. nitril) készült kesztyűt.
- A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem más minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként eltérő.
- A kesztyű anyagának áthatolási ideje / A pontos áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell beszerezni és betartani.

Szemvédelem:

- Szorosan záródó védőszemüveg.

Testvédelem:

- Munkavédelmi ruházat.

Adataink átlagértékek, amelyeket laboratóriumi körülmények között határoztunk meg. Természetes nyersanyagok használatának következtében az egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez befolyásolná a termék alkalmasságát.






Ez a tájékoztató széleskörű tapasztalatokon alapul, legjobb tudásunk szerinti tanácsadásra szolgál, jogilag nem kötelező érvényű, és nem minősül szerződéses jogviszonynak vagy az adásvételi szerződésből eredő mellékkötelezettségnek. Anyagaink minőségét az Általános Szerződési Feltételeinknek megfelelően garantáljuk. Termékeinket csak szakemberek és/vagy tapasztalt, képzett és megfelelő képesítéssel rendelkező személyek használhatják. A felhasználó nem mentesülhet a kétségek esetén történő tájékozódás és a szakszerű feldolgozás kötelezettsége alól. Alapvetően javasoljuk előzetesen egy próbaterület burkolását, vagy egy kisebb előzetes tesztelést. Természetesen nem lehet minden lehetséges, jelenlegi és jövőbeli felhasználási esetet és különleges funkciót teljes egészében feltüntetni. A szakemberek által feltételezhetően ismert információkat kihagytuk. Tartsa be a vonatkozó műszaki, nemzeti és európai szabványokat, irányelveket és adatlapokat az anyagokra, az aljzatra és a későbbi beépítésre vonatkozóan! Szükség esetén jelentse az aggályokat. Egy új változat közzétételével ez a változat érvényét veszti. A legfrissebb tájékoztató elérhető az interneten.

A jelen műszaki információ a technika állása alapján készült. A jelen műszaki tájékoztatóban szereplő információk nem mentesítik a vásárlót/felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az anyagok alkalmasságát a tervezett felhasználásra - a helyszíni körülményekre is tekintettel. Az anyagok szakszerű alkalmazása, felhasználása és feldolgozása a vevő/felhasználó kizárólagos felelőssége. Az új kiadás megjelenésével ez a műszaki tájékoztató érvényét veszti.

AkKit® 405

Brzovezujuće fleksibilno ljepilo

- Smanjeno stvaranje prašine: ispitala njemačka Strukovna udruga građevinarstva (BG Bau)
- Odgovara C2 FT S1, sivo
- Za unutarnje i vanjske radove
- Za zidove i podove
- Za keramičke zidne i podne pločice, mozaik, kameninu split i klinker ploče, porculansku keramiku, ručno oblikovani kamen, pločice od cigle i prirodni kamen otporan na promjenu boje
- Posebno prikladno za polaganje pločica na pločicu
- Za polaganje keramičkih pločica na kompozitne hidroizolacije Akkit, Akkit 301 i Akkit 310
- Visoka fleksibilnost
- Vrlo slabe emisije – EC 1 Plus
- Pogodno za zidno i podno grijanje
- Vrlo dobra svojstva obrade
- Vrijeme korekcije do oko 5 minuta
- Može se hodati po njemu nakon oko 3 sata u slučaju polaganja u tanke posteljice
- Kristalno vezivanje vode



OPIS PROIZVODA

Sivo, visoko modificirano, praškasto, brzovezujuće fleksibilno ljepilo, otporno na vodu i mraz.

Za polaganje raznih keramičkih pločica, ploča, prirodnog kamena i porculanske keramike u zatvorenom i na otvorenom na prirodni kamen otporan na promjene boje do debljine ljepila od 20 mm. Posebno pogodno za pločice/ploče velikog formata i za površinsko grijanje na zidovima i podovima za pločice do formata od 120 cm x 260 cm.

- C2: vlačna čvrstoća $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- F: rana čvrstoća
- T: visoka stabilnost
- S1: put savijanja $\geq 2,5 \text{ mm}$

Oblik isporuke:

Posuda	Paleta
5 kg / kutija	108 kom.
25 kg / papirnata vreća	24 kom.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom i hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja. Robu u vrećama ne odlagati izravno na tlo, nego npr. na paletu.

Rok trajanja oko 8 mjeseci u neotvorenoj originalnoj ambalaži.

OBRADA

Preporučeni alat:

Sporohodna električna miješalica brzine od maks. 600 o/min, prikladna posuda za miješanje, zidarska žlica, spužva. Nazubljena lopatica mora biti prilagođena materijalu za polaganje i podlozi.

Miješanje:

U čistoj posudi za miješanje umiješati u čistu, hladnu vodu s pomoću sporohodne miješalice sve dok ne nastane homogena smjesa bez grudica (vrijeme miješanja oko 3 minute).

Obrada:

Ljepilo za pločice nanosite na podlogu u dva radna koraka. U 1. radnom koraku izgrebe se tanki kontakti sloj, a u 2. radnom koraku sloj ljepila nanosi se na još vlažan sloj odgovarajućim zupcima pod kutom od 45 do 60°. Nanesite samo onoliko morta koliko se može prekriti pločicama tijekom otvorenog vremena. Materijal za polaganje utrljajte u svježi sloj morta i mokrom spužvom uklonite eventualne ostatke morta. Na otvorenom, kao i u visokooterećenim područjima valja primjenjivati kombinirani postupak polaganja (buttering/floating). Za nepoznate vrste kamena preporučuje se probno lijepljenje.

Dodatne informacije vezane uz zdravlje mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

TEHNIČKI PODACI

Temperatura obrade	+5 do +25 °C
Boja	siva
Maks. format pločica	130 cm x 260 cm
Vrijeme miješanja	oko 3 min.
Vrijeme sazrijevanja	nije primjenjivo
Vrijeme obrade	oko 45 min
Otvoreno vrijeme	oko 15 min
Vrijeme korekcije	oko 5 min
Prohodnost	nakon oko 3 h
Raspoloživost	nakon oko 3 h
Potpuna opteretivost	nakon oko 12 h
Maks. debljina sloja	20 mm

Potrošnja ovisno o zupcima:

Zupci	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Približna potrošnja	1,75 kg/m ²	2,2 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,5 kg/m ²

Veličina spremnika	1 kg	5 kg	25 kg
Približna potrošnja vode	0,27 l	1,35 l	6,75 l

PODLOGA

Prikladne podloge:

- Beton
- Cementni premaz
- Anhidritni estrih
- Gipsana žbuka
- Vapneno-cementna žbuka
- Cigleni zid
- Gips-kartonska ploča, gips-građevinska ploča
- Glatki beton
- Porozni beton
- Kompozitne hidroizolacije

Podloga mora biti suha, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s važećim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, normama i „općeprihvaćenim pravilima tehnike”.

Prikladna pripremna podloge:

- Pukotine u estrihu moraju biti čvrsto zatvorene, npr. smolom za popunjavanje pukotina Akkit 105.
- Neravnine se moraju izravnati, npr. masom za izravnavanje Akkit 201, samonivelirajućom masom Akkit 203 ili mortom za izravnavanje i kosine Akkit 204.
- Cementni estriži moraju biti stari minimalno 28 dana i imati maksimalni sadržaj preostale vlage od $\leq 2,0$ CM-%.
- Estrisi na bazi kalcijeveg sulfata (anhidritni i anhidritni tekući estriži) moraju biti dovoljno izbrušeni, usisani i premazani temeljnim premazom te moraju imati sadržaj vlage od $\leq 0,5$ CM-% kada nisu grijani i $\leq 0,3$ CM-% kada su grijani.
- Gipsane žbuke moraju biti suhe, jednoslojne i ne smiju se filcati niti zaglađivati.

Zatim upojne površine treba premazati dubinskim temeljnim premazom Akkit 102, a neupojne temeljnim premazom Akkit 101.

POTVRDE ISPITIVANJA

Provjereno prema:



EC 1 Plus

Proizvodi s niskom emisijom označeni su oznakom Emicode (ekološka oznaka za klasifikaciju građevinskih proizvoda s niskom emisijom).

Emicode žig EC 1 – ispunjava najviše zdravstvene i ekološke zahtjeve. Oznaka EC1 Plus označava vrhunsku kvalitetu te dodatno jasno postavlja strože granične vrijednosti.



EN 12004

C2 = cementni mort ili ljepilo za povećane zahtjeve (ispunjava zahtjeve za sve dodatne značajke)

FT = mort ili ljepilo koji se brzo stvrdnjavaju

S1 = mort ili ljepilo koji se mogu oblikovati

NAPOMENE

Napomene o proizvodu i obradi, napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- Odgovarajuće temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količina vode koju treba dodati ili specifikacije za razrjeđivanje moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar iste serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu okolni uvjeti.
- Mješoviti materijal koji se već počinje vezivati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!

Napomene o okruženju:

- Ne obrađujte na temperaturama ispod +5 °C!
- Idealan temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak iznosi od +15 °C do 25 °C.
- Idealan raspon relativne vlažnosti je od 40 % do 60 %.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju sušenje, stvrdnjavanje i stvrdnjavanje, dok ga niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se omogućiti dovoljna ventilacija – izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih nepravilnosti!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U pravilu, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili izvršite mali test.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve proizvode Akkit koji se rabe u sustavu.
- Za popravke čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije.
- U slučaju grijanih estriha, prije polaganja treba provesti standardizirani postupak zagrijavanja.
- Podno grijanje ne smije se uključiti tijekom obrade i stvrdnjavanja.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Specifične informacije o proizvodu koje se odnose na sastav, rukovanje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

OGRANIČAVANJE I NADZOR IZLOŽENOSTI

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Držite podalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite onečišćenu, natopljenu odjeću.
- Prije stanki i na kraju rada operite ruke.

Zaštita dišnih organa:

- Filtar P2.
- U slučaju nedostatne ventilacije, nosite zaštitu dišnih organa.

Zaštita za ruke:

- Zaštitne rukavice.
- Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak.
- Rabite materijal rukavica / rukavice od stabilnog materijala (npr. nitrila).
- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.
- Vrijeme prodiranja materijala rukavica / točno vrijeme proboja treba saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i pridržavati ga se.

Zaštita očiju:

- Zatvorene zaštitne naočale.

Zaštita tijela:

- Radna zaštitna odjeća.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Ovaj informativni list temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je davanju savjeta prema našem najboljem znanju, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni odnos ni sekundarnu obvezu koja proizlazi iz kupoprodajnog ugovora. Kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju rabiti samo stručnjaci i/ili iskusne, obrazovane i odgovarajuće vješte osobe. Korisnik se ne oslobađa obveze dodatnog savjetovanja u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili potrebne profesionalne obrade. U pravilu, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili izvršite mali test. Naravno, ne mogu se u potpunosti uključiti sve moguće, sadašnje i buduće primjene i posebne značajke. Izostavljeni su podaci za koje se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih normi, smjernica i informativnih listova koji se odnose na materijale, podloge i naknadne strukture! Po potrebi prijavite nedoumice. Izdavanjem nove verzije, ova verzija prestaje važiti. Najnoviji informativni list dostupan je na internetu.

Tehničke informacije izrađene su na temelju stupnja tehničkog razvoja. Podaci u ovim tehničkim informacijama ne oslobađaju kupca/korisnika obveze provjere materijala na vlastitu odgovornost u pogledu njihove prikladnosti za predviđenu namjenu - također uzimajući u obzir lokalne uvjete. Profesionalna primjena, korištenje i obrada materijala isključivo su odgovornost kupca/korisnika. Ovaj tehnički list prestaje vrijediti nakon objave novog izdanja.