

TECHNISCHES DATENBLATT

PFLASTER-FUGENMÖRTEL

• Art.: 12154555

PRODUKT

zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten für den Innen- und Außenbereich.

ZUSAMMENSETZUNG

Trockenmischung bestehend aus Normzement, Trasszement und Kalksteinsanden.

EIGENSCHAFTEN

- hoch fließfähig
- frost- und tausalzbeständig

ANWENDUNG

Fugenmörtel, zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten für den Innen- und Außenbereich.



VERARBEITUNG

Ist mit ca. 4,5 l Wasser pro Sack (25 kg) maschinell (z.B. Durchlauf-, Zwangs-, Freifallmischer oder Rührwerk) homogen und knollenfrei anzumischen und sofort zu verarbeiten. Die Mischzeit darf 3 Minuten nicht überschreiten.

Pflaster gut vornässen, Überschusswasser muss durch eine wasser-durchlässige Bettung (z.B. PRECIT Pflaster-Drainmörtel) abfließen können. Pflaster-Fugenmörtel wird in Schlämmtechnik mit Gummischieber verarbeitet.

Nach dem Ansteifen des Mörtels wird die Oberfläche mit einem Schwamm Brett nachgewaschen und gereinigt.

Eine Nachreinigung kann mit groben Quarzsand oder Sägemehl vorgenommen werden.

Zum Schutz vor Regen (Auswaschen der Fuge) ist die frische Verfü-gung gegebenenfalls abzudecken. Bei hohen Temperaturen ist der Fugenmörtel vor zu raschem Austrocknen zu schützen. Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Bei Temperaturen von über +30 °C sollten die Arbeiten eingestellt werden.

Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.

TECHNISCHE DATEN

Festigkeitsklasse	C 25/30 nach ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Körnung	0 bis 2,0 mm
Ergiebigkeit	ca. 14 l / Sack
Druckfestigkeit	≥ 30 N/mm ²
Mindestfugenbreite	5 mm
Max. Fugenbreite	30 mm
Begehbarkeit	nach 3 Tagen
Befahrbarkeit	nach 7 Tagen
Wasserbedarf	ca. 19 Liter/Sack
Lieferform	Sack 25 kg



UNTERGRUND

Verlegemörtel müssen ausreichend erhärtet und trocken, tragfähig und fest, frostfrei sowie frei von Staub, Verunreinigungen, losen Teilen und Trennmitteln sein.

LAGERUNG

Trocken auf Holzrosten ca. 3 bis 6 Monate foliert lagerfähig.

BESONDERE HINWEISE

Bei der gleichzeitigen Verwendung unterschiedlicher Chargen und/oder bei unterschiedlichen Umgebungseinflüssen während der Verarbeitung (z.B. hohe bzw. geringe Luftfeuchtigkeit) kann es zu geringen Farbabweichungen zwischen den fertiggestellten Fugen kommen.

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

HINWEIS: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUE

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS

• Art. : 12154555

PRODUIT

Pour le jointoiment des pavés et dalles à l'intérieur et à l'extérieur.

COMPOSITION

Mélange sec composé de ciment standard, de ciment de trass et de sable calcaire

CARACTÉRISTIQUES

- très fluide
- résistant au gel et au sel de déneigement

UTILISATION

Mortier de jointoiment pour jointoyer les pavés et les dalles en intérieur et en extérieur.



APPLICATION

Mélanger avec env. 4,5 l d'eau (25 kg) à l'aide d'une machine (par ex. mélangeur continu, bétonnière ou malaxeur) de façon homogène et sans grumeaux et mettre en œuvre immédiatement. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 3 minutes.

Bien humidifier les pavés, le surplus d'eau doit pouvoir s'écouler par un lit de pose perméable à l'eau (par ex. mortier de drainage de dallages PRECIT). Le mortier de jointoiment pour pavés est travaillé avec la technique de remblayage à l'aide d'une raclette en caoutchouc.

Une fois le mortier rigidifié, laver ou nettoyer la surface à l'aide d'une planche en mousse.

Il est possible d'effectuer un nettoyage ultérieur avec du sable quartzé ou de la sciure.

Les joints fraîchement réalisés doivent être recouverts pour les protéger de la pluie (risque de lixiviation des joints). En cas de températures élevées, protéger le mortier de jointoiment contre un séchage rapide. Ne pas mettre en œuvre avec une température de l'air et de l'objet inférieure à +5°C. Interrompre les travaux si la température dépasse +30°C.

Le mélange avec d'autres produits de construction n'est pas autorisé et peut entraîner des dommages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de résistance	C 25/30 selon ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Granulométrie	0 à 2,0 mm
Rendement	env. 14 l/sac
Résistance à la pression	≥ 30 N/mm ²
Largeur minimale du joint	5 mm
max. Largeur du joint	30 mm
Praticabilité	après 3 jours
Praticabilité	après 7 jours
Besoin en eau	env. 19 litres/sac
Format de livraison	Sac de 25 kg



SUPPORT

Les mortiers-colles doivent être suffisamment durcis et secs, résistants à la charge et fixes, exempts de gel et de poussière, de saletés, de pièces non fixées et d'agents de séparation.

STOCKAGE

peut être stocké sous film pendant env. 3 à 6 mois au sec sur une palette en bois.

REMARQUES PARTICULIÈRES

L'utilisation simultanée de différents lots et/ou l'influence de différentes influences environnementales pendant la mise en œuvre (par ex. humidité de l'air élevée ou faible) peuvent entraîner de légères différences de couleur entre les joints finis.

Pour la mise en œuvre des produits de construction, il convient de respecter les normes européennes applicables ainsi que les compléments nationaux.

REMARQUE : La présente fiche de données annule toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche de données technique correspondent à nos connaissances actuelles et à notre expérience pratique. Les informations ont été préparées avec soin et diligence, mais sans garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité et sans responsabilité quant aux décisions ultérieures de l'utilisateur. Les informations ne constituent en soi aucune relation juridique ni aucune autre obligation supplémentaire. Elles ne dispensent cependant pas l'acheteur de vérifier lui-même l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Comme toutes les matières premières qu'ils contiennent, nos produits sont soumis à une surveillance continue, ce qui garantit une qualité constante.

SCHEDA TECNICA**MALTA PER FUGHE DI PAVIMENTAZIONI**

• Art.: 12154555

PRODOTTO

per la stuccatura di pietre e lastre per pavimentazione all'interno e all'esterno.

COMPOSIZIONE

Miscela secca composta da cemento standard, cemento trass e sabbie calcaree.

PROPRIETÀ

- altamente fluido
- resistente al gelo e al sale antighiaccio

APPLICAZIONE

Malta per giunti, per la stuccatura di pietre e lastre per pavimentazione all'interno e all'esterno.

**LAVORAZIONE**

Mescolare a macchina (ad es. miscelatore continuo, forzato o a caduta libera o agitatore) con ca. 4,5 l di acqua per sacco (25 kg) fino a ottenere un composto omogeneo e privo di grumi e lavorare immediatamente. Il tempo di miscelazione non deve superare i 3 minuti.

Bagnare bene la pavimentazione; l'acqua in eccesso deve poter defluire attraverso un letto permeabile (ad es. malta drenante per pavimentazioni PRECIT). La malta per fughe di pavimentazioni viene lavorata con tecnica della malta liquida utilizzando una spatola di gomma.

Dopo che la malta si è indurita, la superficie viene lavata e pulita con un frattazzo con spugna.

La pulizia successiva può essere effettuata con sabbia di quarzo grossolana o segatura.

Per la protezione dalla pioggia (lavaggio della fuga), coprire eventualmente la fuga appena realizzata. In caso di temperature elevate, la malta per fughe deve essere protetta dall'essiccazione troppo rapida. Non lavorare

ad una temperatura dell'aria e dell'oggetto inferiore a +5 °C. Se le temperature superano i +30 °C, interrompere i lavori.

La miscelazione con altri prodotti edili non è consentita e potrebbe causare danni.

SOTTOFONDO

Le malte di posa devono essere sufficientemente indurite e asciutte, portanti e solide, al riparo dal gelo e prive di polvere, impurità, parti staccate e distaccanti.

DATI TECNICI

Classe di resistenza	C 25/30 secondo ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Granulometria	da 0 a 2,0 mm
Resa	circa 14 l/sacco
Resistenza alla pressione	≥ 30 N/mm ²
Larghezza minima della fuga	5 mm
Max. Larghezza della fuga	30 mm
Calpestabilità	dopo 3 giorni
Percorribilità	dopo 7 giorni
Fabbisogno idrico	ca. 19 litri/sacco
Formato	Sacco 25 kg



STOCCAGGIO

Può essere conservato da ca. 3 a 6 mesi se conservato asciutto all'interno di un foglio in alluminio, su una griglia in legno.

INDICAZIONI PARTICOLARI

L'utilizzo simultaneo di lotti differenti e/o il variare delle condizioni ambientali durante la lavorazione (ad es. umidità dell'aria elevata o bassa) può causare lievi variazioni cromatiche nei giunti finiti.

Per la lavorazione dei prodotti da costruzione devono essere rispettate le relative norme europee e le integrazioni nazionali.

NOTA: La presente scheda annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze e alle nostre esperienze pratiche di applicazione. Le informazioni sono state redatte con cura e diligenza, tuttavia non si fornisce alcuna garanzia in merito alla loro correttezza, completezza né si assume responsabilità per le ulteriori decisioni dell'utente. Le informazioni fornite non danno luogo, di per sé, ad alcun rapporto giuridico né a obbligazioni accessorie. Tali informazioni non sollevano il cliente dall'onere di verificare autonomamente l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. I nostri prodotti, così come le materie prime impiegate, sono soggetti a controlli continui al fine di garantirne una qualità costante.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

• Art.: 12154555

PRODUCT

voor het voegen van straatstenen en straattegels voor binnen en buiten.

SAMENSTELLING

Droog mengsel bestaande uit standaardcement, tracement en kalksteenzand.

EIGENSCHAPPEN

- zeer goed vloeiend
- vorst- en strooizoutbestendig

TOEPASSING

Voegmortel voor het voegen van straatstenen en straattegels voor binnen en buiten.



VERWERKING

Met ca. 4,5 l water per zak (25 kg) machinaal (bijv. met doorloopmenger, dwangmenger, betonmolen of roerwerk) homogeen en klontvrij

vermengen en direct verwerken. Er mag niet langer dan 3 minuten worden gemengd.

Bestrating goed voorbevochtigen, overtollig water moet door een waterdoorlatend bed (bijv. PRECIT drainagemortel voor bestrating) kunnen wegstromen. Voegmortel voor bestrating wordt met behulp van de slibtechniek en een rubberen wisser aangebracht.

Als de mortel is uitgehard wordt het oppervlak met een sponsbord afgewassen en gereinigd.

Nareiniging kan met grof kwartszand of zaagsel worden uitgevoerd.

Ter bescherming tegen regen (uitwassen van de voegen) moeten verse voegen eventueel worden afgedekt. Bij hoge temperaturen moet de voegmortel worden beschermd tegen te snel uitdrogen.

Niet verwerken bij een

lucht- en objecttemperatuur onder +5 °C. Bij temperaturen van meer dan +30 °C moeten de werkzaamheden worden uitgesteld.

Mengen met andere bouwproducten is niet toegestaan en kan schade veroorzaken.

ONDERGROND

Legmortel moet voldoende uitgehard, gedroogd, stabiel en stevig en vorstvrij zijn en vrij zijn van stof, verontreinigingen, losse deeltjes en scheidsmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Sterkteklasse	C 25/30 conform ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Korrel	0 tot 2,0 mm
Rendement	ca. 14 l / zak
Druksterkte	≥ 30 N/mm ²
Minimale voegbreedte	5 mm
Max. voegbreedte	30 mm
Begaanbaarheid	na 3 dagen
Bereikbaarheid	na 7 dagen
Waterbehoefte	ca. 19 liter/zak
Levorm	zak 25 kg

OPSLAG

Kan op een droge plaats op een houten rooster en verpakt in folie ongeveer 3 tot 6 maanden worden bewaard.

BIJZONDERE AANWIJZINGEN

Bij gelijktijdig gebruik van verschillende batches en/of onder verschillende omgevingsomstandigheden tijdens de verwerking (bijv. hoge of lage luchtvochtigheid) kunnen er lichte kleurverschillen optreden tussen de aangebrachte voegen.

Voor de verwerking van bouwproducten moeten de relevante Europese normen en de nationale aanvullingen in acht worden genomen.

AANWIJZING: Dit gegevensblad vervangt alle eerdere versies. De gegevens in dit technische gegevensblad weerspiegelen onze huidige kennis en praktische toepassingservaring. De gegevens zijn zorgvuldig en gewetensvol samengesteld, maar zonder garantie van juistheid en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor verdere beslissingen van de gebruiker. De gegevens op zich mogen niet worden beschouwd een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen. Ze ontheffen de klant er in principe niet van om het product zelfstandig te testen op geschiktheid voor het beoogde doel. Onze producten, evenals alle grondstoffen waaruit ze bestaan, worden continu gecontroleerd, wat een constante kwaliteit garandeert.

TEKNISKT DATABLAD

FOGBRUK FÖR MARKSTEN OCH MARKPLATTOR

• Art.: 12154555

PRODUKT

för sammanfogning av marksten och markplattor inom- och utomhus.

SAMMANSÄTTNING

Torr blandning som består av cement, trasscement och kalkstenssand.

EGENSKAPER

- flyter ut mycket bra
- frost- och tösaltstål

ANVÄNDNING

Fogbruk för sammanfogning av marksten och markplattor inom- och utomhus.



BEARBETNING

Blanda med ca 4,5 liter vatten per säck (25 kg) maskinellt (t.ex. flödesblandare, tvångsblandare, frifallsblandare eller omrörare) tills blandningen är homogen och klumpfri

Blanda och applicera genast. Blandningstiden får inte överskrida 3 minuter.

Fukta stenarna väl, överskottsvatten måste kunna rinna undan genom en vattengenomsläpplig bädd (t.ex. PRECIT dräneringsbruk för stenläggningar). Fogbruk för marksten och markplattor appliceras med en gummiskrapa.

När bruket har härdat ska du tvätta av och rengöra ytan med en tvättsvampsbräda.

Efterrengöring kan ske med grov kvartssand eller sågspån.

För skydd mot regn (som kan göra att fogningen flyter bort) ska du vid behov täcka över den färskta fogningen. Vid höga temperaturer ska du skydda fogbruket mot för snabb uttorkning. Använd inte vid luft- och objekttemperaturer under +5 °C. Arbeta inte vid temperaturer över +30 °C.

Får inte blandas med andra byggprodukter, det kan leda till skador.

UNDERLAG

Fogbruk måste vara tillräckligt härdat och torrt, bärkraftigt och fast, frostfritt samt fritt från damm, föroreningar, lösa delar och separationsmedel.

TEKNISKA UPPGIFTER

Hållfasthetsklass	C 25/30 enligt ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Kornighet	0 till 2,0 mm
Ger	ca 14 liter/säck
Tryckhållfasthet	≥30 N/mm ²
Minsta fogbredd	5 mm
Max. Fogbredd	30 mm
Kan beträdas	efter 3 dagar
Körbarhet	efter 7 dagar
Vattenbehov	ca 19 liter/säck
Förpackning	Säck 25 kg



FÖRVARING

Kan förvaras inplastat torrt i ca 3 till 6 månader på träunderlag.

SÄRSKILD INFORMATION

Om olika satser används samtidigt och/eller vid olika påverkan från omgivningen under bearbetningen (t.ex. hög eller låg luftfuktighet) kan små färgavvikelser uppstå mellan de färdiga fogarna.

För användning av byggprodukter ska de tillämpliga europeiska normerna samt de nationella kompletteringarna följas.

UPOZORNENIE: Vydáním tohto technického listu strácajú platnosť predchádzajúce vydania. Údaje uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú našim súčasným poznatkom a praktickým skúsenostiam s použitím. Tieto informácie boli vypracované starostlivo a svedomito, nemožno však zaručiť ich správnosť a úplnosť a neposkytujeme žiadnu záruku za ďalšie rozhodnutia používateľa. Údaje samy o sebe nezakladajú žiadny právny vzťah ani iné vedľajšie povinnosti. V zásade neoslobodzujú zákazníka od povinnosti samostatne skontrolovať vhodnosť výrobku na zamýšľaný účel použitia. Naše výrobky, rovnako ako všetky suroviny, ktoré obsahujú, podliehajú neustálej kontrole, čím je zaručená ich stála kvalita.

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

SPÁROVACÍ MALTA NA DLAŽEBNÍ KAMENY

• Č. výr.: 12154555

VÝROBEK

na vyspárování dlažebních kamenů a dlažebních desek v interiéru a exteriéru.

SLOŽENÍ

Suchá směs z normovaného cementu, trasového cementu a vápenopískových cihel.

VLASTNOSTI

- velmi tekuté provedení
- mrazuvzdornost a odolnost proti posypové soli

POUŽITÍ

Spárovací malta na vyspárování dlažebních kamenů a dlažebních desek v interiéru a exteriéru.



ZPRACOVÁNÍ

Rozmíchejte s přibližně 4,5 l vody na pytel (25 kg) strojně (např. v průtokové míchačce s nuceným oběhem nebo volným spádem či míchadlem) na homogenní hmotu bez hrudek a ihned zpracujte. Doba míchání smí činit maximálně 3 minuty. Kameny dobře navlhčete, přebytečná voda musí mít možnost odtékat vodopropustným podložím (např. drenážní malta pro pokládku dlažebních kamenů a desek PRECIT). Spárovací malta na dlažební kameny se zpracovává mokrou metodou pomocí gumové radlice. Po ztuhnutí malty se povrch omyje a vyčistí houbovým hladítkem. Dodatečné čištění lze provést hrubým křemenným pískem nebo řeznou moučkou.

Pro ochranu před deštěm (vymývání spár) se čerstvě vyspávané plochy musí případně zakrýt. Při vysokých teplotách se spárovací malta musí ochránit před rychlým vyschnutím. Nezpracovávejte při teplotě vzduchu

a objektu nižší než +5 °C. Při teplotách nad +30 °C byste měli přerušit práci.

Nelze mísit s jinými stavebními produkty, což by mohlo mít za následek poškození.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída pevnosti	C 25/30 podle ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Granulace	0 do 2,0 mm
Vydatnost	cca 14 l / pytel
Odolnost proti přetlaku	≥ 30 N/mm ²
Minimální šířka spáry	5 mm
Max. Šířka spáry	30 mm
Pochůznost	po 3 dnech
Sjízdnost	po 7 dnech
Spotřeba vody	cca 19 litrů/pytel
Forma dodávky	Pytel 25 kg



PODKLAD

Pokládková malta musí být dostatečně vytvrdnutá a suchá, únosná a pevná, nezmrzlá a také nesmí obsahovat prach, nečistoty, uvolněné částice a separační prostředky.

SKLADOVÁNÍ

V suchu na dřevěné paletě obalené fólií po dobu přibližně 3 až 6 měsíců.

SPECIFICKÁ UPOZORNĚNÍ

Při současném odebrání z různých šarží a/nebo při působení různých okolních vlivů při zpracování (např. vysoká, resp. nízká vlhkost vzduchu) může dojít k výskytu odchylek v barevnosti mezi jednotlivými spárami.

Pro zpracování stavebních produktů musejí být dodrženy příslušné evropské normy a také místně platné dodatky.

UPOZORNĚNÍ: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim aktuálním znalostem a metodám používaným v praxi. Tyto údaje byly vytvořeny pečlivě a svědomitě, ale nepřebíráme odpovědnost za jejich správnost a úplnost a neposkytujeme žádné záruky pro další rozhodování uživatele. Tyto údaje samy o sobě nezakládají žádný právní vztah ani další přidružené povinnosti. A nezbavují zákazníka v žádném případě povinnosti samostatně zkontrolovat vhodnost produktu v ohledu na určený účel použití. Naše výrobky podléhají, stejně jako všechny obsažené suroviny, neustálé kontrole, čímž je zaručena konstantní kvalita.

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

MALTA NA DLAŽBU A ŠKÁROVANIE

• Art.: 12154555

PRODUKT

na spájanie dlažbových kociek a dlažbových dosiek pre vnútorné a vonkajšie použitie.

ZLOŽENIE

Suchá zmes pozostávajúca z normovaného cementu, trasového cementu a vápencového piesku.

VLASTNOSTI

- vysoká tekutosť
- odolnosť voči mrazu a posypovej soli

POUŽITIE

Škárovacia malta na spájanie dlažbových kociek a dlažbových dosiek pre vnútorné a vonkajšie použitie.



SPRACOVANIE

Pridajte cca 4,5 l vody na jedno vrece (25 kg) a premiešajte pomocou stroja (napr. v kontinuálnom miešači, v miešačke s núteným obehom, v miešačke s voľným pádom alebo pomocou miešadla), kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu bez hrudiek a ihneď zmes spracujte. Doba miešania nesmie presiahnuť 3 minúty. Dlažbu dobre navlhčite, prebytočná voda musí mať možnosť odtekať cez priepustné podložie (napr. dlažbová drenážna malta PRECIT). Malta na dlažbu a škárovacie sa aplikuje pomocou gumovej stierky ako v prípade tenkej vrstvy omietky.

Po stuhnutí malty sa povrch umyje a očistí špongiou.

Dodatočné čistenie sa môže vykonať hrubým kremenným pieskom alebo pilinami.

Na ochranu pred dažďom (vyplavenie škáry) je potrebné čerstvé škárovacie v prípade potreby zakryť. Pri vysokých teplotách je potrebné chrániť maltu pred prílišným vysychaním. Nespracúvajte pri teplote vzduchu a objektu nižšej ako +5 °C. Pri teplotách nad +30 °C je potrebné práce prerušiť.

Miešanie s inými stavebnými výrobkami nie je povolené a môže viesť k škodám.

PODKLAD

Pokladacie malty musia byť dostatočne vytvrdené a suché, nosné a pevné, mrazuvzdorné a bez prachu, nečistôt, voľných častí a separačných prostriedkov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Trieda pevnosti	C 25/30 podľa ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Zrornosť	0 až 2,0 mm
Výdatnosť	cca 14 l / vrece
Tlaková pevnosť	≥ 30 N/mm ²
Minimálna šírka škáry	5 mm
Max. šírka škáry	30 mm
Pochôdnosť	po 3 dňoch
Zjazdnosť	po 7 dňoch
Spotreba vody	cca 19 l / vrece
Forma dodávky	Vreca 25 kg



UCHOVÁVANIE

Obalené vo fólii možno skladovať na suchom mieste na drevenom rošte po dobu 3 až 6 mesiacov.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pri súčasnom použití rôznych šarží a/alebo pri rôznych vplyvoch okolia počas spracovania (napr. vysoká alebo nízka vlhkosť vzduchu) môže dôjsť k malým farebným odchýlkam medzi hotovými škárami.

Pri spracovaní stavebných výrobkov je potrebné dodržiavať príslušné európske normy a vnútroštátne dodatky.

UPOZORNENIE: Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť predchádzajúce vydania. Údaje uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú našim súčasným poznatkom a praktickým skúsenostiam s použitím. Tieto informácie boli vypracované starostlivo a svedomito, nemožno však zaručiť ich správnosť a úplnosť a neposkytujeme žiadnu záruku za ďalšie rozhodnutia používateľa. Údaje samy o sebe nezakladajú žiadny právny vzťah ani iné vedľajšie povinnosti. V zásade neoslobodzujú zákazníka od povinnosti samostatne skontrolovať vhodnosť výrobku na zamýšľaný účel použitia. Naše výrobky, rovnako ako všetky suroviny, ktoré obsahujú, podliehajú neustálej kontrole, čím je zaručená ich stála kvalita.

FIȘĂ TEHNICĂ

MORTAR PENTRU ROSTURI DE PAVAJ

• Art.: 12154555

PRODUS

pentru montarea prin șlemuire a pietrelor de pavaj și a plăcilor de pavaj pentru zone interioare și exterioare.

COMPOZIȚIE

Amestec uscat constând din ciment standard, ciment pe bază de trass și nisipuri calcaroase.

PROPRIETĂȚI

- fluiditate ridicată
- rezistent la îngheț și la sarea de degivrare

UTILIZARE

Mortar pentru rosturi pentru montarea prin șlemuire a pietrelor de pavaj și a plăcilor de pavaj pentru zone interioare și exterioare.



PRELUCRARE

Amestecați mecanic cu cca 4,5 l de apă per sac (25 kg) (de exemplu, cu un malaxor cu amestecare continuă, un malaxor cu amestecare forțată, un malaxor cu cădere liberă sau cu un amestecător), astfel încât să obțineți un amestec omogen și fără cocoloașe și prelucrați-l imediat. Timpul de amestecare nu are voie să depășească 3 minute.

În prealabil udați bine pavelele, apa în exces trebuie să se poată scurge printr-un pat permeabil la apă (de exemplu, mortar de drenaj pentru pavaj PRECIT). Mortarul pentru rosturi de pavaj se prelucurează prin tehnica de șlemuire cu o racletă din cauciuc.

După rigidizarea mortarului, suprafața se spală și se curăță cu o gletieră cu burete.

Curățarea ulterioară poate fi executată cu nisip cuarțos grosier sau cu rumeș.

Dacă este cazul, rostuirea proaspăt executată trebuie acoperită în vederea protejării la ploaie (eliminarea prin spălare din rosturi). În cazul unor temperaturi ridicate, protejați mortarul pentru rosturi împotriva uscării rapide. A nu se prelucra la o temperatură a aerului și a obiectivului de sub +5 °C. În cazul unor temperaturi de peste +30°C este recomandabilă oprirea lucrărilor.

Amestecarea cu alte produse pentru construcții nu este permisă și poate duce la daune.

DATE TEHNICE

Clasă de rezistență	C 25/30 conform ÖNORM B 4710-1, EN 206-1
Granulație	0 până la 2,0 mm
Randament	cca 14 l / sac
Rezistență la compresiune	≥ 30 N/mm ²
Lățime minimă rost	5 mm
Max. Lățime rost	30 mm
Suprafață circulabilă	după 3 zile
Practicabilitate	după 7 zile
Necesar de apă	cca 19 litri/sac
Formă livrare	Sac 25 kg



SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Mortarele de montaj trebuie să fie întărite suficient și uscate, rezistente și solide, lipsite de îngheț, fără praf, impurități, fragmente libere și agenți de separare.

DEPOZITARE

poate fi depozitat timp de cca 3-6 luni într-un spațiu uscat, pe grătar de lemn, ambalat în folie.

INDICAȚII SPECIALE

În cazul utilizării simultane a unor loturi diferite și/sau în cazul influențelor ambientale diferite în timpul prelucrării (de exemplu, umiditate ridicată sau scăzută a aerului), pot apărea mici variații de culoare între rosturile finisate.

Pentru prelucrarea produselor pentru construcții trebuie respectate standardele europene relevante precum și completările naționale.

INDICAȚIE: Prezenta fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund cunoștințelor noastre actuale și experienței practice de utilizare. Informațiile au fost compilate cu atenție și conștiinciozitate, însă fără garanții cu privire la exactitate și exhaustivitate și fără asumarea răspunderii pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Datele furnizate nu constituie în sine un raport juridic sau alte obligații suplimentare. Acestea nu îl exonerează pe client de necesitatea de a testa produsul pentru a verifica dacă este adecvat scopului propus. Produsele noastre, la fel ca toate materiile prime conținute, sunt supuse unei monitorizări continue, ceea ce asigură o calitate constantă.

TEHNIČKI LIST

MALTER ZA FUGOVANJE POPLOČANIH POVRŠINA

- Artikel: 12154555

PROIZVOD

za upotrebu pri fugovanju kocki i ploča za popločavanje za unutrašnju i spoljašnju primenu.

SASTAV

Suva mešavina koja se sastoji od standardnog cementa, tras-cementa i krečnjačkog peska.

KARAKTERISTIKE

- veoma razlivajući
- otporan na mraz i so za odleđivanje

PRIMENA

Malter za fugovanje, za upotrebu pri fugovanju kocki i ploča za unutrašnju i spoljašnju primenu.



OBRADA

Pomešati sa približno 4,5 l vode po džaku (25 kg) mašinskim putem (npr. protočna mešalica, prisilna mešalica, gravitaciona mešalica ili mikser) dok smesa ne postane homogena i bez grudvica, i odmah upotrebiti. Vreme mešanja ne sme biti duže od 3 minuta. Popločanu površinu prethodno dobro navlažiti; višak vode mora da otiče kroz vodopropusnu podlogu (npr. PRECIT drenažni malter za popločavanje). Malter za fugovanje popločanih površina nanosi se gumenim klizačem i metodom prskanja.

Kada se malter stvrdne, oprati i očistiti površinu sunderastom daskom.

Završno čišćenje može da se izvrši upotrebom krupnog kvarcnog peska ili piljevine.

Za zaštitu od kiše (ispiranja fuge), po potrebi pokriti sveže fugovanje. Na visokim temperaturama, malter za fugovanje mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja. Ne primenjivati pri temperaturi vazduha i podloge ispod +5 °C. Rad treba obustaviti na temperaturama iznad +30 °C.

Mešanje sa drugim građevinskim proizvodima nije dozvoljeno i može prouzrokovati oštećenja.

PODLOGA

Malter za postavljanje mora biti dovoljno očvrstnut i suv, nosiv i čvrst, bez mraza, prašine, zaprljanja, rastresitih delova i sredstava za odvajanje.

TEHNIČKI PODACI

Klasa čvrstoće	C 25/30 prema ÖNORM standardu B 4710-1, EN 206-1
Granulacija	od 0 do 2,0 mm
Izdašnost	oko 14 l/džak
Čvrstoća na pritisak	≥ 30 N/mm ²
Minimalna širina fuge	5 mm
Maks. širina fuge	30 mm
Mogućnost gaženja	nakon 3 dana
Mogućnost opterećenja	nakon 7 dana
Potreba za vodom	oko 19 litara/džak
Oblik isporuke	Džak od 25 kg



SKLADIŠTENJE

Može se skladištiti u foliji na drvenoj rešetki na suvom oko 3 do 6 meseci.

POSEBNE NAPOMENE

Pri istovremenoj upotrebi različitih serija i/ili pri različitim uslovima okoline tokom obrade (npr. visoka ili niska vlažnost vazduha) može doći do manjih odstupanja u boji između završenih fuga.

Pri obradi građevinskih proizvoda moraju se poštovati relevantni evropski standardi, kao i nacionalni dodaci tim standardima.

UPOZORNENIE: Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť predchádzajúce vydania. Údaje uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú našim súčasným poznatkom a praktickým skúsenostiam s použitím. Tieto informácie boli vypracované starostlivo a svedomito, nemožno však zaručiť ich správnosť a úplnosť a neposkytujeme žiadnu záruku za ďalšie rozhodnutia používateľa. Údaje samy o sebe nezakladajú žiadny právny vzťah ani iné vedľajšie povinnosti. V zásade neoslobodzujú zákazníka od povinnosti samostatne skontrolovať vhodnosť výrobku na zamýšľaný účel použitia. Naše výrobky, rovnako ako všetky suroviny, ktoré obsahujú, podliehajú neustálej kontrole, čím je zaručená ich stála kvalita.