TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Lackiervorbereitung
Füll-Spachtel (Styrol-reduziert)
250 g
Art.-Nr. 745400



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Füllspachtel ist ein schnell härtender und besonders leicht schleifbarer Styrol-reduzierter 2K Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis.
Zum Ausgleichen und Füllen von Unebenheiten an Autokarosserien, Gegenständen aus Metall, Stein, Beton, Kunststoff, Keramik und Holz. Auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar.
Zur Schließung evtl. Poren kann eine weitere Schicht Füllspachtel aufgetragen werden. Auto-K Füllspachtel kann auch noch nach 24 Std. bei großem Abrieb geschliffen werden.

Eigenschaften

- Hervorragende Haftung auf aufgerauter, trockener Fläche
- Leichte Verarbeitung
- Leicht zu schleifen
- Härtet ohne Rissbildung und Schwund aus
- Für glatte, porenfreie Oberflächen
- Auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar

Materialbasis Polyesterharze

Farbton hellgrau (ohne Härter)

Untergrund

Metall, GFK, Stein, Beton, Kunststoff, Keramik, Holz.
Nicht ausgehärtete Altlackierungen o. Grundierungen entfernen.
NICHT auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (wash-primer) verarbeiten.

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %.
Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten.
Verarbeitungstemperatur von mindestens +10° C.
Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %. Polyesterspachtel härtet unter +10° C nicht mehr aus.

Trocknung




schleifbar:
nach 20 min / 20° C und 5 - 10 min / 60° C



4 - 5 min. bei ca. 80 cm Abstand und max. 80° C.

Verarbeitung

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Oberflächen anschleifen, schadhafte Stellen trocken mit P 80 / P 150 metallisch blank schleifen.
Die benötigte Menge Füllspachtel mit 2% Härter im Kunststoffdeckel gründlich mischen und zügig verarbeiten.
Nach der Trocknung Trockenschliff mit P 150 / P 240



Vor dem Füllerauftrag trocken mit P 240 / P 360 matt schleifen

Verarbeitungszeit

ca. 4 - 5 min. bei 20° C

Arbeitsende


Dose mit dem Deckel und Tube mit der Plastikkappe wieder luftdicht verschließen.
Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton / Nitroverdünnung).

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise

NICHT über 3% Härter verwenden da es bei einer Über- oder Unterdosierung zu Fleckenbildung in der Decklackierung kommen kann.
Bei Arbeiten auf NE-Metalloberflächen (z.B. Aluminium, verzinkte Flächen) MUSS vor dem Spachteln vorgrundiert werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Vor dem Überarbeiten mit 1K oder 2K Füllern isolieren. NUR trocken schleifen.
ACHTUNG! Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben.

Lagerstabilität



Spachtel und Härter bei ca. 20° C im verschlossenen Originalbehälter sachgerecht und trocken lagern.

Entsorgung



Dose und Tube mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.