Alpina Minera

Hochdeckende Mineralfarbe auf Silikatbasis für innen.
Hochatmungsaktiv - löse- und konservierungsmittelfrei - deckt perfekt - oft überstreichbar - ideal für frischen Putz.

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Alpina Minera ist eine weiße, matte Innenfarbe für Anstriche auf allen Flächen, wie z.B. allen unbeschichteten Innenputzen nach erfolgtem Vorstrich mit Alpina Minera Grundierung sowie nicht wischenden, tragfähigen Innenbeschichtungen, Gipskarton, Raufaser und überstreichbaren Papiertapeten.
Eigenschaften	Hochatmungsaktiv, lösemittelfrei, deckt perfekt, wasserverdünnbar, oft überstreichbar, ideal für frischen Putz.
Kenndaten n. ÖNORM EN 13 300	Deckvermögen: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/Ltr. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 entspricht waschbeständig nach ÖNORM EN 13 300
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Kaliwasserglas, organisch stabilisiert.
Farbtöne	Weiß.
Glanzgrad	Matt.
Lagerung	Im luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl, trocken aber vor Frost geschützt lagern, mindestens 1 Jahr.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive.
Verpackung / Gebindegrößen	5 L und 10 L

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß trocken, sauber und tragfähig sein. Grundsätzlich muss die Umgebung, der mit Alpina Minera zu beschichteten Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abgedeckt werden. Farbspritzer müssen sofort mit klarem Wasser abgewaschen werden.
Auftragsverfahren	Streichen, rollen oder spritzen.
Beschichtungsaufbau	Alpina Minera deckt in den meisten Fällen mit nur einem Anstrich. Auf konstrastreichen Untergründen kann ein vorheriger Grundanstrich mit Alpina Minera 5 – 10 % Wasser verdünnt erforderlich sein. Auf stark saugenden Untergründen ist eine Grundbeschichtung mit Alpina Minera-Grundierung vorzunehmen.
Verbrauch	Ca. 160 – 200 ml/m² Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethode variieren. Genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt festzustellen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C verarbeiten.



Trocknung / Trockenzeit	Bei einer Raumtemperatur von ca. + 20 °C ist der Anstrich nach ca. 4 – 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit und können bei anderen Witterungsbedingungen zum Teil stark abweichen.
Abtönung	Nur mit mineralischen Volltönen.
Verdünnung	Gebrauchsfertig, max. 5 % Leitungswasser.
Werkzeugreinigung	In den Arbeitspausen die Rolle in der Farbe oder fest mit einem Plastiksack umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort wieder ohne Probleme weiterarbeiten. Nach dem Streichen Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
Hinweise	Um die spezifische Eigenschaft dieses Produkes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen in einem Zug nass-in-nass verarbeiten.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	

Technische Information: Alpina Minera, Stand: 09 / 2026

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 **Perg,** Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.alpina-farben.at, E-Mail: vertrieb.glemadur@synthesa.at