

HOLZ- & PARKETTFUGE



Dichtet Anschlussfugen an Parkett, Holzdielenböden und Laminat, damit kein Staub, Insekten und Reinigungswasser eindringen können.

Produktleistung

- | Lösemittelfreier Acryldichtstoff in den Naturholzfarbtönen ahorn, buche, eiche, eiche silbergrau, nuss.
- | Wasserdicht: schützt Holz vor eindringendem Wasser, z. B. am Sockel, an Schnittkanten.
- | Siliconfrei: führt bei der Parkettversiegelung nicht zu Haftungsstörungen.
- | Lässt sich schleifen und überstreichen.

Anwendungen

Zum Abdichten von Sockelfugen, Anschlussfugen, z. B. an Heizkörperrohren, Dehnungsfugen, z. B. an Türschwellen. In Parkett, Holzdielenböden und Laminat.

Innen.



HOLZ- & PARKETTFUGE: im Farbton passend zur Sockelleiste.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Holz und alle gängigen Baustoffe, auch Metalle, Kunststoffe.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, fettfrei, trocken.
Vorbereitung	Fugenränder mit Klebeband abkleben.

Verarbeitung

Dichtstoff mit Auspresspistole in die Fuge ausspritzen. Innerhalb 10 Minuten mit angefeuchtetem FUGENGLÄTTER (mit klarem Wasser) glätten. Klebeband abziehen, Fugenränder nachglätten.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Ergiebigkeit (310 ml)	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Fugenbreite	5–30 mm.
Hautbildungszeit	10–15 Minuten.
Schleif-/überarbeitbar	nach 3 Tagen.
Dauerdehnfähigkeit	10 %.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, modifizierte Naturharze, calcitische Füllstoffe, Pigmente, Entschäumer, Verdickungsmittel.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Farbtöne	ahorn, buche, eiche, eiche silbergrau, nuss.
Packungsgröße	310 ml.
Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)	
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitan- gaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Höhere Temperaturen beschleu- nigen, niedrigere verzögern das Erhärten.

Bitte beachten

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Hautbildung. Nicht geeignet für Belastung durch stehendes Wasser. Nicht in Kontakt mit Bitumen bringen. Für Marmor und Naturstein MARMOR + GRANIT SILICON verwenden.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE D1. Dichtstoff mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Wenn Material in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Bei den Farben Antikweiß und Eiche-Silbergrau gilt: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen, als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

