

Holzvertäfelung - Renovierfarbe seidenmatt

Produktbeschreibung

Das Original aus Frankreich - der extra schnell trocknende Premium-Lack wurde speziell entwickelt um schnell und einfach einen neuen Look für deine Vertäfelungen zu kreieren. Die einzigartige Qualität sorgt für ein hoch deckendes Ergebnis mit einer extrem robusten Oberfläche für ein langanhaltend schönes Ergebnis.

Eigenschaften

- Seidenmatt
- Exzellentes Oberflächenfinish
- Sehr hohe Deckkraft
- Schnell trocknend
- Ohne Grundierung anwendbar
- Vergilbungs- und Farbstonstabil
- Auf Wasserbasis

Anwendung/ Untergrund

- Alle Neu- und Renovierungsanstriche von Paneelen und Leisten

Untergrund

- Holz
- Lackierbarer Kunststoff
- Hart-PVC
- Furnier

Trocknung

Oberflächentrocken: nach ca. 1-2 Std
Überstreichbar: nach ca. 12 h
Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel.Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 80ml je m²
Reichweite: : ca. 10–12 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Verdünnen

Nicht Notwendig, bei Bedarf mit 5% Wasser.

Werkzeugempfehlung

Pinself mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis.

Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub-, wachs- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos mit Abbeizer entfernen
- zur Verhinderung des Durchschlagens von Holzinhaltsstoffen rohes Nadelholz mit einem geeigneten Isoliergrund streichen
- auf gut erhaltenen Erstanstrichen ist keine Grundierung notwendig
- Eisen, Stahl und Zink mit einer Rostschutz-Grundierung vorbehandeln, auf allen anderen Untergründen ist diese Farbe ohne Grundierung einsetzbar

Weitere vorbereitende Maßnahmen

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7°C.

Verarbeitung

Streichen, rollen oder mit einem Airless-Spritzgerät spritzen (auf Spritzviskosität einstellen).
Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und abstauben.

Grundanstrich:

Mit dieser RENAULAC Holzvertäfelung-Renovierfarbe, unverdünnt.

Schlussanstrich:

Mit dieser RENAULAC Holzvertäfelung-Renovierfarbe, unverdünnt.

Renovierungsanstrich:

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschließend wie Neuanstrich behandeln.

Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt mit dieser RENAULAC Holzvertäfelung-Renovierfarbe überstreichen.

Technische Hinweise:

- Zur Prüfung der Haftfestigkeit auf kritischen Untergründen, an unauffälliger Stelle einen Probeanstrich durchführen
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
- Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Flach- oder Ringpinsel verwenden.
- Anschließend die Decke, dann die Wände.
- Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten
- In den Arbeitspausen Pinsel und Roller mit Plastikfolie fest umwickeln
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.
- Bei vertikalen Flächen als letzten Schritt einen von unten nach oben gesetzten Verschleifgang ohne Druck auf die Lackoberfläche durchführen, um der Bildung von Abläufern (Lacknasen) entgegenzuwirken.

Werkzeugreinigung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen. Insbesondere hochwertige Farbbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.

Arbeitssicherheit/ Entsorgung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten.

Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 7447450.

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.