

# HAFTGRUND

matt / weiß



**Sorgt für Haftung auf kritischen Untergründen**

## Produktbeschreibung

### PRODUKTVORTEILE

- schafft verkieselungsfähige Untergründe
- für glatte und schwach bzw. nicht saugende Untergründe
- strukturerhaltend
- emissionsminimiert
- lösemittelfrei
- weichmacherfrei
- konservierungsmittelfrei

### ANWENDUNGSBEREICH

Weißpigmentierte, wasserdampfdiffusionsfähige Spezialgrundierung mit hohem Haftvermögen für die nachfolgenden Wand- und Deckenbeschichtungen. Geeignet für alle mineralischen Untergründe wie Beton und Zement, Zementfaserplatten, Gips, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Tapeten, Glasgewebe, Raufaser sowie zum Überstreichen von tragfähigen, mineralischen Altanstrichen oder tragfähigen, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis und Latexfarben. Für den Innen- und Außenbereich. Eignet sich auch als Grundbeschichtung für die nachfolgende Beschichtung mit MODULAN Silikat-Farben oder Silikat-Putzen auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen.

### ARTIKEL

| Artikelnummer | Farbtonbezeichnung | Gebindegröße / Verkaufseinheit |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| 10474853      | weiß, matt         | 5L                             |
| 10474868      | weiß, matt         | 10L                            |

### MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

## Untergrundvorbereitung

### VORBEREITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei, eben und tragfähig sein.  
Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.  
Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.  
Leimfarben, Kleisterreste und kreidende Oberflächen restlos abwaschen.  
Neue Zement- oder Kalkzement-Unterputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen oder flutieren.  
Flächen sorgfältig säubern und entstauben.  
Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen!

## Verarbeitung

### VERDÜNNUNGSMITTEL

Wasser.

### ABTÖNEN

Abtönbar mit HORNBACH VOLLTON- UND ABTÖNFARBE oder am HORNBACH Farbmischcenter.

### WERKZEUGE

Airless-Spritzgerät, Pinsel, Farbbroller.

### AIRLESS-SPRITZEN

**Verdünnung:** 0 %

**Spritzwinkel:** 50°

**Spritzdruck:** 200 bar

**Spritzdüse:** 0,019"

**Hinweise zum Airless-Spritzen:** Informationen des Geräteherstellers beachten.

### BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Kritische und stark saugende Untergründe mit MODULAN 2101 Hydrosol-Tiefgrund grundieren.  
Gebindeinhalt mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren.  
Falls erforderlich mit Wasser auf Verarbeitungskonsistenz verdünnen.  
Kann mit dem Airless Spritzgerät, Pinsel oder Farbbroller unverdünnt und gleichmäßig aufgetragen werden.  
Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!  
Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde des gleichen Farbtons auf gleiche Materialfertigungsnummern achten.  
Die Gebinde miteinander durchmischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

### TROCKNUNG

Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

## REINIGUNG DER WERKZEUGE

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## VERBRAUCH

1 L reicht für ca. 10 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

## Produkthinweise

## SICHERHEITSHINWEISE / ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

## VOC HINWEIS/RICHTLINIE 2004/42/EG

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/g ab 2010).

## GISCODE

BSW40

## SERVICERUFNUMMER FÜR ALLERGIKER

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

## ALLGEMEINE HINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

## LAGERUNG

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

## ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

---

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.