MUREXIN
www.murexin.com

# Zement WZ 40

## > innen und außen
## > Bindemittel für Beton und Estrich

### Produkteigenschaften

Pulverförmiges, hydraulisch abbindendes Bindemittel der Güteklasse PZ 375. Entspricht den Güteanforderungen der ÖNORM B 3310

### Anwendung

Im Innen- und Außenbereich, zur Mörtelherstellung, Herstellung von Sichtbeton und Betonfertigteilen,

### Produktdaten

**Lieferform:**

| | |
|---|---|
| 6 kg Karton | 84 Karton / 504 kg pro Palette |
| 2 kg Karton | 18 Packungen à 14 Karton/504 kg pro Palette |

**Lagerung:**
Trocken auf Holzrost, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig

### Technische Angaben

| | |
|---|---|
| Verbrauch | je nach Einsatz und Anwendung |
| Farbton | grau |
| Schüttdichte | ca. 1,30 kg/dm³ |

### Verarbeitung

**Empfohlenes Werkzeug:**
Langsam laufendes elektrisches Rührwerk, Mischmaschine, geeignetes Mischgefäß, Sonstiges je nach Einsatz.

**Untergrund:**
Der Untergrund muß den Richtlinien entsprechen.

Geeignet
auf allen bauüblichen, mineralischen Untergründen

Nicht geeignet
auf Holz, Kunststoff, Metall, wasserabweisenden Untergründen,

**Vorbehandlung:**
Bei Einsatz in Mörteln:
Saugende Untergründe sind sorgfältig vorzunässen.
Die Herstellung einer Haftbrücke mit Murexin HAFTEMULSION wird empfohlen.

Grundieren von stark saugenden Untergründen:
Murexin Haftemulsion
Murexin Tiefengrund LF

**Anmischen:**
Je nach Einsatz mit den jeweiligen Zuschlägen in einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen.

Mischungsverhältnis:
(Angaben in Volumsteilen)

| | Zement | Kalk | Zuschlag |
|---|---|---|---|
| Mauern | 1 | 2 | 9 |
| Verputzen | 1 | 3 | 8 |
| Sockelputz | 1 | - | 4 |
| Vorspritzer | 1 | - | 2 |
| Versetzen, Verankern, Verfugen | 1 | - | 1 |
| Feinbeton | 1 | - | 2 |
| Normalbeton | 1 | - | 3 |
| Unterbeton | 1 | - | 5 |

**Verarbeitung:**



**Murexin AG:** A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com

Den frischen Mörtel auf die gerade noch feuchte Haftbrücke (naß in naß) aufbringen. Sonstiges je nach Einsatz.

**Nachbehandlung:**
Zu rasche Austrocknung durch z.B. entsprechendes Feuchthalten verhindern.

## Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

## Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.



**Murexin AG:** A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401 DW 187
EMail: info@murexin.com, www.murexin.com