



Molto Universal Moltofill

Reparaturspachtel für Innen und Außen.

Stand: September 2017

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	<p>Zum Reparieren und Füllen von bis zu 1 cm tiefen Löchern und Rissen im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Für kleine Ausbesserungsarbeiten im Außenbereich z.B. zum Füllen von Dübellöchern, zum Reparieren kleinerer Risse oder abgebrochener Kanten etc.</p> <p>Nicht anwendbar für Kunststoffe, Metalle, dauerfeuchte Untergründe und Flächen, auf denen längere Zeit Wasser stehen bleiben kann, z.B. Terrassen, Balkone etc.</p>
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Vinylacetatcopolymerdispersion, Styrolacrylatcopolymerdispersion, Dolomit, Wasser Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Schleifbar. Überstreichbar. Witterungsbeständig, Schraub-, nagel- und bohrfest. Im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	660 g.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,90 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter 5°C, ideal sind +15-21°C.
Haftfestigkeit	Ca. 2 N/mm ² .
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1 mm Schichtstärke = ca. 1 Std. 5 mm Schichtstärke = ca. 3-5 Std. 10 mm Schichtstärke = 24-36 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel.
Untergründe	Kalksand-, Zement- und Gipsputzen, Gipsplatten, Strukturputzen, Beton, Kalksandstein, Faserzementplatten, etc.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen.

	Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit Molto Tiefgrund grundieren.
Verdünnen	Molto Universal Moltofill ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Das Material wird tief in die schadhafte Stelle gefüllt und anschließend geglättet.
Nachbehandlung	Molto Universal Moltofill kann nach vollständiger Durchtrocknung geschliffen und überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	M-DF 01.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com

