

# Xyladecor Gegen Holzwürmer

Mittel zur aktiven Bekämpfung von Holzwurmbefall

Stand: März 2015  
Seite 1 von 3

## I. Produktbeschreibung

<b>Gebrauchsanweisung</b>	Missbrauch von Holzschutzmitteln kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Herstellerhinweise daher aufmerksam lesen und Gebrauchsanweisung befolgen.
<b>Anwendungsbereiche</b>	<p>Farbloses, flüssiges Mittel zur Bekämpfung von aktivem Holzwurmbefall (erkennbar am hellen Bohrmehl) in Möbeln und kleineren Holzgegenständen im Innenbereich.</p> <p>In Innenräumen nicht großflächig anwenden (max. 2-3 m<sup>2</sup>). Das Mittel dient zur Bekämpfung von Insekten im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen einen Befall durch Insekten in den Gefährdungsklassen 1 und 2 nach DIN 68 800, Teil 4.</p> <p><b>Bekämpfungsmaßnahmen gegen Holzwurmbefall an <u>tragenden, aussteifenden und statisch relevanten</u> Holzbauteilen, an größeren Holzgegenständen sowie an wertvollen Kunstgegenständen sollten nur von Fachbetrieben durchgeführt werden!</b></p>
<b>BAuA</b>	Reg.-Nr. N-43061.
<b>Gütezeichen</b>	<p>RAL-Verleihungsurkunde Nr. 1021</p> <p>Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „RAL-Holzschutzmittel“. Diese Holzschutzmittel bieten die Gewähr dafür, dass sie bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung hinreichen wirksam sind und keine unannehmbaren Wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Die Produktion wird amtlich überwacht.</p>
<b>Güteüberwachung</b>	Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig.
<b>Wirkstoff</b>	0,15% oder 1,2 g/l Cypermethrin.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Lösemittel.
<b>Wirkung</b>	Der Wirkstoff Cypermethrin stoppt aktiv den Holzwurmbefall.
<b>Eigenschaften</b>	<p>Dringt tief und schnell ein.</p> <p>Bekämpft Holzwürmer.</p> <p>Stoppt Holzwurmfraß.</p> <p>Schützt vor Neubefall.</p> <p>Nach Trocknung geruchsarm.</p> <p>Überstreichbar mit Lasuren, Lacken und Dispersionsfarben.</p>
<b>Farbton</b>	Farblos.
<b>Gebindegrößen</b>	125 ml Pumpdose zur Bohrlochtränkung, 750 ml / 5 l Kanister zur Streichanwendung.

## II. Technische Daten

<b>Dichte / 20°C</b>	Ca. 0,81 g/cm <sup>3</sup> .
----------------------	------------------------------

<b>Viskosität / 20°C</b>	>30 sec. im 3 mm-Auslaufbecher gemäß EN 535.
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 62°C.
<b>Verbrauch</b>	750 ml Kanister zur Streichanwendung: für ca. 3 m <sup>2</sup> , 5 l für ca. 25 m <sup>2</sup> bei 1 Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes.
<b>Trocknung</b>	Überstreichbar nach ca. 5 Std., oberflächentrocken nach ca. 24 Std.  Bei Überaufnahme kann sich die Trocknung entsprechend verzögern und der Geruch länger anhalten -daher Überaufnahmen vermeiden.
<b>Korrosionsverhalten</b>	Greift Glas und Metall nicht an.
<b>III. Verarbeitung</b>	
<b>Auftragsverfahren</b>	Tränken der Bohrlöcher bzw. streichen.
<b>Vorbereitung</b>	Kunststoffe, Stoffbezüge, Bemalungen oder Polituren auf Möbeln oder Kunstgegenständen um die Schadstelle herum abdecken. Pflanzen zurückbinden.
<b>Vorbehandlung</b>	Nicht erforderlich.
<b>Anwendung</b>	Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  <b>750 ml / 5 l Kanister:</b>  Mit weichem Flachpinsel 2x satt auf die befallenen Stellen aufstreichen. Den 1. Anstrich ca. 5 Std. trocknen lassen. Danach ein zweites Mal streichen. Überschüssige Flüssigkeit nach jedem Anstrich abwischen.  <b>125 ml Pumpdose:</b>  Beigefügten Injektionsschlauch mit Kunststoffende in die Ventilöffnung des Pumpkopfes stecken. Anschließend Injektionsschlauchende mit Hohlneedle in das Holzwurmloch einführen und Pumpkopf mehrmals hintereinander behutsam drücken. Überschüssige Flüssigkeit abwischen.
<b>Nachbehandlung</b>	Die behandelten Flächen und Löcher dürfen frühestens nach 8 Tagen mit Lasuren, Lacken oder Dispersionsfarben überstrichen werden.
<b>Eigenschaften des behandelten Holzes</b>	Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung nicht erhöht.
<b>Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Produktcode</b>	HSM-LB 30.

**Lagerung und Entsorgung**

Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

**Holzschutzmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
D-50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067902  
E [xyladecor.de@akzonobel.com](mailto:xyladecor.de@akzonobel.com)  
[www.xyladecor.de](http://www.xyladecor.de)

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 138  
E [xyladecor.at@akzonobel.com](mailto:xyladecor.at@akzonobel.com)  
[www.xyladecor.at](http://www.xyladecor.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)