

Xyladecor Alpin

Langzeitschutz Holzlasur

2014

Produktbeschreibung

Produktart:

Transparente Holzschutzlasur auf Alkydharz-Lösemittelbasis. Tropfgehemmt eingestellt.
Bis zu 6 Jahren Langzeitschutz (siehe „Anwendungsbereich“).

Eigenschaften:

- Filmbildend, für besonders schöne Oberflächen
- Neue elastifizierte Formel
- Thixotrop, cremig
- Anwendungsfertig
- Schützt Holz vor Witterungseinflüssen
- Einfärbung durch hochlichtechte Pigmente
- Wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv)
- Sehr leicht zu verarbeiten, geschmeidig
- Betont die Maserung
- Farbtöne untereinander mischbar
- Ansatz- und streifenfreier Verlauf
- Nach Trocknung geruchlos und wasserabweisend
- Nicht blockend, behandeltes Holz ist nach Trocknung stapelbar
- Problemlos nachzupflegen, ohne anzuschleifen.

Zusammensetzung nach VdL-RL01:

Alkydharze, anorganische Pigmente, Aliphaten, Wasser, Additive, 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate.

Trocknung:

Die angegebenen Trockenzeiten sind auf das Normklima +23°C und 50 % relative Luftfeuchte bezogen.
Folgeanstrich nach ca. 6 Stunden möglich.
Hantierbar nach ca. 24 Stunden.
Nach Durchtrocknung des Holzschutz mittels – ca. 3 Tage – können Kunststoffe und bituminöse Baustoffe mit dem Holz in direkten Kontakt ge-

bracht werden. Die Trocknungszeit kann durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögert werden. Bei sehr dichtem oder inhaltsstoffreichem Holz (z.B. Eiche, Robinie, Lärche) kann die Trocknung verzögert werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Testbenzin oder Terpentinersatz

Farbtöne:

Siehe Farbfächer bzw. Farbkarte. Farblos nicht alleine im vollbewitterten Bereich anwenden.
Farblos eignet sich zum Mischen bei Wartungsanstrichen, um die Farbtintensität aufzuhellen. Bei jedem Anstrich addieren sich die Farbpigmente in ihrer Farbwirkung – bei der Farbauswahl beachten. Bei Nachpflege- und Renovierungsanstrichen daher immer einen etwas helleren Farbton auswählen. Ganz helle Farbtöne und Farblos werden während der Abwitterung früher UV-strahlendurchlässig und bei stark bewitterten Flächen vergraut das Holz etwas rascher, d.h. früherer Nachanstrich erforderlich.

Lagerung:

Im originalverschlossenen Gebinde bei +5°C bis max. +30°C lagerfähig.
Gebinde dicht verschlossen halten und an einem kühlen gut gelüfteten trockenen Ort aufbewahren. Nach Teilentnahme Gebinde luftdicht verschließen. Restmengen in kleinere Gefäße umfüllen, um den Luftraum möglichst klein zu halten, dicht verschließen, eindeutig kennzeichnen und für eine spätere Verwendung aufbewahren.

Liefergebilde:

1 l Dose, 5 l Kanister

Anwendungsbereich

Für Holz im Außenbereich wie z.B. Schalungen, Dachuntersichten, Gartenhäuser, Fenster, Außentüren, Zäune, Pergolen. Nicht für Terrassenböden anwenden, dafür empfehlen wir die Produkte aus unserer Xyladecor Gartenholzöl Palette.

Vorbeugende chemische Holzschutzmaßnahmen sind dann erforderlich, wenn ein Befall des Holzes durch holzverfärbende und holzzerstörende Pilze nicht ausgeschlossen werden kann. Dafür als Vorbehandlung mit XYLADecor XYLAMON IMPRÄGNIERGRUND^{HS} imprägnieren. Statisch tragende Teile wie z.B. Balkone, Carports mit XYLADecor XYLAMON FARBLOS^{HS} vorbehandeln.

Verarbeitung:

Neues Holz im Freien:

2 satte Anstriche mit XYLADecor ALPIN LANGZEITSCHUTZ HOLZLASUR in Faserrichtung auftragen (auf z.B. Außenschalungen, Balkone, Fenster, sichtbarer Dachstuhlbereich, Zäune, Pergolen, Gartenmöbel usw.). Bewitterte Hirnholzflächen (Schnittflächen) so wie die unteren Enden von Hölzern mehrmals satt einstreichen. Nach einem Bewitterungsjahr einen weiteren Anstrich mit XYLADecor ALPIN LANGZEITSCHUTZ HOLZLASUR aufbringen. Stark der Witterung ausgesetzte

Holzflächen an der Südwest- und Südseite, speziell bei hellen Farben und Horizontalflächen müssen eventuell schon vor Ablauf von 6 Jahren nachgestrichen werden.

Maßhaltige Bauteile:

Fenster und Außentüren 3 x mit XYLADecor ALPIN LANGZEITSCHUTZ HOLZLASUR streichen. Diese Teile sind damit problemlos auch auf den Innenflächen zu behandeln.

Renovierung:

XYLADecor ALPIN LANGZEITSCHUTZ HOLZLASUR behandelte Flächen ohne anschleifen 1-2 x nachstreichen. Nicht haftende Altanstriche vorher entfernen.

Trockener Wohnbereich großflächig:

Hier wasserverdünnbare Produkte wie z.B. XYLADecor INNENLASUR verwenden.

Nicht geeignet bzw. nicht anwenden für:

- Regale, Kisten usw. zum Lagern von Lebens- oder Futtermitteln
- Großflächigen Einsatz in Wohn- und Aufenthaltsräumen
- Holz in Saunananlagen, Treib- und Gewächshäusern
- Holz in dauerndem Erd- oder Wasserkontakt.

Xyladecor Alpin *Langzeitschutz Holzlasur*

2014

Verarbeitung

XYLADECOR ALPIN LANGZEITSCHUTZ HOLZLASUR ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Vorsicht! Produkte auf Lösemittelbasis sind generell nicht mischbar mit Produkten auf Wasserbasis.

Anwendungsverfahren:

S = Streichen

- Nicht spritzen, Sprühnebel gefährden Gesundheit und Umwelt
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verarbeiten.

Verarbeitungshinweise:

Bei Einsatz mehrerer Dosen diese vor Arbeitsbeginn zusammenmischen (für einheitlichen Farbton). Probeanstrich mit komplettem Anstrichaufbau zur Farbstimmung wird empfohlen. Die Anstrichflächen sollen vor und während der Verarbeitung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Vor der Imprägnierung sollen alle Hölzer auf ihre Einbaudimension fertig zugeschnitten werden, damit die speziell gefährdeten Schnittflächen (Hirnholz) vor dem Einbau gut behandelt werden können und imprägniertes Restholz vermieden wird. Ein Voranstrich mit dem farblosen XYLADECOR XYLAMON IMPRÄGNIERGRUND^{IS} gleicht

die unterschiedliche Saugfähigkeit der Holzoberfläche aus. Nachfolgende Farblasuranstriche zeigen dann eine besonders gleichmäßige Anfärbung. Infolge direkter Sonneneinstrahlung bzw. einer Nachtrocknung aufgetretene Trockenrisse sollten baldmöglichst nachbehandelt werden, um den Schutz zu gewährleisten. 2 x satt streichen. Bei Renovierungsanstrichen können durch die Lösemittel der Lasuren bräunliche Holzinhaltsstoffe aktiviert werden und durch eine nachfolgende Beregnung ausgewaschen werden. Da runter liegende helle Putzflächen können in Folge, speziell bei schlechter Ausführung des Wasserableitbleches, verfärbt werden. Hinterschnittene Hirnholzflächen bilden eine Tropfkante und verringern den Auswascheffekt. Eine zusätzliche Versiegelung der Hirnholzflächen durch intensives Einstreichen mit XYLADECOR ALPIN LANGZEITSCHUTZ HOLZLASUR ist empfehlenswert um ein Auswaschen von farbigen Holzinhaltsstoffen zu vermeiden – siehe Anwendungsbereich.

Verbrauch:

Bei 2 Anstrichen reicht 1 Liter für ca. 7 m² Holzfläche. Bei stark saugenden Holzflächen, wie raues oder bereits abgewittertes Holz ist ein Mehrverbrauch zu berücksichtigen.

Besondere Hinweise

EU- Kennzeichnung:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
- Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat und 2-Butanonoxim.
- Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Transport- und Lagervorschriften:

ADR n.a.; VbF Klasse A III

Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwerte des VOC-Gehaltes für dieses Produkt Kat: A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude (Innen & Außen): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 395 g/l VOC.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.



Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.