

Natursteinsilikon SIL 50



> neutralvernetzend

> UV beständig



Produkteigenschaften

Einkomponentige, UV beständige, wasserdichte, bis 20% dauerdehnfähige Dichtungsmasse auf neutraler Silikonbasis. Resistent gegen Bakterien- und Pilzbefall.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich für die Verfügung von Naturstein, Marmor, Granit, Terrazzo, etc. Im Gegensatz zu herkömmlichen Silikondichtstoffen tritt bei Kontakt mit Murexin Natursteinsilikon SIL 50 keine Randzonenverschmutzung (Verfärbung) auf. Auch für den Einsatz Nassräumen geeignet.

Produktdaten

Lieferform:

310 ml Kartusche

12 Kartuschen / Karton

Lagerung: Trocken, kühl und frostfrei, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig

Farbtonangebot: grau, weiß, transparent, bahama, anthrazit

Technische Angaben

Verbrauch	1 Kartusche reicht für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite
Belastbar	nach ca. 2 - 3 Tagen
Dauerdehnfähig	ca. 20%
Hitzebeständig	von -50°C bis +150°C
Hautbildung	nach ca. 5 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis 35°C

geprüft nach

DIN 53217-T2
DIN 53505
DIN 52455
DIN 52422
DIN 52458

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Spritzpistole

Untergrund:

Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.

Geeignet für die Verlegung von Naturstein wie Marmor, Porphy, Granit, Sandstein, Terrazzo,...

Nicht geeignet für säurebeständige Verfügungen (Empfehlung: Murexin Fugenmörtel Epoxy FMY 90, Bausilikon SN15), auf Teer- und bitumenhaltige Untergründe

Vorbereitung

Entfernen von Mörtelresten aus der Fuge, Fugen auskratzen
Fugenränder sind mit Klebestreifen abzudecken. Tiefe Fugen sind mit einer unverrottbaren und nicht wassersaugenden Polyethylen Rundschnur vorzufüllen. Eine Anhaftung des Dichtstoffes am Boden des Fugenraumes (Dreiflankenhaftung) ist grundsätzlich zu vermeiden, denn auftretende Bewegungen lassen sich grundsätzlich nur mit einer Zweiflankenhaftung in Verbindung mit dem genannten elastischen Hinterfüllmaterial schadlos aufnehmen.

Verarbeitung

Fliesenverlegetechnik

Zuerst ist die Plastikdüse abzuschrauben und das obere Stück des Gewindekonus abzuschneiden. Die Düse wird je nach Fugenbreite abgeschnitten. Mit einer Spritzpistole die Dichtungsmasse in die Fuge gleichmäßig und blasenfrei einbringen. Anschließend die Fuge mit Murexin Universal Glätter UG 1 nachbehandeln.

für ein perfektes System

Murexin Universal Glätter UG 1
Murexin Trassprodukte

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.