

Technisches Merkblatt



HORNBACH StyleColor ROST-EFFEKT

- ✓ Metall-Effektfarbe
- ✓ für den perfekten Rost-Look
- ✓ lösemittelfrei

Eigenschaften

Hornbach StyleColor ROST-EFFEKT ist eine atmungsaktive, geruchsarme, lösemittelfreie Grundfarbe zur Herstellung eines Rosteffektes auf Wänden im Innenbereich. Schafft eine leicht angeraute, rostfarbene Basis für den perfekten Rost-Look und wird mit StyleColor ROST-EFFEKT FINISH überarbeitet.

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.

Geeignet für alle mineralischen Untergründe wie Beton und Zement, Gips, Gipskartonplatten, tragfähige matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc. Auch für fest haftende Tapeten (Tapetenhaftung vorher prüfen).

Farbton

Rost

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Vinylacetat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 2,5 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/h ab 2010).

GIS-Code

-

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 7 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Kurzflorroller, Naturschwamm.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kroidende Oberflächen sowie Schmutz und Fett abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Hornbach Acryl-Tiefengrund grundieren. Ungleichmässige, dunkle oder Untergründe mit starken Farbtonunterschieden mit einer hochwertigen Wandfarbe auf Wasserbasis in einem ähnlichen Farbton vorstreichen.

Vor Gebrauch gut umrühren. StyleColor ROST-EFFEKT deckend mit dem Kurzflorroller auftragen. Den Anstrich ca. 12 Stunden trocknen lassen.

Danach StyleColor ROST-EFFEKT FINISH mit feuchtem Naturschwamm in Tupf- und Wischbewegungen auftragen, um den perfekten Rost-Look zu erzielen.

Tipp: Um ein Gefühl für die Verarbeitung und die Kreativtechnik zu bekommen empfiehlt sich, eine separate Musterfläche herzustellen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +41 41 9296262.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.