Technisches Merkblatt

TIGER Tigro Beschichtung

- ✓ **sehr gute Haftung**
- ✓ **strapazierfähig**
- ✓ **hohe Farb- und Glanzstabilität**

Eigenschaften

TIGER Tigro Beschichtung ist eine Chlorkautschuk-Deckfarbe für Betonschwimmbecken und andere Betonflächen im Schwimmbeckenbereich.

- strapazierfähiger und zuverlässiger Schutzlack
- schnell trocknend
- kratzfest
- leicht zu verarbeiten

Anwendungsbereiche

Für den Unterwasser- und Außenbereich.
Nicht für Fischbecken geeignet!

Farbton

Dieses Produkt ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Glanzgrad

-

Inhaltsstoffe

Chlorkautschuk/Kombination, Weichmacher, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Aromaten, Acetate, Additive. Epoxidhaltige Verbindungen, Hinweise des Herstellers beachten.
VOC-Gehalt: Tigro Beschichtung unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie.

GIS-Code

BSL 50

Kennzeichnung

VBF: entfällt nach §3

Wetterbeständigkeit

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363.

Verdünnungsmittel

Max. 5 % Nitro-Universalverdünnung

Ergiebigkeit

Ca. 10 m²/ltr. reichen für einen Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % staubtrocken/griffest nach ca. 5 Stunden. Überarbeitbar nach

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

ca. 16 Stunden. Durchgetrocknet und voll belastbar nach ca. 7 Tagen. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Rolle/Pinsel.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und wasserlöslichen Verbindungen sein. Zementschlämme sind restlos zu entfernen. Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen.

1. Grundanstrich:
Mineralische Untergründe einmal mit verdünnter Tigro Beschichtung (ca. 5 % Nitro-Universalverdünnung zugeben) behandeln. Eventuell Risse oder Löcher im Beton mit einer Feinbetonmischung ausspachteln. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen.

2. Schlussanstrich:
2 x Tigro Beschichtung unverdünnt auftragen.

3. Renovierungsanstrich:
Gut erhaltene Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen), säubern und 1 – 2-mal beschichten. Gerissene und abgeplatzte Anstriche restlos entfernen und wie unter Neuanstrich beschrieben verfahren.

Empfohlene Schichtdicke: Ca. 20 - 30 µm pro Arbeitsgang. Die Schichtdicke, die in einem Arbeitsgang auf senkrechte Flächen aufgetragen werden kann, ist abhängig von dem Beschichtungsverfahren, der Temperatur, der Rauheit des Untergrundes, der Objektform und anderem.

Achtung: Das Produkt darf nicht verspritzt werden.

Wichtige Hinweise

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!

Sicherheitshinweise

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

Achtung

Enthält: Xylol, Isomerengemisch 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric Reaktionsprodukte mit 1-chloro-2,3-epoxypropan mw<700 Fettsäuren, C18-ungesät.., Trimere, Vbgn. mit Oleylamin.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.
Dampf nicht einatmen.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Verschüttete Mengen aufnehmen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bitte bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.