

Innenspachtel IS 60



- > gipsgebunden
- > hoher Weißgrad
- > zum Füllen und Glätten

Produkteigenschaften

Pulverförmige, spezielle, gipsgebundene Wand- und Füllspachtel mit hohem Weißgrad.

Anwendung

Nur im Innenbereich als Wand- und Füllspachtel für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten, zum Füllen von Rissen und kleinen Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verspachteln von Gipskartonplatten.

Produktdaten

Lieferform:

1 kg Karton	4 Stk. je Überverpackung / 216 Stk. je Palette
5 kg Karton	1 Stk. je Überverpackung / 84 Stk. je Palette
20 kg PS	1 Stk. je Überverpackung / 48 Stk. je Palette

Lagerung:

Trocken auf Holzrost, im unangebrochenen Originalgebinde
ca. 6 Monate lagerfähig

Technische Angaben

Verbrauch	ca. 1 kg/m ² je mm Schichtdicke
Wasserbedarf	ca. 0,6 l/kg (= 60 %)
Schüttdichte	ca. 0,94 kg/dm ³
Abbindezeit	ca. 60 min
max. Schichtdicke	5 mm
Frischmörteldichte	ca. 1 kg/dm ³

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Langsam laufendes elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Traufel, Spachtel, Schwammbrett

Untergrund:

Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und der ÖNORM B 2223 entsprechen.

Geeignet

auf allen bauüblichen mineralischen Untergründen, wie z.B. Mauerwerk, Stein, Putz, Beton

Bedingt geeignet

auf stark saugenden Untergründen, Gasbeton, sandenden oder kroidenden Untergründen, bei Gipskartonplatten im Stoßbereich

Nicht geeignet

auf Holz, Kunststoff, Metall, nicht saugenden und wasserabweisenden Untergründen, sowie auf zu verfliesenden Flächen, frischem Beton

Vorbehandlung:

Grundieren von stark saugenden, sandenden oder kroidenden Untergründen, Gasbeton:

Murexin HAFTEMULSION

Murexin Tiefengrund LF

Murexin Gipsgrund

Stoßbereich bei Gipskartonplatten:
entsprechende Armierung erforderlich

Anmischen:

In einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen (Mischzeit ca. 3 Minuten).

Mischungsverhältnis:

ca. 0,6 Liter Wasser je 1 kg Murexin INNENSPACHTEL
ca. 3 Liter Wasser je 5 kg Murexin INNENSPACHTEL

Bautechnik

ca. 12 Liter Wasser je 20 kg Murexin INNENSPACHTEL

Zum Füllen von Rissen und Löchern eine etwas dickere Konsistenz anmischen.

Verarbeitung:

Nach einer Reifezeit von ca. 2 Minuten mittels Spachtel oder Glättkelle auftragen und verspachteln. Die Verarbeitungszeit wird durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur stark beeinflusst und liegt bei ca. 15 bis 60 Minuten. Kleinere Unebenheiten vor dem Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigen. Schleifbar nach der Durchtrocknung. Um, insbesondere bei stellenweisen Ausbesserungen, ein fleckiges Auftrocknen nachfolgender Dispersionsanstriche zu vermeiden, empfehlen wir die gesamte Fläche mit Murexin GIPSGRUND zu grundieren.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.