

MODULAN 800 Papier

Kleister für normale Papiertapeten

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

MODULAN 800 Papiertapetenkleister eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

Eigenschaften

- sehr ergiebig
- gut korrigierbar

Gebindegröße

125 g

Verbrauch

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 65	8 l	50 - 60 m ²
Normale Papiertapeten	1 : 50	6,25 l	30 - 35 m ² 6 - 7 Euro-Rollen

Euro-Rolle: ca. 10,05 x 0,53 m

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter + 5 °C verarbeiten (gilt für Umgebung und Untergrund)

Verarbeitung

Anwendung

Den gesamten Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen, kurze Zeititerrühren. Nach 30 Minuten nochmal kräftig durchrühren, um Klümpchenbildung zu vermeiden. Die Tapete gleichmäßig einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapetenbahn auf Stoß ansetzen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftragsverfahren

Auftragsart: Tapezierbürste; auf die Tapete

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.
Kleisterrückstände sofort mit feuchtem Tuch entfernen.

Untergrundvorbehandlung

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Merkblätter der eingesetzten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sandende, kreidende und stark saugende Untergründe mit MODULAN 2101 Hydrosol-Tiefgrund oder MODULAN 2102 Grundierkonzentrat 1:5 vorbehandeln.

Hinweis: Bei Grundierung mit Tiefgrund dürfen bei Trocknung keine geschlossenen, glänzenden Oberflächen entstehen, da diese den Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen stören können.

Hinweise

Rohstoffbasis	Gemisch aus polyanionischen Stärken und Cellulosen
Schüttdichte	Ca. 410 kg/cm ³
pH-Wert	Ca. 10
Gefahren- und Sicherheitshinweise	Informationen zur sicheren Verwendung, Reinigung und Entsorgung sind dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Lagerung	Trocken lagern. Ohne Konservierungsmittel, deswegen angerührten Kleister bald verarbeiten.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

Technische Information Stand Juli-21

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.