

MADEIRA

Herstellungsverfahren	Flachgewebe	ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm ± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 640 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz : ca. 1400 gr/m ² ± 15%	ISO 8543
Gesamtdicke	Filz : ca. 4,3 mm + 15% / -10%	ISO 1765
Lichtechtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,080 m ² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Filz : 83CBABEF	

Teppichsymbole Filz



Zertifikate

