

ROXOLID UNI FI-X

Montagekleber



1. Eigenschaften/Anwendung

- **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** ist ein pastöser, lösemittelfreier, stoß- und vibrationsunempfindlicher Klebstoff für den Innen- und Außenbereich mit sehr starker Anfangshaftung und Endfestigkeit.
- **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** ist ideal zur Verklebung von Porenbeton, Stein, Span-, Dämm- und Isolierplatten, Dekorbalken, Polystyrol, Wandverkleidungen, Holz, keramischen fliesen, Fensterbänken, etc.
- **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** eignet sich zur Anwendung auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Putz und Holz.
- Die Endfestigkeit nach vollständiger Aushärtung beträgt bis zu 180 kg/m² bei vollflächiger Verklebung.



Geeignet für Innen
und Außen



Trägt
180 kg/m²

Achtung:

- **ROXOLID DEKO FI-X MONTAGEKLEBER** ist nicht geeignet für Untergründe wie Bitumen, PE, PP, PTFE und Weich-PVC.
- Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

2. Untergrund und Verarbeitung

- Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.
- Flächen von Staub und Trennmitteln wie Öl, Fett befreien.
- **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** in Form von Streifen oder Punkten einseitig auftragen. Beim Anbringen von Platten muss sich der Abstand der Befestigungsstellen nach dem Gewicht der Teile richten (i. d. R. 25-30 cm).
- Die Materialien sofort anlegen, damit **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** die Gegenfläche noch gut benetzen kann.
- Dann justieren und ca. 10 Sekunden andrücken bzw. anklopfen.
- Durch die sehr starke Anfangshaftung ist ein Abstützen in den meisten Fällen nicht erforderlich. Nur bei spannungsreichen Verklebungen mindestens 24 Stunden fixieren.

Achtung: Eine Klebefläche muss saugfähig sein. Nicht einzusetzen, wenn die verklebten Flächen dauerhaft der Witterung bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

MATERIAL



Holz



Stein



Beton



Keramik



Viele
Kunststoffe



Weitere
Materialien

3. Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

4. Verarbeitungstemperatur

Ideal zwischen +15 °C und +20 °C

5. Materialzusammensetzung

Acryldispersionsklebstoff

6. Technische Daten

Form:	pastös
Farbe:	Weiß
Geruch:	schwach, charakteristisch
GISCODE:	lösemittelfrei gemäß TRGS 610

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** kann mit Wasser entfernt werden.
- Ausgehärtete Produktreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

8. Sicherheitshinweise

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



9. Lagerung

- **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **ROXOLID UNI FI-X MONTAGEKLEBER** mindestens 36 Monate haltbar.

10. Lieferform

380 g Kartusche
Art.-Nr.: 10247434

EAN-Nr.: **4306517465476**

70 g Tube
Art.-Nr.: 10247435

EAN-Nr.: **4306517465483**

Stand 05/2021

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit