

EASYPUTZ

Aufrühren, aufrollen, strukturieren, fertig

KNAUF



Anwendungsbereiche:

- Für **Wand** und **Decke**.
- Einsatzbereich **innen**.
- Als **dekorative Beschichtung**, zum Aufbringen auf Beton, Zementputze, Kalk-Zement-Putze, Gipsputze, Gips- und Gipsfaserplatten, festsitzenden Tapeten, festsitzende Farbanstrichen, o.ä.
- Ideal für den **Wohnbereich, Flure, Treppenhäuser**.

Produkteigenschaften:

- **Mineralischer, gebrauchsfertiger** Putz für faszinierende Akzente in der Wohnraumgestaltung.
- **Atmungsaktives** Produkt, **wasserdampfdurchlässig** – fördert ein gesundes Wohnklima.
- **Knauf EASYPUTZ** steht für **wohngesundes bauen**, denn er ist **lösemittelfrei, emissionsarm** und **VOC-konform**.
- **Mit langer Zeit zum Gestalten**. Je nach Bedingungen **ca. 20 Minuten**.
- **Über 50%-iger Marmoranteil**, für edle und strahlend weiße Wandflächen und helles Wohnambiente.
- **Ideal für Deckenanwendungen**, anstelle aufwendiger Tapezierarbeiten.
- **Farbton: schneeweiß, matt**
- **Ideal aufzubringen** mit der **Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ**.
- **Durchzufärben** mit **Knauf Compact-Color**.
- Erhältlich als edler **Putz extra fein** mit **0,5 mm** und **fein** mit **1 mm Körnung**.
- Zum Strukturieren mit **Knauf Finishwalze für EASYPUTZ** bzw. **Knauf Finishpinsel für EASYPUTZ**
- **Auch geeignet zum Sprühen** mit dem Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E
- **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 15824**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Bindemittel-System:

Einsatzbereich:

Verarbeitungstemperatur:

Knauf EASYPUTZ

mineralisch

innen

+ 5°C bis +25°C

Verbrauch pro qm:	
○ 0,5 mm EASYPUTZ	ca. 500 - 650 g/m ²
○ 1,0 mm EASYPUTZ	ca. 950 g/m ²
Ergiebigkeit eines 10kg Gebindes:	
○ 0,5 mm EASYPUTZ	ca. 15 - 20 m ²
○ 1,0 mm EASYPUTZ	ca. 10 m ²
Ergiebigkeit eines 20kg Gebindes:	
○ 0,5 mm EASYPUTZ	ca. 30- 40 m ²
○ 1,0 mm EASYPUTZ	ca. 20 m ²
Anmischverhältnis:	Gebrauchsfertige Mischung
Offene Zeit*:	ca. 15 bis 20 Minuten
Trocknungszeit*:	Handtrocken nach ca. 3 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
Farbe im getrockneten Zustand:	schneeweiß, matt
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	-20°C bis + 80°C
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V1
Wärmeleitfähigkeit:	0,5 W/(m·K)

*Richtwerte bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Fertigputz aus Calciumaluminatsulfat, Polymer Kunstharzdispersion, Kalksteinmehl, Titandioxid, Marmorkörnung und Methylcellulose.
Lagerfähigkeit:	Mindestens 18 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
Lieferform:	10 kg PP-Eimer 20 kg Rezyklat-Eimer
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf EASYPUTZ extra fein 0,5 mm 10 kg: 89133 / 4006379067633 20 kg: 791028 / 4006379143597 Knauf EASYPUTZ fein 1,0 mm 10 kg: 89134 / 4006379067657 20 kg: 791026 / 4006379143573

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Sicherheitshinweise:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P302 + 352 - Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Untergrund:

Der Untergrund muss ebenflächig, sauber, trocken, tragfähig und staubfrei sein.
Wasserfeste Anstriche anrauen, entstauben und mit *Knauf Sperrgrund* grundieren.
Bei unebenen Untergründen ist ein Unterputz nach DIN V 18550 erforderlich, z.B. *Knauf Rotband Haftputz*.
Angrenzende Bauteile sind durch Abkleben mit z.B. Folie zu schützen.

Grundieren:

Bei allen Untergründen ist ein vollflächig aufgetragener Voranstrich mit *Knauf Sperrgrund* (gebrauchsfertig) zwingend erforderlich.

Bei stark vergilbten, sowie mit Nikotin, Ruß und Gilbstoffen belastete Untergründe muss *Knauf Sperrgrund* (gebrauchsfertig) zweimal aufgetragen werden (am besten kreuzweise auftragen, 6 Stunden Trocknungszeit zwischen den Anstrichen).

Anmischen:

Bitte beachten: *Knauf EASYPUTZ* erhält seine optimalen Verarbeitungseigenschaften durch kräftiges Aufrühren mit einem Rührquirl. Verarbeitungskonsistenz ggf. mit max. 250 ml Wasser (bei 10 kg) einstellen.

Bei Arbeitspausen Gebinde sofort gut verschließen. Es ist empfehlenswert, angebrochene Gebinde innerhalb von 14 Tagen zu verarbeiten.

**Einfärben mit
Knauf Compact-Color:**

Knauf EASYPUTZ kurz aufrühren. Anschließend *Knauf Compact-Color* je nach gewünschter Farbintensität zugeben und mit einem elektrischen Rührquirl so lange einrühren, bis keine weißen oder bunten Schlieren mehr erkennbar sind. Es kann beliebig viel Farbe eingerührt werden. Bitte beachten Sie, dass zum Erzielen des Mustertons (Basis 10 kg EASYPUTZ) bei 20 kg die doppelte Menge benötigt wird.

Compact-Color nicht aufteilen! Jeweils volle Verpackungseinheit pro Gebinde Putz verwenden.

Anschließend den eingefärbten Putz in einen zweiten, sauberen Eimer umtopfen und nochmals gut aufrühren. Dies garantiert eine homogene und gleichmäßige Farbgebung.

Eine optimale und schnelle Durchmischung erreicht man mit einem Rührquirl, der das Material von der Oberfläche an den Grund des Gefäßes zieht (z.B. Collomix LX 70 S).

**Verarbeiten mit
EASYPUTZ-Werkzeug:**

Auf den getrockneten *Knauf Sperrgrund* (gebrauchsfertig) *Knauf EASYPUTZ* satt und kreuzweise mit *Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ* aufrollen. Die Bearbeitungszeit nach dem Auftragen ist abhängig von den Umgebungstemperaturen; Richtwert: ca. 10 bis 20 Minuten.

Die individuelle Gestaltung kann beispielsweise mit *Knauf-Finishpinsel für EASYPUTZ* oder *Knauf Finishwalze für EASYPUTZ* innerhalb der Bearbeitungszeit vorgenommen werden. Die *Knauf Finishwalze für EASYPUTZ* führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Körnung. Eine Nestbildung wird dadurch verhindert. Mit dem *Knauf Finishpinsel für EASYPUTZ* lassen sich nach Belieben individuelle Wischstrukturen erzielen. Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

**Verarbeiten des
EASYPUTZ mit Bosch
Sprühgeräten**



Knauf EASYPUTZ extra fein 0,5 mm und *fein 1,0 mm* lässt sich auch mit dem Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E schnell und einfach auftragen.

Dazu das Farbsprühgerät nach Herstellerangaben zusammenbauen. Angrenzende Wand- und Deckenflächen ausreichend abkleben, wenn diese nicht verputzt werden sollen. *Knauf EASYPUTZ* nach Wunsch mit *Knauf Compact Color*, gemäß Anleitung, einfärben und mit 2% Wasser verdünnen; weiße Düse verwenden, Stellrad für die Sprühmaterialmenge auf 4 sowie Luftmengenregulierung auf „Wand“-Symbol stellen und lossprühen.

EASYPUTZ im Kreuzgang aufsprühen. Zuerst von oben nach unten. Anschließend von links nach rechts. Die Wandfläche ist fertiggestellt. Eine weitere Strukturierung mit *Knauf Finishpinsel* oder *Knauf Finishwalze* ist nicht notwendig. Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht unter + 5° C und über +25°C verarbeiten. Hohe Umgebungs- bzw. Untergundtemperaturen verkürzen die offene (strukturierbare) Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- Um in Farbton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material mit gleicher Chargennummer verwenden. Bei größeren Flächen stets ausreichend Material für eine gesamte Wandfläche anmischen. Dies erreicht man durch Umtopfen in einen zweiten, sauberen Eimer (ausreichend großes Behältnis) und anschließendem guten Durchrühren.
- *Knauf EASYPUTZ* trocknet strahlend weiß aus. Bitte beachten: *Knauf EASYPUTZ* erhält erst im Laufe der Trocknung seine strahlend weiße Farbe.
- Zu *Knauf EASYPUTZ* dürfen keine anderen Materialien außer *Knauf Compact-Color* gemischt werden.
- Zum Überstreichen von *Knauf EASYPUTZ* eignet sich hervorragend *Knauf EASYFRESH* aufgrund der strukturerhaltenden und hoch deckenden Eigenschaften.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Nicht haftenden Tapeten entfernen und den Untergrund mit *Knauf Sperrgrund* behandeln
- Weitere Tipps und Anleitungen zum Strukturieren sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647
Internet: www.knauf.de/diy
E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Februar 2023