

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

- Zum Grundieren gebeizter und unbehandelter Hölzer.
- Schnelle Füllung der Poren für optimales Oberflächenergebnis.
- Überlackierbar mit Bondex Lacken für innen.
- Trocken und schleifbar nach ca. 15 Minuten.

1. Allgemeine Beschreibung

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND |
| 1.2 | Hersteller | PPG Coatings Deutschland GmbH. |
| 1.3 | Produktart | Schnellschleifgrund auf Basis Nitrocellulose. |
| 1.4 | Anwendung | Innen: Zwischenbeschichtung von gebeizten Hölzern und farbloser Grundanstrich für rohe Hölzer. |
| 1.5 | Produktwirkung | Farblose, porenfüllende, schnelltrocknende Schnellschleif-Grundierung. |
| 1.6 | Farbton | Farblos. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen. |
| 1.7 | Lieferform | Flüssig. |
| 1.8 | Verpackung | 750 ml und 250 ml |

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

| | | |
|-----|----------------|---|
| 2.1 | Inhaltsstoffe | - |
| 2.2 | Lösemittel | Nitrobasis |
| 2.3 | VOC-Gehalt | - |
| 2.4 | Geruch | Arttypisch nach Nitrocellulose. Nach dem Trocknen geruchlos. |
| 2.5 | Verbrauch | 100-120 ml/m ² / je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 Liter reicht für bis zu 9 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln. |
| 2.6 | Trocknungszeit | Bei 23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca. 15 Minuten schleifbar und überarbeitbar. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen. |
| 2.7 | Verdünnung | Unverdünnt anwenden. |
| 2.8 | Lagerfähigkeit | In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren. |

3. Untergrund

| | | |
|-----|---------------|---------------------------|
| 3.1 | Untergrundart | Gebeizte und rohe Hölzer. |
|-----|---------------|---------------------------|

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 3.2 | Untergrundbeschaffenheit | Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. |
| 3.3 | Vorbehandlung | Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. |
| 3.4 | Holzfeuchtigkeit | max. 18 % |

4. Verarbeitung

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 4.1 | Auftragsverfahren | Mit einem Pinsel. |
| 4.2 | Verarbeitungshinweise | Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Lack nicht vermieden werden. |
| 4.3 | Grundbeschichtung | 1 – 2-maliger Auftrag mit 100 – 120 ml/m ² . Nach der Trocknung. Zwischenschliff Korn 220 – 320. |
| 4.4 | Endbehandlung | Überlackierbar mit den Bondex Lacken für innen. Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit. |
| 4.5 | Reinigung der Werkzeuge | Bondex Verdünnung auf Nitrobasis. |

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: -

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX SCHNELLSCHLEIFGRUND für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.