

In Anlehnung an ÖNORM B4710 C12/15

ZUSAMMENSETZUNG:

CO₂ reduziert durch Zugabe von Recycling Beton und CO₂ reduziertem Zement, Portlandzement, Trass, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Bettungsmörtel mit Drainagewirkung • Zementgebundener trasshaltiger Verlegemörtel mit sehr guter Wasserdurchlässigkeit zur Verlegung von Bodenplatten aus Natursteinen, Steinpflaster, Betonsteinen und -platten • Auch geeignet für die Verlegung von nicht stark saugenden Natursteinen (z.B. Granit, Porphyr), Betonplatten udgl. • Mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen • Im Außenbereich • Für die händische und maschinelle Verarbeitung

VERARBEITUNG:

Verarbeitung mit Freifallmischer (bedingt geeignet) und Zwangsmischer (Mischzeit mindestens 3-5 Minuten) sowie mit verschiedenen Durchlauf- und Horizontalmischern. Frischen Mörtel so rasch wie möglich einbauen. Platten und Steine gründlich vornässen.

Mischen mit Freifall- oder Durchlaufmischer. Zur Verbesserung der Haftung können die Platten bzw. Steine mit dem KLIMA PROTECT Trassflexkleber nass in nass im Trassdrainmörtel verlegt werden (Achtung – eventuelle Verschlechterung der Sickerfähigkeit!). Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln und Normen zu erfolgen. Der frische Trassdrainmörtel ist vor zu schnellem Austrocknen (z.B. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung) zu schützen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen. Der Untergrund muss ein ausreichendes Gefälle lt. gültigen Normen (mind. 2%) aufweisen bzw. sickerfähig sein, damit das eindringende Wasser rasch abgeleitet werden kann. Platten und Steine müssen frei von Verunreinigungen und Rissen sein. Platten und Steine gründlich vornässen.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Nicht unter 5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Mörtelgruppe III gemäß ÖNORM B3113 | |
| - Druckfestigkeit: | >12 MPa |
| - Körnung: | ≤ 4 mm |
| - Verbrauch: | ca. 20 kg/m ² je cm Schichtstärke |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,07 Ltr./kg Trockenmörtel |
| - Mindestschichtstärke: | 3 cm |
| | siehe gültige Normen und Richtlinien |
| - Verarbeitbar: | ca. 1,5 Std. (bei 20°C und 50% Rel.LF.) |

LIEFERFORM:

Art.Nr. BCA 010 25 40 R2A, 25 kg Säcke, 48 Sack/Palette/1.200 kg

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
office@cemix.at
www.cemix.at

Hauptsitz: Lasselsberger GmbH, Wörth 1, 3380 Pöchlarn

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand: Oktober 2022